

INSO  
14564  
1st. Edition



استاندارد ملی ایران  
۱۴۵۶۴  
چاپ اول

فناوری نانو – تعیین مشخصات نانولوله‌های  
کربنی تک‌جداره به روش آنالیز جرم سنجی  
حرارتی

Nanotechnologies- Characterization of  
single wall carbon nanotubes using  
thermogravimetric analysis

ICS:07.030

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها ناظرات می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## **کمیسیون فنی تدوین استاندارد**

"**فناوری نانو – تعیین مشخصات نanolوله های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی**"

### **سمت و / یا نمایندگی**

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی  
قزوین

### **رئیس:**

خانلری، محمدرضا  
(دکترای سم شناسی)

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان –  
دانشکده پلیمر

### **دبیر:**

نوری خراسانی، سعید  
(دکترای مواد پلیمری)

### **اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)**

کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  
عضو کمیته فنی متناظر فناوری نانو  
(ISIRI/TC229)

کارشناس استاندارد و نایب رئیس کمیته فنی  
متناظر فناوری نانو (ISIRI/TC229)

سیفی، مهوش  
(کارشناس ارشد مدیریت دولتی)

پژوهشگاه استاندارد

مسروری، حسن  
(دکترای شیمی)

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

میرکاظمی، محمد  
(دکترای مهندسی مواد)

## فهرست مندرجات

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| عنوان.....                          | صفحه |
| آشنایی با موسسه استاندارد.....      | ب    |
| کمیسیون فنی تدوین استاندارد.....    | ج    |
| پیش گفتار.....                      | و    |
| مقدمه.....                          | ز    |
| ۱ هدف و دامنه کاربرد.....           | ۱    |
| ۲ مراجع الزامی.....                 | ۱    |
| ۳ اصطلاحات، تعاریف و اختصارات.....  | ۱    |
| ۴ اصول آنالیز جرم سنگی حرارتی.....  | ۳    |
| ۵-۱ اندازه گیری.....                | ۳    |
| ۵-۲ واکنش‌های گرمaza و گرمagir..... | ۳    |
| ۵-۳ نمونه برداری.....               | ۴    |
| ۵-۴ انتخاب ظرف نمونه.....           | ۴    |
| ۵-۵ اندازه نمونه.....               | ۴    |
| ۵-۶ فشرده سازی نمونه.....           | ۵    |
| ۶ روش آزمون.....                    | ۵    |
| ۷ تفسیر داده ها و نتایج.....        | ۷    |
| ۷-۱ کلیات.....                      | ۷    |
| ۷-۲ محتوای غیرکربنی.....            | ۷    |
| ۷-۳ تنوع اجزای تشکیل دهنده.....     | ۷    |
| ۷-۴ پایداری گرمایی.....             | ۸    |
| ۷-۵ همگنی.....                      | ۸    |
| ۷-۶ خلوص.....                       | ۹    |
| ۷-۷ کیفیت.....                      | ۹    |
| ۸ عدم قطعیت.....                    | ۹    |

۹ ..... ۹ گزارش آزمون

۱۱ ..... پیوست الف (اطلاعاتی) مطالعات موردنی

۲۲ ..... پیوست ب (اطلاعاتی) اثرات پارامترهای عملیاتی بر آنالیز جرم سنجی حرارتی

۲۶ ..... پیوست پ (اطلاعاتی) کتابنشناسی

## پیش‌گفتار

استاندارد "فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک‌جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط ستاد توسعه فناوری نانو مستقر در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده و در هشت‌صد و هفتاد و هشت‌تمین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۹۱/۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینکه به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO/TS 11308:2011, Nanotechnologies- Characterization of single wall carbon nanotubes using thermogravimetric analysis

نانولوله‌های کربنی تک جداره، یکی از چند شکل‌های<sup>۱</sup> کربن می‌باشد که به دلیل ساختارهندسی خود خواص منحصر بفرد مکانیکی، گرمایی و الکترونیکی دارند (به پیوست پ مراجعه ۵-۱ مراجعه شود)، روش‌های متنوعی برای تولید نanolوله‌های کربنی تک جداره وجود دارد از جمله: تبخیر با لیزر پالسی، تخلیه قوسی، تسهیم نامتناسب مونواکسیدکربن در فشار بالا و رسوب‌دهی بخار شیمیایی (به پیوست پ مراجعه ۸-۶ مراجعه شود). در نتیجه این فرآیندها اغلب مخلوط ناهمگنی از نanolوله‌های کربنی تک جداره و ناخالصی‌ها تولید می‌شود که لازم است پس از تولید خالص‌سازی انجام گیرد. ناخالصی‌هایی که اغلب مشاهده می‌شود شامل چندشکل‌های دیگر کربن مانند: فولرن ، کربن بی شکل، کربن گرافیتی و نanolوله‌های کربنی چند جداره و نانو ذرات کاتالیست فلزی می‌شود. خالص‌سازی با فرآیندهای گازی ، شیمیایی و/یا اکسیداسیون گرمایی کامل می‌شود (به پیوست پ مراجعه ۹-۱۲ مراجعه شود). آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی یکی از روش‌هایی است که برای ارزیابی سطح ناخالصی در Nanolوله کربنی تک جداره تازه تولیدی<sup>۲</sup> و نمونه‌های خالص‌سازی شده مورد استفاده قرار می‌گیرد (به پیوست پ مراجعه ۱۴-۲۲ مراجعه شود). آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی تغییرات در جرم را بر حسب تابعی از دما اندازه‌گیری می‌کند و همچنین به طور گستردگی سینتیک واکنش مربوط به تجزیه ساختاری، اکسیداسیون، خوردگی، رطوبت، جذب/دفع و آزاد شدن گاز را ارزیابی می‌کند.

با تعیین سینتیک واکنش نمونه‌ای معین می‌توان مقدار کسر نسبی دیگر اجزای تشکیل دهنده موجود در نمونه را به طور کیفی یا کمی تعیین نمود. در نمونه‌هایی که حاوی Nanolوله‌های کربنی تک جداره می‌باشد، از آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی استفاده می‌شود تا مقدار ناخالصی‌های غیرفرار موجود در نمونه تعیین شود (مانند: ذرات کاتالیست فلزی). آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی همچنین برای تعیین پایداری گرمایی (معیاری برای نوع یا انواع کربن موجود) می‌باشد. آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی به تنها یی نمی‌تواند کسر نسبی محصولات کربنی در ماده را تعیین کند. بنابراین از اطلاعات بدست آمده از این روش می‌توان استفاده کرد تا اطلاعات دیگری که از دیگر روش‌های آنالیز بدست آمده را تکمیل نمود و خلوص کلی و ارزیابی کیفیت نمونه‌ای را که حاوی Nanolوله کربنی تک جداره است، تعیین نمود.

استفاده دیگر آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی شامل کنترل فرآیند و کیفیت (به پیوست پ مرجع ۲۳ مراجعه شود). تعیین مشخصات Nanolوله‌های کربنی چند جداره (به پیوست پ مراجعه ۲۴-۲۸ مراجعه شود) Nanolوله‌های کربنی دو تا سه جداره می‌باشد (به پیوست پ مرجع ۲۹ مراجعه شود).

---

1- Allotropic  
2- As-Product

## فناوری نانو – تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات نمونه‌های حاوی نانولوله‌کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی در محیط هوا می‌باشد. این استاندارد برای ارزیابی کمّی نمونه‌های نانولوله‌های کربنی تک جداره از طریق اندازه‌گیری ناخالصی غیرکربنی (به طور مثال کاتالیست فلزی) در ماده کاربرد دارد. همچنین این استاندارد برای ارزیابی کیفی پایداری حرارتی و همگنی<sup>۱</sup> نمونه حاوی نانولوله‌های کربنی تک جداره کاربرد دارد. برای تعیین سایر مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره و همچنین اجزای تشکیل دهنده ناخالصی‌های فلزی از سایر روش‌های تعیین مشخصات باید استفاده شود.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد نظر است. استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO/TS 80004-3, Nanotechnologies-Vocabulary – Part3: Carbon nano-objects

### ۳ اصطلاحات ، تعاریف و اختصارات

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

۱-۱-۳

دمای اکسایش اولیه (Primary oxidation temperature)

دمایی که در آن بالاترین قله در نمودار مشتق جرم سنجی حرارتی اتفاق می‌افتد.

۲-۱-۳

پایداری گرمایی (Thermal stability)

1- Homogeneity

دماهی که در آن عمدۀ محتویات کربنی، در محیط هوا (حاوی اکسیژن) اکسیده می‌شود و با دمای اکسایش اولیه ارائه شده است.

۳-۱-۳

#### **(Homogeneity)**

چگونگی یکنواختی توزیع اجزای تشکیل دهنده (در نانو لوله‌ها و ناخالصی‌ها) ماده نanolوله کربنی تک جداره در تمامی محموله است که با تهیه نمونه‌های کوچک از محموله و آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی بر روی آن‌ها تعیین می‌شود.

۴-۱-۳

#### **(Constituency)**

اجزای تشکیل دهنده متفاوتی که در یک نمونه هادی nanolوله کربنی تک جداره وجود دارد.

یادآوری - نمونه حاوی nanolوله کربنی تک جداره اغلب متشکل از مواد متفاوت کربنی و غیر کربنی بوده و بوسیله قله‌های اکسایش و وزن باقی مانده در نمودار TGA شناسایی می‌شود.

۵-۱-۳

#### **(Monotypic)**

ماده‌ای که فقط از یک نوع نانوماده کربن تشکیل شده است.

۶-۱-۳

#### **(Purity)**

کسری از (در صد وزنی یا کسر جرمی) nanolوله کربنی تک جداره در نمونه است.

یادآوری - آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی به تنها یعنی نمی‌تواند کسرهای نسبی هر و یا تمام محصولات کربنی موجود در ماده را بطور کمی تعیین کند. اما آنالیز مذکور می‌تواند مقدار ناخالصی غیر فرّار (مانند: کاتالیست فلزی) را که خود معیاری از خلوص است به طور کمی تعیین کند.

۷-۱-۳

#### **(Quality)**

معیاری از مطلوبیت ماده nanolوله کربنی تک جداره است که توسط مقدار ناخالصی‌ها و مقدار نقایص ساختاری یا نقایص ساختار کریستال (یکپارچگی ساختار) تعیین می‌شود.

یادآوری ۱ - روش آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی فقط یکی از روش‌های ارزیابی کیفی nanolوله کربنی تک جداره است. در این روش وزن باقی مانده و دمای اکسایش تعیین می‌شود.

**یادآوری ۲**- ماده نانولوله کربنی تک جداره می‌تواند درصد بالایی از خلوص را داشته باشد(به عبارت دیگر، کسر وزنی٪ ۱۰۰)، اما می‌تواند ماده دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای آسیب دیدگی<sup>۱</sup> باشد که به نوبه خود خواص فیزیکی را تغییر داده و در این صورت کیفیت ماده کاهش می‌یابد.

### ۲-۳ اختصارات

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| TGA                           | آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی                              |
| <sup>۲</sup> TGC              | نمودار جرم‌سنجدی حرارتی یا نمودار کاهش وزن           |
| <sup>۳</sup> DTGC             | نمودار مشتق جرم‌سنجدی حرارتی یا نمودار مشتق کاهش وزن |
| <sup>۴</sup> T <sub>ox</sub>  | دما اکسایش   |
| <sup>۵</sup> T <sub>ox'</sub> | دما اکسایش اولیه                                     |
| <sup>۶</sup> W <sub>res</sub> | وزن باقیمانده نمونه پس از حرارت دیدن                 |
| <sup>۷</sup> DTA              | آنالیز گرمایی دیفرانسیلی                             |
| <sup>۸</sup> DSC              | گرماسنجدی روبشی دیفرانسیلی                           |
| <sup>۹</sup> CVD              | رسوب‌دهی شیمیایی بخار                                |
| <sup>۱۰</sup> HiPco           | تبديل مونواکسید کربن در فشار بالا                    |

### ۴ اصول آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی

#### ۱-۴ اندازه گیری

وقتی نمونه‌ای که حاوی نانولوله کربنی تک جداره است در هوا در معرض دمای بالا قرار گیرد گونه‌های کربن حاضر به صورت آمیزه‌هایی گازی مانند CO<sub>2</sub> یا CO<sub>4</sub> اکسایش می‌شود. باقیمانده متشكل از مواد غیرفرار است که بیشتر آن ناخالصی‌های فلز می‌باشد. آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی، اندازه گیری کاهش وزن ماده با افزایش دما در اثر اعمال حرارت به ماده می‌باشد. در آنالیز جرم‌سنجدی حرارتی نیاز به اندازه گیری دقیق وزن، دما و تغییر دما می‌باشد. کاهش وزن ماده در اثر افزایش دما یک خاصیت ذاتی اجزای تشکیل دهنده ماده است. ارتباط کاهش وزن به افزایش دما در نتیجه از دست دادن رطوبت جذب شده، باقیمانده

1-Damage

2-Thermogravimetric curve or weight loss curve

3 -Derivative thermogravimetric curve or derivative weight loss curve

4-Oxidation temperature

5-Primary oxidation temperature

6-Residual weight

7-Differential thermal analysis

8 -Differential scanning calorimetry

9-Chemical vapor deposition

10- High pressure CO conversion

های حلال، نیم عمر محدود شیمیایی<sup>۱</sup> و یا تجزیه محصول می‌باشد. آنالیز جرم سنجی حرارتی به تنها یکی نمی‌تواند چنین مواد فرآری را شناسایی کند، اما اگر اطلاعات از تجهیزات آنالیز دیگری مانند طیف سنج جرمی یا طیف سنج فروسرخ به این دستگاه اضافه شود، شناسایی مواد فرآر امکان‌پذیر است. در مورد مواد نانولوله‌کربنی تک جداره، آنالیز جرم سنجی حرارتی به خودی خود نمی‌تواند شکل‌های مختلف کربن حاضر در ماده را شناسایی کند. این روش می‌تواند به طور کمی محصولات غیر فرآر و دمایی را که در آن دما گونه‌های مختلف کربن اکسید می‌شوند، اندازه‌گیری کند.

#### ۲-۴ واکنش‌های گرمaza و گرمagir

بسیاری از مواد می‌توانند بدون تغییر در وزن، تحت واکنش‌های گرمaza و گرمagir قرار گیرند. اینگونه واکنش‌ها موجب تفاوت‌های دمایی بین دمای نمونه و مرجع می‌شود. بسیاری از دستگاه‌های<sup>۲</sup> طوری تجهیز شده‌اند که بتوانند در حالت DSC یا DTA عمل کنند. مشاهده شده است که نانولوله‌های کربنی تک جداره با ریخت شناسی خاص در نتیجه سوختن سریع ماده، واکنش‌های احتراقی نشان می‌دهند.

#### ۵ نمونه برداری

##### ۱-۵ انتخاب ظرف<sup>۳</sup> نمونه

اندازه و نوع ظرف نمونه بستگی بسیار به نوع دستگاه مورد استفاده دارد. محدودیتی برای اندازه ظرف نمونه نیست، مادامی که بتواند مقدار لازم ماده نانولوله کربنی تک جداره را در خود نگاه دارد. در استفاده از ظرف نمونه بزرگتر، دیگر نیازی به فشرده نمودن نانولوله‌کربنی تک جداره نیست، این شرایط عموماً مطلوب است اما برخی از دستگاه‌ها مجهز به ظرف‌های بزرگ نمونه نیستند.

همچنین می‌توان از بوته‌های آلومینیا یا پلاتینی در محدوده‌های دمایی آزمایشگاهی استفاده کرد. در این میان ظرف‌های آلومینایی توصیه شده‌اند زیرا این ظروف در اکسایش نانولوله‌های کربنی تک جداره نقش کاتالیستی کمتری داشته و در نتیجه خطای کمتری در داده‌ها به وجود می‌آید. توصیه شده است که ظروف نمونه آماده‌سازی شود. این آماده‌سازی با حرارت دادن ظروف نمونه در هوا تا  $1000^{\circ}\text{C}$  انجام می‌شود. بدینوسیله از خطاهای با منبع اکسایش ماده ظرف حین آنالیز نمونه جلوگیری می‌شود.

##### ۲-۵ اندازه نمونه

نوع نانولوله‌های کربنی تک جداره (نوع تازه تولیدی<sup>۴</sup> در مقابل نوع خالص سازی شده عامل کنترل کننده در انتخاب اندازه نمونه است).

قرار دادن مواد تازه تولیدی در ظرف نمونه TGA در مقایسه با مواد خالص سازی شده مشکل‌تر است. مواد تازه تولیدی دارای چگالی ظاهری کمتری در مقایسه با نوع خالص سازی شده (با توجه به فشردگی در فرآیند

1- Chemically bound moieties

2- System

3- Pan

4 -Az- product

خالص سازی) می‌باشد. اگر نمونه بسیار پرزدار<sup>۱</sup> باشد، با استفاده از کاردک<sup>۲</sup> می‌توان مواد را اندکی فشرده نمود و به این ترتیب ظرف نمونه TGA، را با ۳ میلی‌گرم از نمونه پر کرد.

برای اطلاعات بیشتر به بند ۳-۵ مراجعه شود (برای جزئیات بیشتر به پیوست پ مرجع ۳۰ مراجعه شود). آنچه در ذیل ارائه می‌شود الزامات نمونه برداری را بیان می‌کند:

الف- از حداقل ۳ میلی‌گرم نمونه استفاده شود.

ب- نمونه‌ها را در دمای محیط در ترازویی با دقت میکروگرم<sup>۳</sup> توزین کنید.

#### ۴-۳ فشرده سازی نمونه

فشرده‌سازی نمونه با استفاده از پرس<sup>۴</sup> مکانیکی، روشی رایج در آماده‌سازی نمونه در اندازه‌گیری DSC و دستگاه TGA می‌باشد. اثرات فشرده سازی تحت فشار بالا بر نمونه‌های نانولوله‌های کربنی تک جداره قبل از بررسی شده است (به مرجع ۳۱ در پیوست پ مراجعه شود).

نتایج نشان می‌دهد که فشرده‌سازی نمونه در حدیده پتاسیم برمید<sup>۵</sup> (KBr) (که به طور معمول در آماده سازی نمونه برای طیف سنجی فروسرخ استفاده می‌شود) می‌تواند در دمای اکسایش اثر بگذارد بدون اینکه اثری در مقادیر جرم باقیمانده داشته باشد. برای برقراری شروط لازم در حین فشرده‌سازی نمونه، جزئیات در پیوست ارائه شده است.

در عملیات فشرده‌سازی نمونه مقررات زیر اعمال می‌شود:

الف- در فشرده‌سازی نمونه از فشار زیاد استفاده نشود.

ب- در فشرده‌سازی نمونه اعمال فشار کم با استفاده از کاردک قابل قبول است.

## ۶ روش آزمون

دستورالعمل زیر شامل حداقل الزامات برای بدست آوردن داده‌های دستگاه TGA است که امکان تعیین مشخصات قابل اعتماد مواد نانولوله کربنی تک جداره را میسر می‌سازد.

الف- پیش از اندازه‌گیری، دستگاه TGA را طبق دستورالعمل سازنده آن برای دما و جرم کالیبره کنید. همچنین یک ترازو با دقت میکروگرم مطابق با دستورالعمل سازنده کالیبره شود.

ب- مقدار مناسبی از ماده نانولوله کربنی تک جداره را وزن کنید. ابتدا ظرف خالی نمونه را با استفاده از ترازوی TGA و ترازو در دمای اطاق وزن کنید. تقریباً ۳ میلی‌گرم از نانولوله کربنی تک جداره را با استفاده از ترازو، توزین و نگهداری کنید. ماده را به ترازوی دستگاه GAT منتقل نموده و پس از توزین درب کوره را ببندید.

1- Fluufy

2- Spatula

3-Microbalance

4- Press

5- Pellet Die

**یادآوری**- برای به حداقل رساندن میزان هدر رفت ماده حین انتقال به ترازوی دستگاه TGA، توصیه می‌شود که ترازو در مکانی نزدیک به دستگاه TGA قرار داده شود.

پ - محدوده روش دمای دستگاه TGA را از دمای اطاق تا  $1000^{\circ}\text{C}$  قرار دهید.

**یادآوری**- دمای بیشینه  $900^{\circ}\text{C}$  برای اطمینان از کامل شدن احتراق تمام مواد کربنی در نمونه می‌باشد. ناتولوله‌های کربنی چند جداره و کربن گرافیتی در دمای بالاتر از  $800^{\circ}\text{C}$  اکسید می‌شود.

ت- در فرآیند روش TGA، میزان افزایش دما را  $\text{C}/\text{min}^5$  تا رسیدن به دمای  $900^{\circ}\text{C}$  تعیین کنید.

**یادآوری ۱**- نرخ افزایش دما اثر قابل توجهی بر مقادیر دمای اکسایش، وزن باقیمانده و همینطور انحراف از معیار آن‌ها دارد. مشاهده شده که افزایش پلهای  $\text{C}/\text{min}^5$ ، علاوه بر ارایه نتایج پایدار<sup>۱</sup> قابل اعتماد، طول دوره آزمون منطقی را نیز ارائه می‌کند. برای جزئیات بیشتر به پیوست ب مراجعه شود.

ث- میزان جریان هوا در کوره را معادل  $1/67 \times 10^{-3}$  لیتر بر ثانیه ( $100\text{ میلی لیتر بر دقیقه}$  یا  $100\text{ سانتی متر مکعب بر دقیقه}$ ) قرار دهید.

**یادآوری ۱**- اصطلاحات رایج در TGA برای نرخ جریان، سانتی‌متر مکعب استاندارد (SCCM) می‌باشد که معادل یک میلی‌لیتر بر دقیقه است.

**یادآوری ۲**- این میزان جریان هوا توصیه شده است، اما می‌توان میزان جریان هوا را با توجه به ساختار دستگاه بهینه کرد. آنچه مهم است این است که نرخ جریان هوا نرخ بهینه سوخت را تعیین می‌کند و اثرات شناوری<sup>۲</sup> را کاهش می‌دهد.

ج- روش‌های دمایی دستگاه TGA را برای چندین نمونه اجرا کنید، حداقل ۳ روش انجام شود.

**یادآوری**- هر چند تکرار آزمون به دفعات زیاد، داده‌های زیادی را فراهم نموده و پراکندگی نقاط داده‌ها را کاهش می‌دهد ولی سه بار اجرای آزمون، داده‌های قابل اطمینانی را در زمان مناسب ارائه می‌نماید.

ج- مقدار وزن باقیمانده ( $W_{res}$ ) در دمای اطاق را برای هر بار روش دمایی ثبت کنید. مقدار وزن باقیمانده را با استفاده از دستگاه TGA و ترازوی مستقل از آن پس از به اتمام رسیدن آزمون، ثبت کنید.

ح- دمای اکسایش ( $T_{ox}$ ) را برای هرقله در حین روش ثبت کنید. دمای اکسایش کلی برای هرگونه‌ای که به نمودار TGA مرتبط است، از میانگین‌گیری ۳ اجرای آزمون، تعیین می‌شود. دمای اکسایش، برای گونه

1- Consistent

2- Buoyancy

خاص، به صورت مقدار متوسط  $\pm$  انحراف از معیار مستندسازی شود. جزئیات بیشتر در تعیین دمای اکسایش در پیوست الف ارایه شده است.

## ۷ تفسیر داده ها و نتایج

### ۱-۷ کلیات

اطلاعات زیر راهنمای کلی برای تفسیر نمودارهای TGA و اطلاعات مورد استفاده در ارزیابی مواد نanolوله کربنی تک جداره است.

### ۲-۷ محتویات غیر کربنی

محتویات غیر کربنی نمونه حاوی nanololle کربنی تک جداره از مقادیر  $W_{res}$  سنجیده می‌شود. این مقادیر از داده‌های TGA و ترازو بدست می‌آید.

مقدار  $W_{res}$  به عنوان جرم در  ${}^{\circ}\text{C}$  ۸۰۰ حاصل از نمودار TGA در نظر گرفته می‌شود. این مقدار حاصل از نمودار با مقدار وزنی قرائت شده از ترازو مقایسه می‌شود تا اختلاف در نتایج که ممکن است ناشی از شناور بودن در اثر جریان هوا در TGA باشد، تعیین شود. مقدار  $W_{res}$  را می‌توان بر حسب وزن واقعی یا بر حسب درصدی از وزن اوّلیه که باقیمانده بیان نمود. برای تعیین محتویات غیر کربنی،  $W_{res}$  بر حسب درصد وزن بیان می‌شود. مقدار  $W_{res}$  بر حسب مقدار متوسط و مقدار انحراف از معیار حاصل از سه اجرای آزمون TGA گزارش شود.

یادآوری - تعیین محتویات غیرکربنی با استفاده از  $W_{res}$  ممکن است دقت کافی را نداشته باشد. چرا که بعضی از اجزای تشکیل دهنده، اکسید شده و در نتیجه وزن، افزایش یا کاهش می‌یابد. در هر صورت، این روش، برآورد تقریب خوبی از اثر ناخالصی‌های غیرکربنی ماده نانولوله کربنی تک جداره را ممکن می‌سازد (جزئیات در پیوست الف، بند الف-۲-۲ ارائه شده است).

توصیه شده است که کاربر، پایداری اکسایشی فلزات مورد استفاده به عنوان کاتالیست را، ترجیحاً توسط اجرای آنالیز TGA در نرخ حرارتی و نرخ جریان هوای یکسان بررسی کند.

این اندازه‌گیری‌ها تعیین می‌کند که  $W_{res}$  اندازه‌گیری شده، مربوط به فلزات، اکسیدهای فلزی یا مخلوطی از این دو می‌باشد.

### ۳-۷ تنوع اجزای تشکیل دهنده

نمونه‌های حاوی nanololle‌های کربنی تک جداره می‌تواند از تنوع اجزای تشکیل دهنده برخوردار باشد. این تنوع شامل شکل‌های مختلف کربن مانند فولرن، کربن بی‌شکل و نanololle‌های کربنی چند جداره است.

تنوع اجزای تشکیل دهنده را می‌توان به طور کیفی با استفاده از داده‌های TGA توسط تعیین تعداد قله‌های اکسایش موجود در نمودار DTG (به پیوست پ مراجعه شود) تعیین نمود. علیرغم اینکه به سختی می‌توان قله اکسایش خاصی را به شکل خاصی از کربن اختصاص داد، توافق مشترک بر این امر است که وجود چند قله در نمودار به علت وجود انواع کربن متفاوت می‌باشد (به پیوست الف بند الف-۳ مراجعه شود).

یادآوری - از TGA همچنین بمنظور تمايز بین نانولوله‌های کربنی تک جداره، نانولوله‌های کربنی دو جداره و چند جداره استفاده می‌شود در صورتی که هر نمونه نسبتاً دست تxorده<sup>۱</sup> باشد(به پیوست پ مرجع ۳۳ مراجعه شود).

#### ۴-۷ پایداری گرمایی

پایداری گرمایی یک نمونه نانولوله کربنی تک جداره تا دمایی است که در آن دما، بالاترین کسر محتویات کربنی اکسید می‌شود و این دما توسط  $T_{ox}$  اولیه تعیین می‌شود (پیوست الف، بند الف-۴). پایداری گرمایی، متوسط مقدار  $T_{ox}$  اولیه حاصل از حداقل سه بار اجرای آزمون و انحراف از معیار آن می‌باشد. اگر مقدار  $T_{ox}$  اولیه با مقدار در محدوده قابل قبول تناظر زیاد داشته باشد یا پراکندگی در نتایج به دست آمده از چند بار اجرای آزمون وجود داشته باشد عنوان "تعريف پذیرنیست"<sup>۲</sup> بر آن اطلاق می‌شود.

#### ۵-۷ همگنی

همگنی مواد نانولوله کربنی تک جداره را می‌توان بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های: اجزای تشکیل دهنده، پایداری گرمایی، پراکندگی در مقادیر  $T_{ox}$  اولیه و  $W_{res}$  طی چندین اندازه‌گیری TGA تعیین نمود (پیوست الف، بند الف-۵). فقط ماده‌ای همگن نامیده می‌شود که همه شرایط زیر از چندین بار آزمون TGA آن حاصل شده باشد:

الف- باید قله‌های اکسایش یکسانی را تولید کند(اجزای تشکیل دهنده یکسان)

ب- باید دارای  $T_{ox}$  اولیه مشابه در طی چندین اجرا باشد (پایداری گرمایی) .

پ- انحراف از معیار مقادیر  $W_{res}$  و  $T_{ox}$  باید کوچک باشد(پیوست الف ملاحظه شود).

ماده‌ای که تمامی الزامات فوق را داشته باشد به عنوان ماده با همگنی خوب شناخته می‌شود. اگر هیچکدام از شرایط فوق تامین نشود، به عنوان ماده‌ای که همگنی ضعیف دارد و اگر حداقل یکی از آن‌ها تامین شود به عنوان ماده‌ای با همگنی متوسط شناخته می‌شود.

#### ۶-۷ خلوص

خلوص ماده نانولوله کربنی تک جداره با کسر جرمی آن در ماده تعیین می‌شود. روش TGA فقط می‌تواند خلوص را نسبت به ناخالصی‌های غیرکربنی و از طریق مقدار  $W_{res}$  برآورد کند. ماده‌ای که مقادیر پایین‌تری از ناخالصی<sup>۳</sup> دارد، ماده‌ای با خلوص بهتر نسبت به محتویات ناخالصی غیرکربنی درنظر گرفته می‌شود. برای ارایه تعريف واضح از خلوص کلی<sup>۴</sup> ماده، نتایج TGA باید همراه با داده‌های حاصل از دیگر روش‌ها همراه شود (پیوست الف، بند الف-۶ ملاحظه شود).

1- Pristine  
2- Not- Definable  
3- Residual1  
4- Overall purity

## ۷-۷ کیفیت

ارزیابی کیفی نانولوله‌های کربنی تک جداره و ارزیابی خلوص آن‌ها، با روش TGA، محدودیت‌هایی دارد. بعضی از ویژگی‌های مواد (مانند خلوص و همگنی) که لازمه کیفیت است را می‌توان با روش TGA تعیین کرد. ماده‌ای که داده‌های TGA آن مقادیر کم  $W_{res}$  و همگنی بالا دارد (داده‌ها از TGA باید تکرار پذیر باشد) نمایانگر ماده‌ای با کیفیت تلقی می‌شود. کیفیت ماده‌ای که هیچکدام از الزامات فوق را نداشته باشد، ضعیف محسوب می‌شود. کیفیت واقعی فقط با استفاده از TGA به همراه داده‌های حاصل از دیگر روش‌های تجزیه‌ای می‌توان تعیین نمود.

## ۸ عدم قطعیت

عدم قطعیت در اندازه‌گیری دقیق محتویات غیرکربنی در نمونه نانولوله کربنی تک جداره می‌تواند رخ دهد. عناصر غیرکربنی معمولاً در مواد نوع "تازه تولیدی" وجود دارد و ممکن است دردهای بالا واکنش داده و تشکیل اکسیدها یا کاربیدهای غیر فرآر دهد. در این صورت،  $W_{res}$  اندازه‌گیری شده بیشتر از وزن واقعی محتویات غیرکربنی است. از سوی دیگر، بعضی از عناصر غیرکربنی ممکن است واکنش داده و تشکیل اکسیدهای فرآر دهنده، که در این صورت، امکان دارد  $W_{res}$  اندازه‌گیری شده کمتر از وزن واقعی محتویات غیرکربنی باشد. به علاوه در برخی آزمون‌های TGA، خصوصاً بر روی نانولوله‌های خالص‌سازی شده، مقدار  $W_{res}$  اندازه‌گیری شده در مواردی منفی است که عمدتاً علت این امر دقت کم TGA می‌باشد. حتی پس از هر بار کالیبره نمودن دستگاه نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد. تغییرات صفر دستگاه در دراز مدت (در اجرای بیش از ۳ ساعت) ممکن است در محدوده ۲۰ میکروگرم تا ۴۰ میکروگرم باشد، این مقدار ۱۱ الی ۲ درصد از وزن اولیّه نمونه، ۳ میلی‌گرم است. در نمونه‌هایی که محتوای خاکستر آن بسیار کم است، این مقدار (تغییرات صفر) خطای نسبتاً بزرگی است.

## ۹ گزارش آزمون

تحلیل داده‌های TGA باید در گزارش آزمون به شرح زیر ارائه شود:

۱-۹ اطلاعات نمونه:

۱-۱-۹ شماره بهر

۲-۱-۹ ۲- تولیدکننده و روش تولید نمونه نانولوله کربنی تک جداره، اگر شناخته شده است. مانند: CVD از شرکت الف.

۲-۹ وزن نمونه به کار رفته:

۱-۲-۹ با استفاده از ترازو (اجرای ۱: وزن ۱، اجرای ۲: وزن ۲، اجرای ۳: وزن ۳)

۲-۲-۹ با استفاده از TGA (اجرای ۱: وزن ۱، اجرای ۲: وزن ۲، اجرای ۳: وزن ۳)

۳-۹ تحلیل نمودار TGA که باید جهت ارزیابی ماده ثبت شود شامل:

- ۱-۳-۹ تعداد قلّه‌ها در هر نمودار DTG (اجرای ۱: ۳ قلّه، اجرای ۲: ۱ قلّه، اجرای ۳: ۲ قلّه)
- ۲-۳-۹ دمای اکسایش اوّلیه از هر نمودار DTG (اجرای ۱:  $X^{\circ}C$ ، اجرای ۲:  $Y^{\circ}C$ ، اجرای ۳:  $Z^{\circ}C$ )
- ۳-۳-۹ وزن خاکستر باقیمانده<sup>۱</sup> از هر اجرا با استفاده از دستگاه TGA و ترازو (اجرای ۱:  $X\text{ mg}$ ، اجرای ۲:  $Y\text{ mg}$ ، اجرای ۳:  $Z\text{ mg}$ )
- ۴-۳-۹ وزن باقیمانده از هر نمودار TGA (اجرای ۱:  $X\%$ ، اجرای ۲:  $Y\%$ ، اجرای ۳:  $Z\%$ )
- ۵-۳-۹ محاسبه متوسط وزن باقیمانده و انحراف از معیار ( $X\% + Y\%$ )
- ۴-۹ تفسیر داده‌ها و نتایج :TGA
- ۱-۴-۹ اجزای تشکیل دهنده: تک نوع یا چند نوع بودن اجزای تشکیل دهنده
- ۲-۴-۹ پایداری گرمایی (وقتی تعریف پذیر باشد  $T_{ox}$  متوسط و انحراف از معیار فهرست شود در غیر اینصورت به عنوان تعریف ناپذیر فهرست شود)
- ۳-۴-۹ همگنی: خوب، متوسط یا ضعیف

---

1- Remaining ash

پیوست الف  
(اطلاعاتی)  
مطالعات موردنی

الف-۱ مقدمه

در این پیوست مثال‌هایی در مورد استفاده از مقادیر  $W_{res}$  برای ارزیابی اجزای تشکیل دهنده، همگنی، محتویات غیرکربنی، خلوص، کیفیت و پایداری گرمایی ارائه شده است. داده‌های TGA از مواد نانولوله کربنی تک جداره مختلف بدست آمده است. این مواد به روش‌های مختلف شامل تخلیه قوسی، رسوب دهی بخار شیمیایی، تسهیم نامتناسب<sup>۱</sup> منوکسید کربن در فشار بالا و تبخیر با لیزر پالسی<sup>۲</sup> ساخته شده است.

الف-۲ ارزیابی محتویات غیرکربنی

الف-۲-۱ تعیین محتویات غیرکربنی

محتویات غیرکربنی از اندازه‌گیری وزن نمونه از دستگاه TGA و ترازو قبل و بعد از اجرای آزمون تعیین می‌شود. علت این طریقه اندازه‌گیری وزن، شناسایی منابع ممکن خطا در اندازه‌گیری می‌باشد. منابع اختلاف<sup>۳</sup> ممکن است در نتیجه اثرات شناوری، انبساط گرمایی بازوها تعادل ترازو، از دست دادن نمونه حین انتقال یا جذب رطوبت توسط نمونه باشد. علاوه بر آن، پایداری دراز مدت صفر دستگاه (در اجرای بیش از ۳ ساعت) در محدوده ۲۰-۴۰ میکروگرم تا میکروگرم است که این مقدار ۱ تا ۲ درصد وزن اوّلیه نمونه می‌باشد. اندازه‌گیری وزن به طور مستقل، امکان اطمینان بیشتر به داده‌ها را ممکن می‌سازد.

پائین ترین نقطه در نمودار TGA به عنوان  $W_{res}$  نمونه در نظر گرفته می‌شود. مقدار متوسط  $W_{res}$  و انحراف از معیار به دست آمده از چندین بار اجرا محاسبه شده و به عنوان مقدار محتویات غیرکربنی گزارش می‌شود (شکل الف-۱). محاسبات مشابه برای  $W_{res}$  توسط مقادیر حاصل از ترازو انجام و نتایج با مقادیر مشابه بدست آمده از دستگاه TGA مقایسه می‌شود. (جدول الف-۱) اگر تفاوت‌ها زیاد بود، نیاز به اجرایی بیشتر یا کالیبره نمودن مجدد دستگاه می‌باشد.

دو عاملی که ممکن است در تعیین  $W_{res}$  اثر گذار باشند، یکی محتوای آب (مقدار رطوبت) جذب شده است و دیگری جذب اکسیژن توسط اجزای غیرکربنی است. محتوای آب (مقدار رطوبت) را از تفاوت جرم بین وزن اوّلیه نمونه و وزن نمونه در دمای  $150^{\circ}C$  که از نمودار TG استخراج می‌شود به راحتی می‌توان محاسبه کرد. جذب اکسیژن به علت اکسایش ناخالصی‌های غیرکربنی در بند ۲-۲ ارایه شده است.

الف-۲-۲ اکسایش محتویات غیرکربنی


محتویات غیرکربنی در درجه اوّل متشكل از کاتالیست فلزی مورد استفاده در ساخت نانولوله کربنی تک جداره می‌باشد که ممکن است در شرایط اجرای آزمون TGA اکسیده شود و در نتیجه بر تعیین محتویات

1 - High pressure disproportionation of carbon monoxide


2 - Pulsed laser vaporization

3 - Discrepancies

غیر کربنی اثر بگذارد. اکسایش غیرکربنی به صورت افزایش وزن در نمودار TG مشاهده شده است و ممکن است قبل یا پس از اکسایش گونه های کربن اتفاق بیفتد(شکل الف-۲). در هر کدام از موارد، به سختی می توان مقدار اکسایش اجزای غیر کربنی را به طور کمی ارزیابی نمود. علت این است که دستگاه TGA نمی تواند نوع اکسید تشکیل شده را شناسایی کند. اما میزان جذب اکسیژن را باید ثبت نمود تا بتوان میزان عدم قطعیت  $W_{res}$  را تعیین نمود. علاوه بر آن، ممکن است بعضی از اکسیدهایی که حین اجرای آزمون تشکیل می شود فرار باشد که این خود بر پیچیدگی های تعیین  $W_{res}$  می افزاید. تعیین  $W_{res}$  تنها با استفاده از TGA مشکل است. در صورت عدم آگاهی از تشکیل این نوع اکسید،  $W_{res}$  به عنوان نمادی از محتویات غیرکربنی در نظر گرفته می شود. اینکه اکسایش محتویات غیر کربنی باعث تشکیل اکسیدهای فرآریا غیر فرآر می شود، باعث عدم قطعیت در تعیین مقدار واقعی محتویات غیرکربنی می شود.



الف - نمودار واقعی TG



ب -  $W_{res}$  متوسط و انحراف از معیار

راهنمای:

X دما (°C)

Y درصد وزنی (%)

یادآوری ۱- متوسط و انحراف از معیار  $W_{res}$  در جدول الف. ۱ محاسبه شده است.

شکل الف-۱ نمودارهای کاهش وزن برای ماده "تازه تولیدی" HiPco

جدول الف-۱ محاسبات متوسط و انحراف از معیار  $W_{res}$  پس از سه بار اجرای آزمون نانو لوله کربنی تک جداره  
(وزن بر حسب میلی گرم)

| انحراف از معیار | متوسط | ۳     | ۲     | ۱     |   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| —               | —     | ۳     | ۳/۲۰  | ۳/۰۹  | وزن نمونه<br>(میکرو ترازو)                            |
| —               | —     | ۲/۸۴  | ۲/۹۸  | ۳/۲۲  | وزن نمونه<br>(TGA)                                    |
| ۰/۰۱            | ۰/۶۴  | ۰/۶۵  | ۰/۶۵  | ۰/۶۳  | وزن باقیمانده (ترازو)                                 |
| ۰/۱۷            | ۰/۷۲  | ۰/۶۵  | ۰/۶۰  | ۰/۹۱  | وزن باقیمانده<br>(۱۰۰۰ °C در TGA)                     |
| ۰/۱۷            | ۰/۷۰  | ۰/۶۱  | ۰/۵۹  | ۰/۹۰  | وزن باقیمانده<br>در دمای اتاق (TGA)                   |
| —               | —     | ۰/۱۰  | ۰/۰۷  | ۰/۰۹  | مقدار اکسیژن جذب شده                                  |
| —               | —     | —     | —     | —     | مقدار $H_2O$ دفع شده                                  |
| ۰/۸۰            | ۲۰/۸۰ | ۲۱/۷۳ | ۲۰/۳۲ | ۲۰/۳۶ | درصد وزن باقیمانده (میکرو ترازو-<br>تصحیح نشده)       |
| ۴/۰۶            | ۲۳/۸۲ | ۲۳/۰۱ | ۲۰/۲۲ | ۲۸/۲۲ | درصد وزن باقیمانده<br>(۱۰۰۰ °C در TGA)،<br>تصحیح نشده |


### الف-۳ تنوع اجزای تشکیل دهنده

تنوع اجزای تشکیل دهنده ماده نانو لوله کربنی تک جداره، با مشاهده چندین قله در TGA که ناشی از نوع های مختلف کربن است در نمودار DTG توصیف می شود (شکل الف-۴). وجود چندین قله در نمودار DTG نشان دهنده ماده ای با چندین جزء تشکیل دهنده است. در حالی که به سختی می توان قله خاصی را به نوع خاصی از کربن اختصاص داد، توافق شده است که منشاء قله های چندگانه گونه های مختلف کربن می باشد (به مراجع ۳ تا ۵ در پیوست پ مراجعه شود). این قله های چند گانه در نمودار DTG را می توان به کربن بی شکل جدا شده، نانولوله های کربنی تک جداره بی شکل پوشش داده شده (به پیوست پ مرجع ۴ مراجعه شود)، لوله های معیوب، لوله های مشتق شده به روش شیمیایی (به پیوست پ مرجع ۶ مراجعه شود)، لوله هایی با قطرها یا مشخصات کریستالی مختلف، کربن گرافیتی و پراکندگی کاتالیست فلزی باقیمانده پس از خالص سازی نسبت داد.

منشاء عدم قطعیت در اجزای تشکیل دهنده نانولوله کربنی تک جداره ممکن است منجر به رفتار احتراقی شود که در نتایج دستگاه TGA به صورت افت عمیق ناگهانی در نمودار DTG و جابجایی به عقب نمودار TG مشاهده شود (به شکل ب-۳ در پیوست ب مراجعه شود).

این رفتار اغلب در مواد نانولوله کربنی تک جداره خالص سازی نشده که دارای ریخت شناسی<sup>۱</sup> بسیار پرزدار<sup>۲</sup> و حاوی مقادیر بیشتر فلزی است مشاهده می‌شود. همچنین احتمال این رفتار با افزایش نرخ حرارتی بیشتر می‌شود. رفتار مذکور می‌تواند ناشی از سوختن سریع نمونه و در نتیجه آن آزادسازی مقدار قابل ملاحظه‌ای از حرارت افزایش سریع دما، متعاقب آن اتلاف حرارت و افت دما می‌شود.

احتراق می‌تواند فرآیند ارزیابی اجزای تشکیل دهنده را پیچیده نماید، چرا که در حین احتراق امکان دارد اجزای تشکیل دهنده‌ای با دماهای اکسایش بالاتر بسوزند یا در اثر جریان هوای ناشی از احتراق به سمت خارج از ظرف نمونه هدایت شوند.




الف- قبل از تجزیه کربن

1-Morphology

2- Fluffy

3- Blown out



ب - بعد از تجزیه کربن

راهنمای :

X : دما (□C)

Y : وزن نمونه (بر حسب میلی گرم)

Z : تغییرات وزن نسبت به دما (بر حسب میلی گرم بر درجه سانتیگراد)

شکل الف-۲- اکسایش محتویات غیر کربنی قبل (شکل الف) و پس از (شکل ب) تجزیه کربن

#### الف-۴ پایداری گرمایی

ارزیابی پایداری گرمایی آسان است. پایداری گرمایی با شدیدترین قله DTG تعیین می‌شود که دلالت بر بیشترین گونه کربنی موجود در نمونه دارد. در ارزیابی، از شدت قله به جای مساحت زیر قله استفاده شده است. تعیین مساحت زیر قله آسان نیست زیرا لازم است که نمودار DTG به قله‌های چندگانه تبدیل شود. علاوه بر آن کسر یا تفریق زمینه و شکل منحنی ممکن است پر زحمت باشد. از سوی دیگر شناسایی شدت قله آسان است و دلیل بر بیشترین نرخ از دست دادن جرم است. پایداری گرمایی همچنین به صورت مقدار متوسط T<sub>OX</sub> از چندین بار اجرای آزمون TGA همراه با انحراف از معیار آن گزارش می‌شود (شکل الف-۵). در صورتیکه مقادیر T<sub>OX</sub> پراکندگی زیادی داشته و یا عدم سازگاری در نتایج وجود داشته باشد، (شکل الف-۶) پایداری گرمایی را نمی‌توان تعیین کرد.

#### الف-۵ همگنی

#### الف-۵-۱ کلیات

در این بخش چند مثال برای کمک به توضیح ارزیابی همگنی از طریق تغییر در محتویات غیرکربنی، اجزای تشکیل دهنده و پایداری گرمایی ارائه خواهد شد. تعیین همگنی تحت تاثیر چند عامل است که هر عامل

جداگانه بررسی خواهد شد. مثال‌هایی از نتایج آزمون‌های TGA که با مواد همگن همخوانی ندارد در شکل الف-۳ تا الف-۶ نشان داده شده است.

#### الف-۵-۲ تغییر در محتویات غیر کربنی

همگنی محموله‌ای از ماده نانولوله کربنی تک جداره بوسیله توزیع یکسان محتویات غیرکربنی در کل محموله تعیین می‌شود. اگر تفاوت زیادی در غلظت محتویات غیرکربنی در هر بار اجرای آزمون وجود داشته باشد پراکندگی زیادی در مقادیر  $W_{res}$  بروز خواهد کرد که در نتیجه آن مقادیری از  $W_{res}$  خواهد بود که انحراف از معیار آن، خارج از محدوده مجاز است (شکل الف-۳). در اینصورت، ماده همگن نیست. از سوی دیگر، اگر مقادیر انحراف از معیار در محدوده مجاز باشد، ماده را می‌توان از نظر محتویات غیرکربنی، همگن نامید.


#### الف-۵-۳ تغییر در تنوع اجزای تشکیل دهنده

تنوع اجزای تشکیل دهنده عامل دیگری است که به تعیین ارزیابی همگنی به وسیله دستگاه TGA کمک می‌کند. اجزای تشکیل دهنده یکسان پس از هر بار اجرا، معیاری برای تعیین همگنی ماده است. اگر غلظت محتویات کربن‌های متفاوت در بین نمونه‌هایی از یک محموله متفاوت باشد، شدت‌های نسبی قله‌های اکسایش در نمودارهای DTG نیز در هر بار اجرای آزمون متغیر خواهد بود. چون ریخت شناسی و محتوای کاتالیست می‌تواند در نرخ سوختن ماده کربنی اثر بگذارد، در اینصورت به سختی می‌توان مقدار اجزای تشکیل دهنده را کمی نمود. اما در هر صورت می‌توان از آنالیز کیفی برای ارزیابی همگنی استفاده کرد. اگر در هر بار اجرا تغییراتی در تعداد یا شدت قله‌های اکسایش روی دهد، (شکل الف.۴) یا اگر دمای اولیه اکسایش ماده‌ای در هر بار اجرا جابجا شود، (شکل الف.۶) در اینصورت ماده را نمی‌توان طبق تعریف TGA ماده را همگن نامید. احتراق می‌تواند ارزیابی همگنی را پیچیده نماید چرا که ماده ممکن است در اثر جریان گاز ناشی از احتراق از ظرف نمونه به بیرون رانده شود. اگر فرآیند احتراق در یک بار اجرا اتفاق بیفت و لی در دو اجرای دیگر اتفاق نیفتند، نمی‌توان ماده را همگن دانست. اما اگر فرآیند احتراق در هر سه اجرا اتفاق بیفت، ماده همگن درنظر گرفته می‌شود به این مفهوم که ریخت شناسی در تمام محموله یکسان است.

#### الف-۵-۴ تغییر در پایداری گرمایی


عامل دیگری که در ارزیابی همگنی استفاده شده تغییر در پایداری گرمایی در چند بار اجرای آزمون TGA می‌باشد. تغییر در پایداری گرمایی بر مبنای مقدار انحراف از معیار  $T_{0x}$  اولیه تعیین می‌شود. اگر انحراف از معیار  $T_{0x}$  بزرگتر از مقدار نرخ گرمایش باشد (به عبارت دیگر، انحراف از معیار بیش از  $5^{\circ}C$ ) ماده را نمی‌توان همگن نامید (شکل الف-۵).

یادآوری- میزان گرمایش به طور خطی سینتیک اکسایش را تحت تاثیر قرار می‌دهد (پیوست ب-۲ مراجعه شود). بنابراین نرخ گرمایش به عنوان مرجعی برای در نظر گرفتن هر تاخیرفازی در فرآیند اکسایش در محاسبات است که می‌تواند به علت تغییر در انرژی فعال سازی، هدایت گرمایی<sup>۱</sup> از ماده، جریان نامناسب هوا یا اندازه بیری غیر دقیق ترموموکوبل رخ دهد.



راهمنا:  
 (□C) X دما  
 Y درصد وزنی (%)  
 Z تغییرات وزن نسبت به دما (میلی گرم بر درجه سانتیگراد)


شكل الف- ۳ ماده‌ای با اجزای تشکیل‌دهنده مشخص و پایداری گرمایی اما با انحراف معیار زیاد در مقدار وزن باقیمانده ناشی از همگنی ضعیف



راهنما :  
 $(^{\circ}\text{C})$  دما X

Y تغییرات وزن نسبت به دما (میلی گرم بر درجه سانتیگراد)


شکل الف-۴ ماده‌ای با همگنی ضعیف ناشی از تغییر در اجزای تشکیل دهنده



راهنما:  
( °C ) X

Y تغییرات وزن نسبت به دما (میلی‌گرم بر درجه سانتیگراد)

شکل الف-۵ ماده‌ای اساسا با یک جزء تشکیل دهنده اما پراکندگی زیاد در دمای اکسایش اولیه، ناشی از دمای اکسایش اولیه غیر قابل تعیین و همگنی ضعیف



شکل الف-۶ ماده ای با اجزای تشکیل دهنده و پایداری حرارتی متغیر

#### الف-۶ ارزیابی خلوص

دستگاه TGA به تنها یی نمی‌تواند خلوص کلی ماده نانولوله کربنی تک جداره را اندازه‌گیری کند. محدودیت دستگاه در ارائه اطلاعات مربوط به نوع ناخالصی موجود در نانولوله کربنی تک جداره است. دستگاه TGA تنها می‌تواند بخشی از مجھولات در مورد مقدار ناخالصی در نانولوله کربنی تک جداره را نشان دهد. اطلاعاتی که دستگاه TGA در مورد محتویات غیرکربنی ارائه می‌نماید، مبتنی بر مقادیر  $W_{res}$  می‌باشد. حتی اگر دمای اکسایش نانولوله کربنی تک جداره خالص معلوم و قابل قبول باشد، انواع دیگری از کربن وجود دارد که ممکن است دمای اکسایش یکسان داشته باشد. بنابراین دستگاه TGA به تنها یی نمی‌تواند بین گونه‌های کربن تمایزی قابل شود. خلوص واقعی را با همراه کردن TGA به دیگر دستگاه‌های آنالیز می‌توان ارزیابی نمود. دستگاه TGA فقط می‌تواند اطلاعاتی در مورد مقدار ناخالصی از نوع غیرکربنی در ماده را ارائه دهد.

## الف-۷ ارزیابی های کیفی

کیفیت نanolوله های کربنی تک جداره را نمی توان با TGA تعیین کرد. دستگاه TGA می تواند، احتمال خوب بودن کیفیت یک ماده را نشان دهد. کیفیت ماده نanolوله کربنی شامل خلوص بالا، پیوستگی (بدون نقص W<sub>res</sub>) ساختاری و همگنی می شود. خلوص بالای ماده نano لوله کربنی تک جداره در صورت کم بودن در نتایج آزمون TGA تا حدی قابل اثبات است. البته، ممکن است ماده نanolوله کربنی تک جداره، درجه بالایی از خلوص داشته باشد، اما از نظر ساختار شیمیایی دچار آسیب شده و خواص فیزیکی آن تغییر کند. نقص هایی (به مرجع ۷ در پیوست پ مراجعه شود) مانند نقص های استون ویل<sup>۱</sup> (به مراجع ۸ - ۱۰ در پیوست پ مراجعه شود) با آسیب های اکسایشی شدید به صورت جاهای خالی<sup>۲</sup> یا هیبریداسیون SP می تواند یکپارچگی ساختار را از بین ببرد. یکپارچگی ساختار را می توان توسط T<sub>ox</sub> اولیه در TGA تعیین نمود. ماده نanolوله کربنی تک جداره با کیفیت خوب همچنین باید از سطح بالایی از همگنی در اجزای تشکیل دهنده، T<sub>ox</sub> و مقادیر W<sub>res</sub> باشد.

---

1- Stone wales defects  
2- Vacancies

پیوست ب  
(اطلاعاتی)

اثر عوامل عملیاتی بر روی آنالیزهای TGA

ب- ۱ عمومی


در این پیوست اثر عوامل عملیاتی بر نتایج TGA به اختصار توضیح داده می‌شود. در این راستا اثرات میزان گرمایش و فشردگی نمونه و توضیح فنی برای احتراق نیز ارائه شده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه (به راهنمای عمل NASA/NIST) درمورد اندازه گیری‌های مربوط نانولوله‌های کربنی تک جداره مرجع (۳۴ مراجعه شود).

ب- ۲ اثر نرخ گرمایش


آزمون های TGA در نرخ های گرمایش:  $30^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $10^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $5^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $2/5^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $1^\circ\text{C}/\text{min}$  به ترتیب انجام می شود. شکل ب. ۱ مقدار متوسط  $T_{\text{ox}}$  را نشان می دهد که بتدریج از  $36^\circ\text{C}/\text{min}$  تا  $430^\circ\text{C}$  بافزایش نرخ گرمایش از  $1^\circ\text{C}/\text{min}$  تا  $30^\circ\text{C}/\text{min}$  افزایش یافته است. منشاء این تغییر قابل توجه در  $T_{\text{ox}} (70^\circ\text{C})$  به سینتیک واکنش نسبت داده می شود. از نظر تجربی این تغییر می تواند تحت تاثیر نرخ انتقال حرارت محدود در نمونه در نرخ گرمایش بالا مانند  $100^\circ\text{C}/\text{min}$  باشد. در آزمون‌هایی که در گرمایش  $100^\circ\text{C}/\text{min}$  انجام می شود تعیین مقدار قابل اطمینان  $T_{\text{ox}}$  (وانحراف از معیار آن) مشکل است. در این نرخ گرمایش ( $100^\circ\text{C}/\text{min}$ ) گذارهای بسیار وسیعی (پهن) همراه با چندین قله که تکرار پذیر نیستند اتفاق می افتد. مقدار  $W_{\text{res}}$  و انحراف از معیار آن نیز به نرخ گرمایش بستگی دارد. شکل ب. ۲ مقدار  $W_{\text{res}}$  بر حسب نرخ گرمایش  $1^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $2/5^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $5^\circ\text{C}/\text{min}$  را نشان می‌دهد که انحراف از معیار آن تمامی در یک محدوده می باشد (که تا حدی ثابت است). در گرمایش با نرخ بالاتر از  $5^\circ\text{C}/\text{min}$ ،  $W_{\text{res}}$  کوچکتر شده و انحراف از معیار آن به شدت افزایش می یابد. این عملکرد را می توان با احتراق خود به خود ماده نانولوله کربنی تک جداره، در نرخ گرمایش بیش از  $5^\circ\text{C}/\text{min}$ ، توضیح داد (به عبارت دیگر گرمایی آزاد شده در یک واکنش گرمایشی به حدی است که منجر به سوختن سریع نمونه می‌شود). بنابراین مهم است که داده‌های آزمون TGA در نرخ گرمایش خاصی جمع آوری شود که در آن احتراق رخ نمی‌دهد. انتخاب نرخ گرمایش از اهمیت کاربردی نیز برخوردار است. معمولاً نمونه باید حداقل  $1000^\circ\text{C}$  حرارت داده شود، که در اینصورت در نرخ گرمایش  $1^\circ\text{C}/\text{min}$ ,  $12/3^\circ\text{C}/\text{min}$  ساعت وقت لازم است که در مقایسه با نرخ گرمایش  $100^\circ\text{C}/\text{min}$  که ۸ دقیقه طول می‌کشد وقت بسیار زیادی است. اگر میزان گرمایش بالا باشد، در زمان آزمون صرفه جویی می‌شود. به همین دلیل اکثر محققین نرخ حرارتی  $10^\circ\text{C}/\text{min}$  تا  $2^\circ\text{C}/\text{min}$  را استفاده کرده اند. بر اساس بحث قبل نرخ گرمایش  $5^\circ\text{C}/\text{min}$  انتخاب شد، در این صورت اجرای هر آزمون کمتر از ۳ ساعت به طول می‌انجامد و در اکثر انواع نمونه‌ها از احتراق جلوگیری شده است.

### ب-۳ فشرده سازی نمونه

نتایج TGA ماده نانولوله کربنی تک جداره بصورت موجود<sup>۱</sup> با ماده ای که در حدیده از نوع KBr متعارف با اعمال ۵، ۱۰ و ۲۰ تن فشار توسط پرس هیدرولیک فشرده سازی شده مقایسه می شود. مقادیر  $W_{res}$  اساساً تغییری نمی کند، ضمن اینکه فشرده سازی نمونه در فشارهای بالاتر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتیگرادی، روند یکسانی را دنبال نمی کند. فشار اعمالی برای فشرده سازی نمونه اثری بر روی مقادیر انحراف از معیار  $T_{ox}$  ندارد. دلایل این نوع رفتار مشخص نیست. نتیجه گیری شده که بهتر است از فشرده سازی نمونه اجتناب شود، زیرا پیش بینی اثرات فشرده از نمونه مشکل است.



شکل ب-۱ وابستگی دمای اکسایش ،  $T_{ox}$  ، به نرخ گرمایش و انحراف از معیار آن  $\sigma T_{ox}$   
(نمودار پیوست شده به نمودار اصلی)



Kev

راهنما :

X نرخ افزایش پله ای ( $^{\circ}$  C/min)

Y (بر حسب درصد)  $W_{res}$

X' نرخ افزایش پله ای ( $^{\circ}$  C/min)

Y' انحراف از معیار  $\sigma W_{res}$

شكل ب-۲ وابستگی وزن باقیمانده،  $W_{res}$ ، به نرخ گرمایش و انحراف از معیار آن،  $\sigma W_{res}$  (نمودار پیوست شده به نمودار اصلی)

#### ب- ۴ احتراق

گاهی اوقات، در نتایج TGA ماده نانولوله کربنی تک جداره عملکردی عجیب و غیرمنتظره مشاهده شده است. به طوری که خطوط نشانگر تغییرات وزن بر حسب دما به طور ناگهانی در راستای محور افقی به سمت عقب حرکت کرده و سپس روند تغییرات قبلی خود به سمت جلو را در پیش می‌گیرد. اینها علائم واضح احتراق است (نمونه شروع به سوخت سریع کرده و مقدار قابل ملاحظه‌ای حرارت را به طور سریع از دست

داده و به دنبال اتلاف حرارتی، افت دما اتفاق می افتد). این رفتار اغلب در مواد نانولوله کربنی تک جداره خالص سازی نشده "تازه تولیدی" که پرزدار و دارای کاتالیست فلزی بیشتری می باشد ، مشاهده شده است. ملاحظه شده است که احتراق،  $W_{res}$  را کاهش و انحراف از معیار را افزایش می دهد. امکان دارد علت افزایش انحراف از معیار به علت پرتاب شدن ذرات همراه با دود از ظرف نمونه، حین سوختن سریع باشد (مقدار وزن پس از اکسایش کربن کاهش می یابد که قابل کنترل نیست). بهتر است که از شرایطی که باعث احتراق می شود اجتناب نمود.

پیوست پ  
(اطلاعاتی)  
کتابنامہ

- [1] EBBESEN,T.W.,and TAKADA, T., Topological and SP<sup>3</sup> defect structures in nanotubes, Carbon **33** 973-8 (1995)
- [2] CHARLIER, J.C., EBBESEN, T.W., LAMBIN, P.,Structural and electronic properties of pentagon-heptagon pair defects in carbon nanotubes, *Phys. Rev. B* **53** 11108-13 (1996)
- [3] DRESSELHAUS, M.S., DRESSELHAUS, G., and AVOURIS, P., Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and application, Topics in Applied Physics, **80**, Springer-Verlag, Heidelberg (2001)
- [4] DAI, H., Carbon nanotubes: opportunities and challenges, Surface Science **500** 218-41 (2002)
- [5] ENDO, M., STRANO, M.S., and AJAYAN, P.M., Potential applications of carbon nanotubes, Carbon Nanotubes: Topics in Applied Physics **111**, 13-61, Springer-Verlag, Berlin (2008)
- [6] ZHOU, W., BAI, X., WANG, E., XIE, S., Synthesis, structure, and properties of single-walled carbon nanotubes, Advanced Materials **21** 4568-83 (2009)
- [7] ISAACS, J.A., TANWANI, A., HEALY, M.L., and DAHLBEN, L.J., Economic assessment of single-walled carbon nanotube processes, J.Nanopart. Res. **12** 551-62 (2010)
- [8] MOSALA, A., NASIBULIN, A. G., KAUPPINEN, E.I., The role of metal nanoparticles in the catalytic production of single-walled carbon nanotubes – a review, J.Phys.: Condens. Matter **15** S3011-35 (2003)
- [9] HENNICH, F., WELLMANN, R., MALIK, S.,LEBEDKIN, S., and KAPPES M.M., Reversible modification of the absorption properties of single-walled carbon nanotube thin films via nitric acid exposure, Phys. Chem.. **5** 178-83 (2003)
- [10] VIGOLO, B., HEROLD, C., MARECHE, J.F., GHANBAJA, J., GULAS, M., LE NORMAND, F., ALMAIRAC, R., ALVAREZ, L., and BANTIGNIES, J.L., A comprehensive scenario for commonly used purification procedures of arc-discharge as-produced single-walled carbon nanotubes, Carbon **48** 949-63 (2010)
- [11] HOU, P.X., LIU, C., AND CHENG, H.M., Purification of carbon nanotubes, Carbon **46** 2003-25 (2008)
- [12] MOON, L.M., AN, K.H., LEE, Y.H., PARK, Y.S., BAE, D.J., and PARK. G.S., High yield purification process of singlewalled carbon nanotubes, J. Phys. Chem. B **105** 5677-81 (2001)
- [13] MAWHINNEY, D.B., NAUMENKO, V., KUZNETSOVA, A., YATES, J.T., LIU, J., and SMALLEY, R.E., Surface defect site density on single walled carbon nanotubes by titration, Chemical Physics Letters **324** 213-6 (2001)
- [14] RINZLER, A.G., LIU, J., DAI, H., NIKOLAEV, P., HUFFMAN, C.B., RODRIGUEZ-MACIAS, E.J., BOUL, P.J., LU, A.H., HEYMAN, D., COLBERT, D.T., LEE, R.S., FISCHER,

- J.E., RAO, A.M., EKLUND, P.C., and SMALLEY, R.E., Large-scale purification of single-wall carbon nanotubes: process, product, and characterization, *Appl. Phys. A.* **67** 29-37 (1998)
- [15] ZHOU, W., OOI, Y.H., RUSSO, R., PAPANEK, P., LUZZI, D.E., FISCHER, J.E., BRONIKOWSKI, M.J., WILLIS, P.A., and SMALLEY, R.E., Structural characterization and diameter-dependent oxidative stability of single wall carbon nanotubes synthesized by the catalytic decomposition of CO, *Chem. Phys. Lett.* **350** 6-14 (2001)
- [16] SCHONFELDER, R., RUMMELI, M.H., GRUNER, W., LOFFLER, W., ACKER, J., HOFFMANN, V., GEMMING, T., BUCHNER, B., and PICHLER, T., Purification-induced sidewall functionality of magnetically pure single-walled carbon nanotubes, *Nanotechnology* **18** p375601 (2007)
- [17] NIKOLAEV, P., GORELIK, O., ALLADA, R.K., SOSA, E., AREPALLI, S., and YOWELL, L., Soft bake purification of single-walled carbon nanotubes produced by pulsed laser vaporization, *J.Phys. Chem.* **111** 17678-83 (2007)
- [18] MUSUMECI, A.W., SILVA, G.G., MARTENS, W.N., WACLAWIK, E.R., and FROST, R.L., Thermal decomposition and electron microscopy studies of single-walled carbon nanotubes, *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry* **88** 885-91 (2007)
- [19] LANDI, B.J., CRESS, C.D., EVANS, C.M., and RAFFAELLE, R.R., Thermal oxidation profiling of single-walled carbon nanotubes, *Chem. Mater.* **17** 6819-34 (2005)
- [20] OKUBO, S., SEKINE, T., SUZUKI, S., ACHIBA, Y., TSUKAGOSHI, K., AOYAGI, Y., and KATURA, H., Purification of single-wall carbon nanotubes synthesized from alcohol by catalytic chemical vapor deposition, *Japanese Journal of Applied Physics* **43** L396-8 (2004)
- [21] HOU, P., LIU, C., TONG, Y., XU, S., LIU,M., and CHENG, H., Purification of single-walled carbon nanotubes synthesized by the hydrogen arc-discharge method, *Journal of Materials Research* **16** 2526-9 (2001)
- [22] KOWALSKA, E., KOWALCZYK, P., RADOMSKA, J., CZERWOSZ, E., WRONKA, H., and BYSTRZEJEWSKI, M., Influence of high vacuum annealing treatment on some properties of carbon nanotubes, *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry* **86** 115-9 (2006)
- [23] DERVISHI, E., LI, Z., WATANABE, F., XU, Y., SAINI, V., BIRIS, A.R., and BIRIS, A.S., Thermally controlled synthesis of single-wall carbon nanotubes with selective diameters, *Journal of Materials Chemistry* **19** 3004-12 (2009)
- [24] LI, H., ZHAO, N., HE, C., SHI, C., DU, X, and LI, J., Thermogravimetric analysis and TEM characterization of the oxidation and defect sites of carbon nanotubes synthesized by CVD of methane, *Materials Science and Engineering A* **473** 355-9 (2008)
- [25] MURPHY, R., COLEMAN, J.N., CADEK, M., McCARTHY, B., BENT, M., DRURY, A., BARKLIE, R.C., and BLAU, W.J., High-yield, nondestructive purification and quantification method for multiwalled carbon nanotubes, *J.Phys.Chem.B* **106** 3087-91 (2002)

- [26] BOM, D., ANDREWS, R., JACQUES, D., ANTHONY, J., CHEN, B., MEIER, M.S., and SELEGUE, J.P., Thermogravimetric analysis of the oxidation of multiwalled carbon nanotubes: evidence for the role of defect sites in carbon nanotube chemistry, *Nano Letters* **2** 615-9 (2002)
- [27] MCKEE, G.S.B., VECCHIO, K.S., Thermogravimetric analysis of synthesis variation effects on CVD generated multiwalled carbon nanotubes, *J.Phys. Chem. B* **110** 1179-86 (2006)
- [28] MCKEE, G.S.B., DECK, C.P., and VECCHIO, K.S., Dimensional control of multi-walled carbon nanotubes in floating catalyst CVD synthesis, *Carbon* **47** 2085-94 (2009)
- [29] FENG, Y., ZHANG, H., HOU, Y., McNICHOLAS, T.P., YUAN, D., YANG, S., DING, L., FENG, W., and LIU, J., Room temperature purification of few-walled carbon nanotubes with high yield, *ACSNano* **2** 1634-8 (2008)
- [30] DECKER, J.E., HIGHT WALKER, A.R., BOSNICK, K., CLIFFORD, CA., DAI, L., FAGAN, J., HOOKER, S., JAKUBEK, Z.J., KINGSTON, C., MAKAR, J., MANSFIELD, E., POSTEK, M.T., SIMARD, B., STURGEON, R., WISE, S., VLADAR, A.E., YANG, L., and ZEISLER, R., Sample preparation protocols for realization of reproducible characterization of single-wall carbon nanotubes, *Metrologia* **46** 682-92 (2009)
- [31] FREIMAN, S., HOOKER, S., MIGLER, K., and AREPALLI, S., Measurement issues in single wall carbon nanotubes, *NIST SP 960-19*(2008)
- [32] LIMA, A.M.F., MUSUMECI, A.W., LIU, H.W., WACLAWIK, E.R., and SILVA, G.G., Purity evaluation and influence of carbon nanotube in carbon nanotube/graphite thermal stability, *J. Thermal. Anal. Calorim.* **97** 257-63 (2009)
- [33] MANSFIELD, E., KAR, A., and HOOKER, S.A., Applications of TGA in quality control of SWCNTs, *Anal.Bioanal.Chem.* **396** 1071-7 (2010)
- [34] NASA/NIST Practice Guide on Measurement Issues in Single Wall Carbon Nanotubes, Available from <http://www.nist.gov/practiceguides>