



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization
Organization



استاندارد ملی ایران

۲۳۰۰۰

چاپ اول

۱۴۰۰



دارای محتوای رنگی

INSO

23000

1st Edition

2021

Identical with
ISO/TS 21346:
2021

فناوری نانو - مشخصه یابی نمونه های
نانولیفچه سلولزی مجزاشده

**Nanotechnologies —
Characterization of
individualized
cellulose nanofibril samples**

ICS: 07.120

استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۰۰ (چاپ اول): سال ۱۴۰۰

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶)

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی ایران را به عهده دارد. تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به‌عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« فناوری نانو- مشخصه یابی نمونه های نانولیفچه سلولزی مجزا »

رئیس:

سهرابی جهرمی، ابوذر

(دکتری نانوفناوری)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس هیئت مدیره- شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته

دبیر:

احمدی، سارا

(دکتری مهندسی مواد)

عضو هیئت علمی- پژوهشگاه استاندارد

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسلامی پور، الهه

(کارشناسی ارشد زیست شناسی)

کارشناس- گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه

فناوری نانو

شاکری، روشنگر

(کارشناسی ارشد فیزیک اتمی-مولکولی)

کارشناس استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران

گشتی آذر، سمانه

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

کارشناس- گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه

فناوری نانو

مهديخانی، بهزاد

(دکتری مهندسی مواد)

عضو هیئت علمی- پژوهشگاه استاندارد

نازی، ملیحه

(دکتری مهندسی نساجی)

عضو هیئت علمی- پژوهشگاه استاندارد

ویراستار:

سیفی، مهوش

(کارشناس ارشد مدیریت دولتی)

کارشناس استاندارد- نایب رئیس کمیته فنی متناظر فناوری نانو

ISIRI/TC 229

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ کوته‌نوشت‌ها
۳	۵ مشخصه‌های نمونه‌های iCNF و روش‌های اندازه‌گیری آنها
۳	۱-۵ کلیات
۵	۲-۵ مشخصه‌های لازم برای اندازه‌گیری و شناسایی
۵	۱-۲-۵ ریخت‌شناسی و اندازه
۵	۲-۲-۵ مقدار کل ماده خشک
۶	۳-۲-۵ ساختار بلوری
۷	۴-۲-۵ عبور نور
۷	۵-۲-۵ گروه‌های عاملی سطحی: انواع
۷	۶-۲-۵ گروه‌های عاملی سطحی: مقدار
۷	۷-۲-۵ گرانیوی
۸	۳-۵ مشخصه‌های توصیه‌شده برای اندازه‌گیری و شناسایی
۸	۱-۳-۵ پهنا و ارتفاع
۹	۲-۳-۵ طول
۹	۳-۳-۵ توزیع وزن مولکولی
۱۰	۴-۳-۵ نسبت ماده خشک رومانند
۱۰	۵-۳-۵ بلورینگی
۱۱	۶-۳-۵ پایداری گرمایی
۱۱	۷-۳-۵ مقدار خاکستر
۱۱	۸-۳-۵ مقدار فلز محلول در اسید
۱۲	۹-۳-۵ مقدار آلاینده‌های آلی

۱۲	۱۰-۳-۵ مقدار ماده محلول در استون
۱۳	۱۱-۳-۵ مقدار قند تشکیل دهنده
۱۳	۶ گزارش‌دهی
۱۵	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) پروتکل‌های آماده‌سازی نمونه، اندازه‌گیری و تحلیل داده
۳۵	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) توصیف نانولیفچه‌های سلولزی مجزاشده (iCNF)
۴۴	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «فناوری نانو- مشخصه‌یابی نمونه‌های نانولیفچه سلولزی مجزاشده» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به‌عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره‌شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در یکصد و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغ‌شده در دی ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

ISO/TS 21346: 2021, Nanotechnologies— Characterization of individualized cellulose nanofibril samples

مقدمه

نانومواد سلولزی مشتق شده از الیاف سلولزی طبیعی، مواد پیشرفته تجدیدپذیر با خواص بی نظیر هستند. نانومواد سلولزی از نظر ریخت‌شناسی از تنوع زیادی برخوردار هستند، به عنوان مثال شکل‌ها، شاخه و شبکه‌های مختلف. تحقیقات اساسی مربوط به نانومواد سلولزی به طور فزاینده‌ای در سراسر جهان انجام شده است.

هم‌زمان، صنایع تولیدی عرضه نانومواد سلولزی را به بازار آغاز کرده‌اند. صنایع کاربردی نیز هرچه بیشتر به این مواد جدید علاقه‌مند می‌شوند.

تمام الیاف سلولزی مادر^۱ از دسته‌هایی تشکیل شده است که در آنها کوچکترین واحد لیفچه، یک لیفچه اولیه نشأت گرفته از یک کمپلکس (مجموعه) آنزیم انتهایی سلولز است. یک لیفچه اولیه از تعداد مشخصی مولکول‌های سلولز ساخته شده است و بیشتر حاوی نواحی بلوری است. اندازه یک لیفچه اولیه مختص منبع سلولز مادر است. در خمیر چوب، بُعد سطح مقطع یک لیفچه اولیه حدود ۳ nm است و نسبت ابعاد آن می‌تواند به بیش از ۲۰۰ برسد. در الیاف سلولز مادر، لیفچه‌های اولیه به صورت تک‌لیف وجود ندارند بلکه از طریق پیوند هیدروژنی به یکدیگر چسبیده و به صورت چگال فشرده می‌شوند و دسته‌ای از لیفچه را تشکیل می‌دهند. به تازگی، برخی از روش‌های جدید برای استخراج و جدا کردن این لیفچه‌های اولیه، از طریق اصلاح شیمیایی سطح خارجی لیفچه‌ها و پس از آن عملیات مکانیکی، توسعه یافته است. روش‌های اصلاح شیمیایی شامل اکسایش و فسفرافزایی^۲ با واسطه TEMPO^۳ است. با استفاده از عملیات فوق، هر لیفچه اولیه را می‌توان به یک نانولیفچه سلولزی مجزاشده (iCNF)^۴ با بار سطحی تبدیل کرد. یک iCNF دارای گروه‌های عاملی در سطح خارجی لیفچه است و iCNFs را می‌توان یکی پس از دیگری با دافعه ایستا به دلیل بار الکتروایستایی گروه‌های عاملی جدید وارد شده، از یکدیگر جدا کرد. برای توضیحات بیشتر در مورد iCNFs به پیوست ب مراجعه کنید.

در حال حاضر، چندین شرکت تولید iCNF را آغاز کرده‌اند. اکنون iCNFs به طور فزاینده‌ای برای کاربرد در زمینه‌های صنعتی چندسازه‌های پلیمری^۵، چسب‌ها، افزودنی‌ها و ژل‌ها به بازار جهانی عرضه می‌شود. برخی از نمونه‌های محصولات تجاری حاوی iCNF، پوشک‌هایی با عملکرد ضدبو^۶ و جوهر ژل برای خودکارهای نوک توپی است. در همه کاربردها، مشخصه‌یابی مناسب نمونه‌های iCNF برای ساخت محصولات مورد نظر، لازم است.

این استاندارد مبنایی مناسب برای تجاری‌سازی و همچنین تحقیق و توسعه مواد iCNF فراهم می‌کند.

-
- 1- Native cellulosic
 - 2- Phosphorylation
 - 3- TEMPO⁻ mediated
 - 4- Individualized Cellulose Nanofibril
 - 5- Polymer composites
 - 6- Deodorant

فناوری نانو - مشخصه‌یابی نمونه‌های نانولیفچه سلولزی مجزا

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه‌های نمونه‌های نانولیفچه سلولزی مجزاشده (iCNF) به صورت تعلیقه^۱ و پودر و روش‌های اندازه‌گیری آنها است. همچنین، این استاندارد روش‌های اجرایی آماده‌سازی نمونه، اندازه‌گیری و تحلیل داده‌ها را نیز ارائه می‌کند.

این استاندارد در مشخصه‌یابی iCNFs که پس از تولید اصلاح شده‌اند، کاربرد ندارد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران - ایزو شماره ۲-۸۰۰۰۴، فناوری نانو - واژه نامه - قسمت ۲: نانوآشیا

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف ارائه‌شده در استاندارد ملی ایران - ایزو شماره ۲-۸۰۰۰۴ به کار می‌رود.^۲

۱-۳

لیفچه اولیه

elementary fibril

ساختاری، نشأت گرفته از یک کمپلکس آنزیمی انتهایی منفرد که پیکربندی زنجیره‌های سلولزی آن برای هر گیاه، حیوان، جلبک و گونه باکتریایی، مولد سلولز اختصاصی است.

1- Suspension

۲- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در وبگاه‌های <http://www.iso.org/obp> و <http://www.electropedia.org/> قابل دسترس است.

[منبع: زیربند ۳-۲-۵، استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۰۲: سال ۱۳۹۸ - تغییر یافته، کلمه «ابتدایی» به «اولیه» تغییر یافته است.]

۲-۳

نانولیفچه سلولزی

cellulose nanofibril

CNF

نانولیف سلولزی متشکل از حداقل از یک لیفچه / اولیه (۳-۱) دارای نواحی بلورین، نیمه بلورین و بی شکل با نسبت ابعادی معمولاً بزرگتر از ۱۰ که ممکن است شکافهای طولی، درهم تنیدگی^۱ بین ذرات یا ساختارهای شبکه‌ای مانند، داشته باشد.

[منبع: زیربند ۳-۳-۶، استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۰۲: سال ۱۳۹۸ - تغییر یافته، یادآوری‌ها حذف شده‌اند.]

۳-۳

نانولیفچه سلولزی مجزا شده

individualized cellulose nanofibril

iCNF

نانولیفچه‌های سلولزی (۳-۲) گسسته، تشکیل شده از لیفچه / اولیه (۳-۱) با گروه عاملی یونی بر سطح آن است.

۴ کوتاه‌نوشت‌ها

کوتاه‌نوشت	معادل انگلیسی	معادل فارسی
AFM	atomic force microscopy	میکروسکوپی نیروی اتمی
CNC	cellulose nanocrystal	نانوبلور سلولز
FT-IR	Fourier transform infrared spectrometry	طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه
HPLC	high performance liquid chromatography	کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
IC	ion chromatography	کروماتوگرافی یونی
ICP-AES	inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry	پلاسمای جفت‌شده القایی - طیف‌سنجی نشر اتمی
ICP-MS	inductively coupled plasma - mass spectrometry	پلاسمای جفت‌شده القایی - طیف‌سنجی جرمی
ICO-OES	inductively coupled plasma - optical emission spectrometry	پلاسمای جفت‌شده القایی - طیف‌سنجی نشر نوری
NMR	nuclear magnetic resonance	تشدید مغناطیسی هسته
SEC-MALS	size-exclusion chromatography - multi-angle laser light scattering	کروماتوگرافی اندازه‌گزین - پراکندگی نور لیزر چندزاویه‌ای
TEM	transmission electron microscopy	میکروسکوپی الکترونی عبوری
TEMPO	2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl	۲-۲-۶-۶-تترامتیل پایپیریدین-۱-اکسید
TGA	thermogravimetric analysis	آنالیز گرم‌وزن‌سنجی
UV-Vis	ultraviolet-visible	فرابنفش-مرئی
XRD	X-ray diffraction	پراش پرتو ایکس

۵ مشخصه‌های نمونه‌های iCNF و روش‌های اندازه‌گیری آنها

۵-۱ کلیات

مشخصه‌های نمونه‌های iCNF فهرست‌شده در جدول ۱ لازم است اندازه‌گیری یا شناسایی شوند. توصیه می‌شود مشخصه‌های فهرست‌شده در جدول ۲ برای اندازه‌گیری و شناسایی براساس توافق بین خریدار و فروشنده مواد iCNF در بازار، در نظر گرفته شود. نمونه iCNF به ماده‌ای گفته می‌شود که از محصول iCNF برای مشخصه‌یابی گرفته شده که حاوی iCNF و سایر مواد از جمله ناخالصی و همچنین حلال در حالت تعلیق است.

روش‌های اندازه‌گیری فهرست‌شده در جدول‌های ۱ و ۲ به ترتیب برای تعیین مشخصه‌های یک نمونه iCNF موردنیاز هستند و توصیه می‌شوند. پروتکل‌های اندازه‌گیری مشخصه‌های جدول‌های ۱ و ۲ به‌طور جداگانه در پیوست الف برای هر مشخصه ارائه شده‌است.

آزمونه‌ها برای اندازه‌گیری‌ها باید از نمونه‌ای که در زیربندهای ۲-۵ و ۳-۵ مشخص شده، تهیه شوند. برای هر یک از مشخصه‌های اندازه‌گیری شده، حالت آزمونه مانند تعلیق آبی، پودرهای خشک شده در هوا، پودر خشک شده به روش انجمادی یا خشک شده در آون^۱، باید مطابق با بند ۶ گزارش شوند. هنگامی که پراکندگی آزمونه عامل مهمی برای اندازه‌گیری در نظر گرفته شود، مانند مشاهده به وسیله میکروسکوپ الکترونی، اطلاعات مربوط به روش‌های پراکندگی استفاده شده (به عنوان مثال فراصوت، همگن‌سازی^۲، استفاده از مواد سطح فعال^۳) نیز باید گزارش شود.

جدول ۱- مشخصه‌های نمونه‌های iCNF که لازم است اندازه‌گیری و شناسایی شوند و روش‌های اندازه‌گیری آنها

روش‌های اندازه‌گیری	مشخصه‌ها
AFM یا TEM	ریخت‌شناسی و اندازه
خشک کردن در آون و وزن کردن	مقدار کل ماده خشک
پراش پرتو ایکس	ساختار بلوری
طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی	عبور نور
FT-IR	گروه‌های عاملی سطحی: نوع
تیتراسیون هدایت‌سنجی	گروه‌های عاملی سطحی: مقدار
گرانروی‌سنجی	گرانروی
یادآوری- برای شناسایی iCNFs، مشخصه‌ها از عمومی به خاص مرتب شده‌اند. ترتیب قرارگرفتن، اهمیت و جریان اندازه‌گیری را نشان نمی‌دهد.	

جدول ۲- مشخصه‌های نمونه‌های iCNF که توصیه می‌شود اندازه‌گیری و شناسایی شوند و روش‌های اندازه‌گیری آنها

روش‌های اندازه‌گیری	مشخصه‌ها
AFM یا TEM	پهنا و ارتفاع
TEM	طول
SEC-MALS	توزیع وزن مولکولی
سانتریفیوژ کردن، خشک کردن در آون و توزین	نسبت ماده خشک شناور بر سطح
NMR حالت جامد	بلورینگی
TGA	پایداری گرمایی

- 1- Oven
- 2- Hemogenization
- 3- Surfactant

جدول ۲- (ادامه)

مقدار خاکستر	احتراق و توزین
مقدار فلز محلول در اسید	سوزاندن، آنالیز شیمی تر و ICP-AES/OES یا ICP-MS
مقدار آلاینده‌های آلی	NMR حالت جامد
مقدار ماده محلول در استون	استخراج سوکسله ^۱ ، خشک کردن در آون و توزین
مقدار قند تشکیل‌دهنده	HPLC یا IC و آنالیز شیمیایی
1- Soxhlet	

۵-۲ مشخصه‌های ضروری برای اندازه‌گیری یا شناسایی

۵-۲-۱ ریخت‌شناسی و اندازه

یک iCNF از لحاظ شکل و اندازه متمایز و منحصر به فرد است. ریخت‌شناسی یک نمونه iCNF به شکل‌های iCNF و سایر اشیاء جامد از جمله نانومواد سلولزی موجود در نمونه که به صورت دسته‌ای تشکیل شده‌اند و مجزا نیستند، مربوط است. اندازه، به پهنا، ارتفاع و طول iCNFs و سایر اشیاء جامد اشاره دارد. ریخت‌شناسی و اندازه به‌طور کیفی برای مشاهده حضور iCNF و سایر اشیاء جامد موجود در یک نمونه iCNF اندازه‌گیری می‌شود.

تصاویر میکروسکوپی از اشیاء جامد در یک نمونه iCNF باید با TEM یا AFM گرفته شود. وقتی نمونه به صورت پودر است، ابتدا آزمون به صورت تعلیق آبی تهیه می‌شود. تعلیق iCNF با افزودن آب دیونیزه در غلظت‌های مناسب برای اندازه‌گیری TEM و AFM رقیق می‌شود.

بیش از ۱۰ تصویر باید با بزرگنمایی‌های مناسب ارائه شود تا بتوان iCNFs را به وضوح مشاهده کرد. هر تصویر به درستی اشیاء جامد موجود در یک نمونه iCNF را نشان می‌دهد. نوار مقیاس بر روی هر تصویر نشان داده شده است.

به مثال‌هایی از تصاویر میکروسکوپی ریخت‌شناسی و اندازه در پیوست الف، زیربند الف-۲-۱ مراجعه شود.

اندازه‌گیری‌های کمی اندازه، پهنا/ ارتفاع و طول iCNFs به ترتیب در زیربندهای ۵-۳-۱ و ۵-۳-۲ به‌طور جداگانه شرح داده شده است.

۵-۲-۲ مقدار کل ماده خشک

یک نمونه iCNF ممکن است شامل اجزاء جامد دیگری غیر از iCNF و همچنین مواد محلول باشد. مقدار کل ماده خشک یک نمونه iCNF به صورت تعلیق یا پودر، نسبت جرم نمونه iCNF پس از خشک‌شدن به نمونه iCNF قبل از خشک‌شدن است.

جرم کل ماده خشک باید با روش خشک کردن در آون اندازه‌گیری شود که عبارت است از خشک کردن نمونه تا جرم ثابت در دمای $2 \pm 105^\circ\text{C}$ و توزین است.

نتایج اندازه‌گیری مقدار کل ماده خشک باید با واحد kg/kg بیان شود.

به پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار کل ماده خشک در پیوست الف، زیربند الف-۲-۲ مراجعه شود.

۳-۲-۵ ساختار بلوری

ساختار بلوری برای یک جامد بلورین متمایز و منحصر به فرد است و شناسایی آن را امکان‌پذیر می‌کند. یک iCNF مشتق شده از سلولز مادر دارای مناطق بلوری سلولز I است که مخلوطی از سلولز Ia و Ib است. همچنین تایید وجود هرگونه اجسام جامدی با ساختارهای بلورین به غیر از سلولز I در یک نمونه iCNF حایز اهمیت است.

ساختارهای بلوری باید شناسایی شوند. مقادیر آنها باید به صورت کیفی به وسیله پراش سنجی اشعه X برای یک نمونه خشک تخمین زده شود. هنگامی که نمونه به صورت تعلیقه است، یک نمونه خشک شده برای اندازه‌گیری‌ها تهیه می‌شود.

نتایج باید به صورت طیف پرتو ایکس بر زاویه‌های پراش بین 5° و 45° (به صورت 2θ) بیان شود تا پیک‌های سلولز I و سایر ساختارهای بلوری موجود در یک نمونه iCNF را پوشش دهد.

به مثالی از طیف پرتو ایکس iCNF در پیوست الف، زیر بند الف-۲-۳ مراجعه شود.

۴-۲-۵ عبور نوری

با کاهش فیزیکی یک ماده سلولز مادر به iCNF های مجزا، عبور نور تعلیقه به دلیل کاهش پراکندگی نور از لیفچه‌های سلولز افزایش می‌یابد. عبور نور در محدوده فرابنفش-مرئی می‌تواند نشانه‌ای از پراکندگی یک نمونه iCNF باشد. عبور نور، نسبت شار تابشی یک پرتو نوری عبور داده شده از یک سلول آزمون حاوی تعلیقه iCNF به شار تابشی یک پرتو نوری عبور داده شده از یک سلول آزمون شاهد با پراکندگی خالص است.

عبور نور باید در محدوده طول موج ۲۰۰ nm تا ۷۵۰ nm با طیف‌سنجی UV-Vis اندازه‌گیری شود. هنگامی که نمونه به صورت تعلیقه آبی است، آزمون معادل با ۱٪ کسر جرمی مقدار کل ماده خشک با رقیق کردن یا غلیظ کردن آن تهیه می‌شود. هنگامی که نمونه به صورت پودر است، آزمون به صورت تعلیقه آبی با ۱٪ کسر جرمی کل ماده خشک تهیه می‌شود. برای اندازه‌گیری، از یک سلول با طول مسیر نوری ۱۰ mm استفاده می‌شود.

نتایج اندازه‌گیری‌های عبور نور باید به صورت درصد یا عدد بدون بُعد بیان شده و به صورت نمودار طیفی از عبور نور بر حسب طول موج در محدوده طول موج مشخص شده، نشان داده شود.

به نمونه‌هایی از نتایج اندازه‌گیری در پیوست الف، زیربند الف-۲-۴ و پیوست ب، بند ب-۸ مراجعه شود.

۵-۲-۵ گروه‌های عاملی سطحی: انواع

هنگامی که iCNFs از الیاف سلولزی طبیعی تولید می‌شوند، ممکن است سطوح iCNF با گروه‌های عاملی اصلاح شود. نوع گروه‌های عاملی به روش‌های ساخت مورد استفاده بستگی دارد. باید یک آزمون به شکل جامد خشک تهیه و برای اندازه‌گیری استفاده شود. نوع گروه‌های عاملی که در حین ساخت iCNFs اضافه می‌شوند باید به وسیله FT-IR شناسایی شود. نمودارهای طیفی باید در بازه‌ای از 600 cm^{-1} تا 3800 cm^{-1} نشان داده شوند.

به مثالی از نمودارها در پیوست الف، زیربند الف-۲-۵ و پیوست ب، بند ب-۱۱ مراجعه شود.

۵-۲-۶ گروه‌های عاملی سطحی: مقدار

مقدار گروه عاملی سطحی نمونه‌های iCNF، نسبت مقادیر گروه‌های عاملی باردار اضافه شده در حین ساخت (مانند اسیدهای کربوکسیلیک) به جرم کل ماده خشک در یک نمونه است.

مقادیر گروه‌های عاملی با بار منفی در نمونه‌های CNF، مانند اسیدهای کربوکسیلیک و اسیدهای فسفریک، باید با تیتراسیون هدایت‌سنجی^۱ اندازه‌گیری می‌شود. وقتی نمونه به صورت تعلیقه است، برای اندازه‌گیری، آزمون به صورت پودر از نمونه تعلیقه تهیه می‌شود.

نتایج اندازه‌گیری تیتراسیون هدایت‌سنجی برای هر گروه عاملی با بار منفی باید در واحد mmol/g بیان شود.

به نمونه‌ای از نتایج اندازه‌گیری اسیدهای کربوکسیلیک در پیوست الف، زیربند الف-۲-۶-۱ مراجعه شود.

یادآوری- هنگامی که نمک‌های محلول در یک نمونه تعلیقه وجود دارد، آنها نیز با استفاده از تیتراسیون هدایت‌سنجی شناسایی می‌شوند.

۵-۲-۷ گرانروی

گرانروی خاصیت رئولوژیکی (شارش شناختی) یک سیال است که مقاومت در برابر جریان‌های برشی را بیان می‌کند. گرانروی یک تعلیقه iCNF، یک مشخصه اساسی قابل توجه برای کاربردهای در حالت مایع است.

هنگامی که نمونه iCNF به صورت تعلیقه تهیه می‌شود، آزمون معادل با ۱٪ کسر جرمی مقدار کل ماده خشک با رقیق کردن یا غلیظ کردن آن برای اندازه‌گیری تهیه می‌شود. هنگامی که نمونه به صورت پودر است، آزمون به صورت تعلیقه آبی با ۱٪ کسر جرمی کل ماده خشک برای اندازه‌گیری تهیه می‌شود. برای جلوگیری از تأثیر تیکسوتروپی^۲، آزمون تعلیقه‌های iCNF به مدت کافی پیش از اندازه‌گیری نگهداری می‌شود.

گرانروی باید به وسیله گرانروی سنج چرخشی با سرعت برشی در محدوده 0.2 s^{-1} و 2 s^{-1} اندازه‌گیری شود و در سایر نرخ‌های برشی، به صورت اختیاری قابل اندازه‌گیری است.

1- Conductometric titration
2- Thixotropy

نتایج گرانروی در دمای 25°C ، باید با واحد Pa.s بیان شود. سرعت‌های برشی که در آن اندازه‌گیری گرانروی انجام می‌شود و محیط پراکندگی و نوع گرانروی‌سنج استفاده‌شده (به‌عنوان مثال تک‌استوانه، استوانه هم‌محور، مخروط و صفحه یا سایر موارد) باید با نتایج گرانروی گزارش شود. به نمونه‌ای از نتایج اندازه‌گیری در پیوست الف، زیربند الف ۲-۷ مراجعه شود.

۳-۵ مشخصه‌های توصیه‌شده برای اندازه‌گیری و شناسایی

۱-۳-۵ پهنا و ارتفاع

اندازه‌گیری‌های پهنا و ارتفاع اشیاء لیفی موجود در یک نمونه iCNF می‌تواند به‌وضوح iCNFs را از سایر اشیاء لیفی موجود در یک تصویر میکروسکوپی تشخیص دهد. ابعاد سطح مقطع یک iCNF تقریباً 3 nm است و در امتداد محور لیف یکنواخت است، درحالی‌که ابعاد اشیاء لیفی دیگر، مانند دسته‌های CNF بسیار بزرگتر از iCNFs هستند.

پهنای یک شیء لیفی، فاصله یک تصویر دوبعدی بین دو لبه یک خط سطح مقطع عمود بر جهت طولی است. ارتفاع یک شیء لیفی در صورتی‌که به‌صورت افقی قرار گیرد، فاصله نقطه بالای شیء لیفی و سطح بستره در تصویر سه بعدی است. از آنجا که سطح مقطع iCNF یا شیء لیفی، یک دایره کامل نیست، پهنا و ارتفاع اندازه‌گیری‌شده بر روی یک تصویر میکروسکوپی ممکن است بسته به زاویه دید یا پروب TEM یا AFM نسبت به الیاف، متفاوت باشد. متوسط پهنا و ارتفاع را می‌توان از زاویه دید و پروب در جهت‌های تصادفی به‌دست آورد.

برای هر شیء لیفی یک نقطه داده^۱ از پهنا یا ارتفاع به‌دست می‌آید. وقتی پهنا یا ارتفاع در امتداد محور لیف در تصویر تغییر می‌کند، توصیه می‌شود بزرگترین پهنا یا ارتفاع، اندازه‌گیری و ثبت شود. اشیاء لیفی موردنظر برای اندازه‌گیری باید نماینده اشیاء جامد لیفی موجود در یک نمونه iCNF باشد، یعنی توصیه می‌شود تمام انواع اشیاء لیفی در یک تصویر به‌طور مساوی انتخاب شوند. تعداد داده‌های پهنا یا ارتفاع بیش از ۲۵ است.

برای یک نمونه iCNF، پهنا یا ارتفاع ممکن است اندازه‌گیری شود. توصیه می‌شود پهنا به‌وسیله TEM و ارتفاع به‌وسیله AFM اندازه‌گیری شود. هنگامی که نمونه به شکل تعلیق آبی است، غلظت هدف یک آزمون قبل از آزمون از طریق رقیق کردن یا غلیظ کردن به‌دست می‌آید و سپس از آزمون برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود. وقتی نمونه به‌صورت پودر باشد، ابتدا یک آزمون به‌صورت تعلیق آبی برای اندازه‌گیری تهیه می‌شود.

توصیه می‌شود نتایج اندازه‌گیری به‌صورت یک هیستوگرام (بافت‌نگاشت) از تعداد iCNFs و سایر اشیاء لیفی برحسب پهنا یا ارتفاع در بازه 0.5 nm نشان داده‌شود. همچنین، متوسط (میانه) داده‌های پهنا یا ارتفاع iCNFs و سایر اشیاء لیفی باید با واحد nm بیان شود.

توجه شود هنگامی که تصاویر میکروسکوپی مشاهده شده نماینده نمونه نیستند، نتایج اندازه‌گیری می‌توانند با افزایش عدم قطعیت، کیفی باشند.

به مثال‌هایی از هیستوگرام در پیوست الف، زیربند الف-۳-۱ مراجعه شود.

۵-۳-۲ طول

طول یک شیء لیفی بدون شاخه، فاصله طولی در امتداد محور بین دو انتهای آن بر روی یک تصویر دو بعدی است. وقتی در امتداد الیاف پیچ‌خوردگی^۱ وجود دارد، طول شیء لیفی مجموع بین یک پیچ و انتهای آن است. توصیه می‌شود اشیاء لیفی هدف که اندازه‌گیری می‌شوند، نماینده نمونه iCNF باشند، یعنی همه انواع اشیاء لیفی در تصویر باید به‌طور مساوی انتخاب شوند. تعداد داده طول می‌تواند بین خریدار و فروشنده ماده iCNF توافق شود.

توصیه می‌شود طول اشیاء لیفی بدون شاخه به‌وسیله TEM با کمک روش‌های آنالیز تصویر اندازه‌گیری شود. وقتی نمونه به‌صورت پودر است، برای اندازه‌گیری، آزمون به‌صورت تعلیق آبی تهیه می‌شود.

نتایج اندازه‌گیری باید به‌صورت یک هیستوگرام نمایش داده‌شود که توزیع طول iCNFs و سایر اشیاء لیفی را نشان می‌دهد. همچنین، متوسط (میانگین) داده‌های طول شیء لیفی در یک نمونه iCNF باید در واحد nm یا μm بیان شود.

به نمونه‌هایی از هیستوگرام در پیوست الف، زیربند الف-۳-۲ مراجعه شود.

۵-۳-۳ توزیع وزن مولکولی

یک iCNF توالی طولی از ساختارهای سلولزی است که دارای ابعاد سطح مقطعی یکسان هستند. اگرچه طول یک iCNF به دلیل تغییر واکنش‌های آنزیمی هنگام سنتز زیستی^۲ لیفچه‌های اولیه، همیشه با طول مولکول‌های سلولزی که iCNF را تشکیل می‌دهند برابر نیست، لیفچه‌های بلندتر می‌توانند حاوی زنجیره‌های سلولزی بلندتری باشند. بنابراین، توزیع وزن مولکولی مولکول‌های سلولز در یک نمونه iCNF می‌تواند به شدت با توزیع طول خود iCNFs مرتبط باشد.

توصیه می‌شود توزیع وزن مولکولی یک نمونه iCNF به‌وسیله SEC-MALS بعد از پیش‌عمل‌آوری مناسب اندازه‌گیری شود. یک آزمون به‌صورت پودر خشک‌شده برای اندازه‌گیری آماده می‌شود.

نتایج باید به‌صورت M_w (وزن مولکولی متوسط) و همچنین نمودارهای دو بعدی به‌دست آمده از SEC-MALS بیان شود.

به نمونه‌ای از نتایج اندازه‌گیری در پیوست الف، زیربند الف-۳-۳ مراجعه شود.

1- Kink
2- Biosynthesis

۵-۳-۴ نسبت ماده خشک مایع رومانند^۱

اجسام جامد معلق در یک مایع را می‌توان با سانتریفیوژ کردن به اجسام سبک و سنگین‌تر تقسیم کرد که جداسازی به جرم و چگالی اشیاء جامد مجزا بستگی دارد. هنگامی که یک جداسازی مرکزگریز مناسب به یک نمونه تعلیق iCNF اعمال شود، iCNFs و ماده محلول در ماده رومانند باقی می‌مانند، درحالی که سایر اشیاء جامد سنگین‌تر به‌عنوان رسوب ته‌نشین می‌شوند.

نسبت ماده خشک رومانند عبارت است از نسبت محتوای ماده خشک رومانند آزمونه iCNF پس از جداسازی به‌صورت مرکزگریزی به آزمونه iCNF قبل از جداسازی مرکزگریز.

هنگامی که نمونه به‌صورت تعلیق است، توصیه می‌شود آزمونه با مقدار ماده خشک معادل با ۰٫۱ کسر جرمی برای جداسازی به روش مرکزگریز تهیه شود. هنگامی که نمونه iCNF به‌صورت پودر است، ابتدا یک آزمونه به‌صورت تعلیق تهیه می‌شود و سپس همان مراحل نمونه تعلیق ادامه می‌یابد. جداسازی به روش مرکزگریز معمولاً در بیش از ۱۲۰۰۰ g برای بیش از ۲۰ دقیقه انجام می‌شود. جرم ماده خشک باید با روش خشک کردن در آن مطابق زیربند ۵-۲-۲ اندازه‌گیری شود.

نتایج نسبت ماده خشک رومانند باید به‌صورت درصد کسر جرم یا نسبت بدون بُعد بیان شود.

به پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار کل ماده خشک در پیوست الف، زیربند الف-۳-۴ مراجعه شود.

۵-۳-۵ بلورینگی

یک iCNF شامل مناطقی از سلولز (بلورین) بسیار منظم و مناطقی از سلولز بی‌نظم (بی‌شکل) است. کسر سلولز بلورین، به منبع سلولز و فرایندهای تولید iCNF بستگی دارد. بلورینگی یک نمونه iCNF نسبت جرم سلولز بلوری به کل سلولز (بلورین و بی‌شکل) است.

بلورینگی یک نمونه iCNF می‌تواند به‌وسیله ^{13}C NMR حالت جامد اندازه‌گیری شود. یک آزمونه برای اندازه‌گیری به‌صورت پودر خشک‌شده از نمونه‌های پودری یا تعلیق تهیه می‌شود. پیک C4 در iCNF، در «طیف زاویه دقیق قطبش عرضی^۲» (CP-MAS) از پیک‌های C2، C3 و C5 جدا است.

نمودارهای طیفی باید در محدوده ۲۰ ppm تا ۲۰۰ ppm^۳ نشان داده‌شوند. نتایج اندازه‌گیری بلورینگی با نسبت سطح پیک (منطقه ۸۷ ppm تا ۹۳ ppm) مربوط به C4 سلولز بلوری به پیک (منطقه ۸۰ ppm تا ۹۳ ppm) مربوط به تمام C4 سلولز محاسبه می‌شود.

به نمونه‌هایی از نمودارهای طیفی NMR حالت جامد که با نمونه‌های سلولزی به‌دست آمده است در پیوست الف، زیربند الف-۳-۵ و پیوست ب، بند ب-۱۰ مراجعه شود.

3- Supernatant

1- Cross polarization - magic angle spinning

۳ - مقادیر جابجایی شیمیایی در حد (ppm) مربوط به تترامتیل سیلان است.

۵-۳-۶ پایداری گرمایی

پایداری گرمایی نشان‌دهنده کیفیت و توانایی مواد موجود در یک نمونه iCNF برای مقاومت در برابر تغییر برگشت‌ناپذیر در ساختار شیمیایی یا فیزیکی آن با تجزیه یا وابسپارش^۱ در معرض دمای بالا است. اندازه‌گیری پایداری گرمایی نمونه iCNF به از دست‌دادن جرم نمونه به‌صورت پودر خشک‌شده در حین گرم‌شدن تا دمای کافی بالا اشاره دارد.

پایداری گرمایی باید به‌وسیله TGA اندازه‌گیری شود. وقتی نمونه به‌صورت تعلیقه است، ابتدا نمونه خشک‌شده برای اندازه‌گیری تهیه می‌شود. از دست‌دادن جرم نمونه باید برای هر دو شرایط پویا و هم‌دما اندازه‌گیری شود.

نتیجه باید به‌صورت یک منحنی گرماوزن‌سنجی نشان داده‌شود که جرم را به‌صورت تابعی از دما نشان می‌دهد. با توجه به اینکه نتایج به بسیاری از متغیرهای آزمایشی و دستگاهی بستگی دارد، شرایط اندازه‌گیری مرتبط نیز از جمله اتمسفر (به‌عنوان مثال هوا، O₂، N₂) و میزان جریان آن، روش خشک کردن نمونه (به‌عنوان مثال خشک کردن انجمادی یا خشک کردن در هوا) و برنامه دمایی استفاده‌شده (به‌عنوان مثال شیب (شیب‌های) حرارتی^۲ و/یا دما (دماهای) هم‌دمایی) نیز گزارش می‌شوند.

به نمونه‌هایی از نتایج اندازه‌گیری پایداری گرمایی در پیوست ب، بند ب-۹ مراجعه شود.

۵-۳-۷ مقدار خاکستر

یک نمونه iCNF عمدتاً از لیفچه‌های سلولزی تشکیل شده‌است که با احتراق از بین می‌رود. با این حال، نمونه ممکن است حاوی فلزات و ترکیبات غیرآلی باشد که پس از احتراق به‌صورت خاکستر باقی بماند.

محتوای خاکستر یک نمونه iCNF به‌صورت تعلیقه یا پودر، نسبت جرم باقی‌مانده پس از احتراق کامل نمونه، به کل ماده خشک نمونه است.

محتوای خاکستر باید با توزین باقی‌مانده پس از احتراق در دمای $25 \pm 900^\circ\text{C}$ با استفاده از کوره الکتریکی اندازه‌گیری شود.

نتایج مقدار خاکستر باید به‌صورت درصد کسر جرمی یا با واحد mg/kg بیان شود.

به پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار خاکستر در پیوست الف، زیربند الف-۳-۷ مراجعه شود.

۵-۳-۸ مقدار فلز محلول در اسید

اجزای فلزی به احتمال زیاد از زیرلایه‌های مورد استفاده در تولید iCNFs وارد می‌شوند.

مقدار فلزات محلول در اسید (منیزیم، کلسیم، منگنز، آهن، مس، سدیم و پتاسیم) نسبت جرم عنصر فلزی موجود در بقایای حاصل از سوزاندن در دمای 900°C از یک نمونه خشک‌شده iCNF به جرم عنصر فلزی نمونه خشک‌شده قبل از سوزاندن است.

1- Depolymerization
2- Heating ramp rate

مقدار فلز محلول در اسید باید با استفاده از سوزاندن و پس از آن هضم شیمیایی تر و ICP-AES/OES یا ICP-MS اندازه‌گیری شود. وقتی نمونه به‌صورت تعلیق است، یک آزمون خشک‌شده از تعلیق برای اندازه‌گیری‌ها تهیه می‌شود.

نتایج اندازه‌گیری باید به‌صورت درصد کسر جرمی یا واحد mg/kg برای هر عنصر موجود بیان شود.

به پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار فلز محلول در اسید در پیوست الف، زیربند الف-۳-۸ مراجعه شود.

۹-۳-۵ مقدار آلاینده‌های آلی

یک نمونه iCNF می‌تواند حاوی ترکیبات آلی غیر از iCNFs از جمله لیگنین مشتق‌شده از خمیر چوب و همچنین پلیمرها و سایر اجزا باشد. طیف NMR حالت جامد می‌تواند اطلاعات کیفی در مورد وجود آلاینده‌های آلی در یک نمونه iCNF فراهم کند.

توصیه می‌شود آلودگی‌های آلی به‌وسیله ^{13}C NMR CP-MAS شناسایی شوند. وقتی نمونه به‌صورت تعلیق است، ابتدا آزمون خشک‌شده برای اندازه‌گیری تهیه می‌شود.

نتایج اندازه‌گیری باید با یک طیف NMR حالت جامد (۰ ppm تا ۲۲۰ ppm) که پیک‌های iCNF و آلاینده‌های آلی را پوشش می‌دهد، بیان شود.

به پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار آلاینده‌های آلی در پیوست الف، زیربند الف-۳-۹ مراجعه شود.

۱۰-۳-۵ مقدار ماده محلول در استون

یک نمونه iCNF ممکن است حاوی ماده محلول در استون از جمله ترکیبات آلی با وزن مولکولی کم باشد که عمده‌اً به نمونه اضافه می‌شوند یا به‌عنوان آلاینده در طول فرایند ساخت وارد می‌شوند. مقدار ماده محلول در استون، نسبت جرم ترکیبات آلی با وزن مولکولی کم که از یک نمونه iCNF با استفاده از استون استخراج می‌شود به جرم کل ماده خشک نمونه iCNF است.

جرم ماده محلول در استون در یک نمونه پودر iCNF خشک‌شده در هوا باید به‌وسیله استخراج سوکسله با استون در حال جوش و سپس توزین باقی‌مانده استخراج، اندازه‌گیری شود. هنگامی که نمونه به‌صورت تعلیق است، ابتدا یک آزمون به‌صورت پودر خشک‌شده در هوا تهیه شده و سپس فرایند مشابه با نمونه‌های پودر ادامه پیدا می‌کند.

توصیه می‌شود نتایج محتوای محلول در استون به‌صورت درصد کسر جرمی یا واحد kg/kg بیان شود.

به پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار ماده محلول در پیوست الف، زیربند الف-۳-۱۰ مراجعه شود.

۵-۳-۱۱ مقدار قند تشکیل دهنده

وقتی خمیر چوب ماده اولیه تولید iCNFs باشد، یک نمونه iCNF بسته به خلوص خمیر کاغذ می تواند شامل همی سلولزها^۱ باشد. مقدار همی سلولزها در یک نمونه iCNF می تواند از مقدار قند تشکیل دهنده آنها تخمین زده شود. مقدار قند تشکیل دهنده، نسبت جرم قند در یک نمونه iCNF به جرم کل ماده خشک نمونه است.

جرم قند تشکیل دهنده در یک نمونه پودر iCNF خشک شده با هوا باید با استفاده از آبکافت^۲ اسیدی و سپس تعیین قند با استفاده از آنالیز کمی برای هر مونوساکارید اندازه گیری شود. جداسازی و آنالیز کمی هر قند با استفاده از کروماتوگرافی مانند HPLC یا IC و روش منحنی کالیبراسیون انجام می شود. هنگامی که نمونه به صورت تعلیق است، ابتدا یک آزمون به صورت پودر خشک شده در هوا تهیه می شود و سپس مراحل مشابه با نمونه های پودر ادامه پیدا می کند.

نتایج اندازه گیری مقدار قند تشکیل دهنده باید به صورت درصد کسر جرمی یا واحد kg/kg بیان شود.

به پروتکل های اندازه گیری مقدار قند تشکیل دهنده در پیوست الف، زیربند ۳-۱۱ مراجعه شود.

۶ گزارش دهی

گزارش مشخصه یابی باید شامل موارد زیر باشد:

الف- تعیین ماهیت نمونه

- ۱- نام نمونه؛
 - ۲- نام تولیدکننده؛
 - ۳- شماره بهر^۳؛
 - ۴- منبع نمونه، برای مثال نوع گیاه، ارگانسیم (اندامگان) دریایی یا باکتری؛
 - ۵- روش تولید، برای مثال TEMPO یا روش دیگر؛
 - ۶- شکل نمونه، تعلیق یا پودر؛
 - ۷- نام افزودنی ها؛
 - ۸- شرایط نگهداری قبل از آزمون؛
- ب- نام مشخصه اندازه گیری شده یا شناسایی شده که در جدول ۱ یا ۲ فهرست شده اند؛
- پ- روش اندازه گیری استفاده شده برای هر مشخصه،
- ت- آزمون آماده شده برای اندازه گیری؛
- ۱- پودر یا تعلیق؛
 - ۲- مقدار ماده خشک تعلیق؛

1- Hemicelluloses
1- Hydrolysis
2- Lot number

- ۳- حلال، مانند آب دیونیزه و روش پراکندگی، در صورت استفاده؛ در صورتی که آزمون‌ها به شکل تعلیقه از نمونه پودری تهیه شده باشند؛
- ث- تاریخ اندازه‌گیری و نام سازمانی که اندازه‌گیری هر مشخصه را انجام داده است؛
- ج- نتایج کمی و/یا کیفی اندازه‌گیری‌ها با حالت نمونه و روش پراکندگی، در صورت مناسب بودن، برای مشخصه‌های گزارش شده؛
- چ- اطلاعات عدم قطعیت نتایج؛
- ح- اطلاعات تکمیلی، در صورت وجود، در پشتیبانی از نتایج اندازه‌گیری؛
- خ- انحرافات: در صورت وجود انحراف از این استاندارد، نام و اطلاعات دقیق در مورد روش‌های اندازه‌گیری استفاده شده و توجیه آنها.

پیوست الف

(آگاهی‌دهنده)

پروتکل‌های آماده‌سازی نمونه، اندازه‌گیری و تحلیل داده

الف-۱ کلیات

روش‌های اجرایی آماده‌سازی و اندازه‌گیری نمونه و روش‌های تحلیل داده‌ها که به‌طور کلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در این پیوست برای هر مشخصه به‌طور مجزا ارائه شده‌است.

نمونه‌گیری و همگنی نمونه باید به‌دقت مطابق با استاندارد ISO 14488 در نظر گرفته شود تا نتایج اندازه‌گیری دقیق به‌دست آید.

هنگامی که غلظت تعلیق در این پیوست به‌صورت درصد کسر جرمی بیان می‌شود، به درصد مقدار ماده خشک اشاره دارد.

الف-۲ پروتکل‌های اندازه‌گیری برای مشخصه‌های ضروری

الف-۲-۱ ریخت‌شناسی و اندازه

از TEM، AFM و نرم‌افزار پردازش تصویر، برای تصویرسازی ریخت‌شناسی و اندازه استفاده می‌شود.


برای ریخت‌شناسی و اندازه می‌توان از TEM یا AFM استفاده کرد. توصیه می‌شود از TEM برای تعیین پهنای شیء استفاده شود. از AFM به دلیل اثر پهن‌شوندگی نوک آن در اندازه‌گیری‌های پهنای، برای اندازه‌گیری ارتفاع جسم به جای پهنای استفاده می‌شود.

برای TEM، یک تعلیق آبی (٪ ۰٫۰۱ کسر جرمی یا کمتر) از iCNFs تهیه می‌شود. قطره‌ای از تعلیق نمونه iCNF بر روی سطح ریزتوری مسی^۱ با فیلم کربنی الاستیک (کشسان) که آب‌دوست شده‌است، ریخته می‌شود. از iCNF مرطوب روی توری رنگ‌آمیزی شده و نمونه پس از خشک‌شدن برای مشاهده در TEM استفاده می‌شود. توری با iCNF خشک‌شده بر روی نگهدارنده آزمون TEM تنظیم شده و مشاهده TEM در شرایط ولتاژ شتاب‌دهنده مناسب، انجام می‌شود.


برای AFM، یک تعلیق آبی (٪ ۰٫۰۱ کسر جرمی یا کمتر) از یک نمونه iCNF بر روی سطح میکای تازه رخی‌شده^۲ ریخته می‌شود. صفحه میکا پس از خشک‌شدن برای مشاهده AFM استفاده می‌شود. توری با iCNF خشک‌شده روی نگهدارنده آزمون AFM تنظیم شده و مشاهده AFM با استفاده از حالت

1- Cu microgrid
2- Freshly cleaved mica

ضربه‌ای^۱ انجام می‌شود. تصاویر AFM مناسب با استفاده از بزرگنمایی مناسب برای بررسی ارتفاع و طول iCNFs و سایر اشیاء الیافی به‌دست می‌آیند. داده‌های متناظر برای ریخت‌شناسی و اندازه در شکل الف-۱ نشان داده شده است. همچنین به پیوست ب، بندهای ب-۲ و ب-۳ مراجعه شود.



ب- AFM



الف- TEM

شکل الف-۱- تصاویری از iCNFs

یادآوری ۱- استاندارد ISO/TR 19716 اطلاعاتی راجع به مشخصه‌یابی CNC ارائه می‌دهد و شامل ارجاع به اندازه‌گیری‌های قطر به‌وسیله TEM و AFM است. استاندارد ISO 13322-1 راهنمایی کلی و زمینه اندازه‌گیری اندازه از تصاویر TEM و AFM را ارائه می‌دهد. استاندارد ISO 14487: 1997 اطلاعاتی در مورد آب استاندارد برای آزمون فیزیکی (خمیر کاغذ) فراهم می‌کند.

یادآوری ۲- مراجع [1] و [2] اطلاعاتی را در مورد مشخصه‌یابی iCNF ارائه می‌دهند و شامل ارجاع به اندازه‌گیری‌های قطر به‌وسیله AFM هستند. مرجع [3] اطلاعاتی را در مورد اندازه‌گیری قطر iCNF به‌وسیله TEM و AFM ارائه می‌دهد. مرجع [4] اطلاعاتی در مورد ارزیابی اندازه CNFs ها به‌وسیله AFM فراهم می‌کند.

یادآوری ۳- مرجع [5] اطلاعاتی را در مورد نسبت ابعادی iCNF ارائه می‌دهد.

یادآوری ۴- مرجع [6] اطلاعاتی در مورد آماده‌سازی نمونه برای اندازه‌گیری CNC به‌وسیله AFM و TEM ارائه می‌دهد.

یادآوری ۵- مراجع [7]، [8] و [9] اطلاعاتی را در مورد رنگ‌آمیزی برای مشاهده TEM ارائه می‌دهند.

الف-۲- مقدار کل ماده خشک

برای اندازه‌گیری از یک ظرف شیشه‌ای، آون، دسیکاتور و ترازوی دقیق استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری را می‌توان روی نمونه iCNF به‌صورت تعلیق آبی یا پودر انجام داد. برای نمونه‌های به حالت تعلیق آبی، مقدار کافی از آزمون استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل ۲۰ mg ماده جامد پس

1- Tapping mode

از خشک شدن باقی می ماند. برای نمونه ها به صورت پودر، به طور معمول از یک نمونه ۱ گرم تا ۱۰ گرمی استفاده می شود.

قبل از قراردادن آزمون در ظرف، ظرف خالی (بدنه و درپوش) باید تا جرم ثابت گرم شده و سپس سرد و توزین شود. ظرف با آزمون توزین می شود. درپوش آن باز است و درپوش و ظرف به همراه آزمون در آون قرار می گیرد و تا دمای $2 \pm 105 \text{ } ^\circ\text{C}$ برای مدت زمان کافی تا رسیدن به جرم ثابت، گرم می شوند. پس از خشک شدن، درب ظرف گذاشته می شود. ظرف به همراه آزمون در یک دسیکاتور^۱ (خشکانه) تا دمای اتاق خنک می شود و پس از آن توزین می شود. فرایند خشک کردن و توزین تکرار می شوند تا زمانی که اختلاف بین دو نتیجه توزین متوالی کمتر از ۱٪ کسر جرمی آزمون بعد از خشک شدن باشد (یعنی جرم ثابت حاصل شود). حداقل دو آزمون برای تعیین میزان کل ماده خشک استفاده می شود.

کل ماده خشک با استفاده از فرمول الف-۱ محاسبه می شود:

$$C_D = \frac{(m_{CT-after} - m_c)}{(m_{CT-before} - m_c)} \times 100 \quad \text{(الف-۱)}$$

که در آن:

C_D مقدار کل ماده خشک (به صورت درصد کسر جرمی) است؛

m_C جرم ظرف (برحسب گرم) است؛

m_{CT_after} جرم ظرف با آزمون بعد از خشک شدن (برحسب گرم) است؛

m_{CT_before} جرم ظرف با آزمون قبل از خشک شدن (برحسب گرم) است.


یادآوری - استانداردهای ISO 638-1 و ISO 638-2 پروتکل های اندازه گیری مقدار کل ماده خشک با استفاده از آون برای نمونه های تعلیق و پودر را با جزئیات بیشتری ارائه می دهند.

الف-۲-۳ ساختار بلوری

برای اندازه گیری از پراش سنج پرتو X و Cu K α (منبع تابش) استفاده می شود.

یک نمونه iCNF خشک شده به روش انجمادی با جرم ۰٫۱ g یا بیشتر به مدت یک دقیقه و با فشار ۷۵۰ MPa فشرده می شود. یک نمونه قرص با ضخامت حدود ۱ mm آماده می شود. الگوهای پراش پرتو X از نمونه قرص در شرایط اندازه گیری دامنه 2 θ از ۵° تا ۴۵° به دست می آید که ساختارهای بلوری از آن مشخص می شود.

داده های متناظر برای ساختار بلوری در شکل الف-۲ نشان داده شده است.



راهنما:

X زاویه پراش، 2θ (°)
Y شدت پرتو X (cps)

شکل الف-۲- الگوی XRD از یک نمونه iCNF


یادآوری- مراجع [10] و [11] اطلاعاتی در مورد استفاده از XRD برای تایید ساختار بلوری نمونه‌های iCNF ارائه می‌دهند.

الف-۲- عبور نوری

برای اندازه‌گیری از دستگاه طیف‌سنجی UV-Vis، سلول کوارتز با طول مسیر نوری ۱۰ mm و ترازوی دقیق استفاده می‌شود.

یک تعلیقه آبی از نمونه iCNF با مقدار ماده خشک ۱٪ کسر جرمی با رقیق یا غلیظ کردن تهیه می‌شود. تعلیقه در سلول کوارتز ریخته می‌شود و سلول در نگهدارنده نمونه اسپکتروفوتومتر^۱ قرار می‌گیرد. باید تأیید شود که تعلیقه در سلول هیچ حبابی ندارد. عبور نور از تعلیقه با استفاده از منبع نوری با طول موج ۲۰۰ nm تا ۷۵۰ nm اندازه‌گیری می‌شود.

داده‌های متناظر برای عبور نور در شکل الف-۳ نشان داده شده‌است. همچنین به بند ب-۸ مراجعه شود.



راهنما:

X طول موج (nm)

Y عبور (%)

یادآوری- نمونه iCNF نمایش داده شده در نمودار سمت راست، عبور بالاتر و بنابراین پراکنش بهتری را نشان می دهد.

شکل الف-۳- مثالی از نمودار عبور بر حسب طول موج برای نمونه های iCNF تهیه شده به روش های مختلف


یادآوری- مرجع [12] اطلاعاتی در مورد نحوه ارزشیابی قابلیت پراکنش iCNFs در نمونه های iCNF ارائه می دهد.

الف-۲-۵ گروه های عاملی سطحی: انواع

برای اندازه گیری از طیف سنج فروسرخ تبدیل فوریه استفاده می شود.

یک تعلیقه آبی رقیق شده از نمونه iCNF آبی (به عنوان مثال ۰٫۲٪ کسر جرمی) تهیه می شود. این تعلیقه در پتری دیش از جنس پلی تترافلورواتیلن (PTFE) در دمای اتاق خشک می شود تا یک فیلم به ضخامت ۵ μm تا ۳۰ μm تهیه شود. این فیلم در دمای ۲۳ °C و رطوبت نسبی ۵۰٪ تعادل یافته و برای اندازه گیری از FT-IR به روش عبور استفاده می شود. توصیه می شود از تفکیک ۴ cm⁻¹ استفاده کنید و بیش از ۲۵۶ اسکن جمع کنید. اندازه گیری طیفی، انواع گروه عاملی را که در نمونه ها وجود دارد، نشان می دهد. کربوکسیلات (فرم اسیدی یا نمکی) یا فسفات (فرم اسیدی یا نمکی) در نمونه های CNF به وسیله FT-IR به عنوان گروه های عاملی اضافه شده در حین ساخت مشاهده می شود که در مواد سلولزی اصلی، یافت نمی شود.

داده های متناظر که شناسایی گروه های عاملی را به وسیله FT-IR نشان می دهد در شکل الف-۴ نشان داده شده است. همچنین به بند ب-۱۱ مراجعه شود.



راهنما:

X عدد موج (nm)

Y عبور

شکل الف-۴- طیف عبوری FT-IR از یک نمونه iCNF بین 500 cm^{-1} تا 4000 cm^{-1}

یادآوری- مرجع [13] اطلاعاتی را در تعیین و شناسایی گروه‌های عاملی بر سطح iCNFs در نمونه‌های iCNF ارائه می‌دهد.

الف-۲-۶ گروه‌های عاملی سطحی: مقدار

الف-۲-۶-۱ آنالیز کمی اسیدهای کربوکسیلیک

از تیترا تور^۱ اتوماتیک، بورت خودکار و هدایت‌سنج برای آنالیز استفاده می‌شود.

یک نمونه iCNF خشک‌شده به‌روشن انجام‌دای به‌عنوان ماده اولیه برای تیتراسیون تهیه می‌شود. ۵۰ ml تا ۱۵۰ ml آب دیونیزه‌شده درون بشری ریخته می‌شود تا تعلیق iCNF با غلظت بین ۰٫۲٪ کسرجرمی و ۰٫۴٪ کسرجرمی ایجاد شود. یک محلول ۰٫۰۲ مولار از NaCl (۵ ml) به تعلیق iCNF اضافه شده و به‌خوبی مخلوط می‌شود. محلول ۰٫۱ مولار از HCl به تعلیق iCNF اضافه می‌شود تا مقدار pH را ۲٫۰ تا ۲٫۴ تنظیم شود. پس از مخلوط کردن، محلول ۰٫۰۵ مولار NaOH به‌صورت قطره قطره به تعلیق iCNF با سرعت ثابت ۰٫۱ ml/min اضافه می‌شود. اندازه‌گیری میزان هدایت و pH تعلیق نمونه iCNF باید تا رسیدن pH به حدود ۱۱ ادامه یابد.

تیتراسیون هدایت‌سنجی شامل سه مرحله زیر است:

- مرحله ۱: خنثی‌سازی اسید قوی: $\text{HCl} + \text{NaOH}$ ؛

- مرحله ۲: خنثی‌سازی اسید ضعیف: سلولز- $\text{COOH} + \text{NaOH}$ ؛

1- Titrator

- مرحله ۳: پس از خنثی سازی کامل.

مصرف (0.05 M NaOH aq) NaOH در مرحله ۲ را از داده‌های منحنی pH و منحنی رسانایی بخوانید. مقدار اسیدهای کربوکسیلیک در نمونه iCNF با استفاده از فرمول الف-۲ محاسبه می‌شود:

$$n_{CA} = 0.05 \times \left(\frac{V_{s2}}{m_D} \right) \quad (\text{الف-۲})$$

که در آن:


n_{CA} مقدار اسیدهای کربوکسیلیک (mol/g) است؛

۰٫۰۵ برحسب mol/l است؛

V_{s2} حجم NaOH(aq) در لیتر در مرحله دوم است؛

m_D جرم ماده خشک کل نمونه iCNF برحسب گرم است.

داده‌های متناظر برای تعیین مقدار اسید کربوکسیلیک در شکل الف-۵ نشان داده شده‌است.



راهنما:

X تیترا 0.05mol/l NaOH (ml)

Y1 pH

Y2 رسانایی (mS/cm)

1 خنثی سازی اسید قوی: HCl + NaOH

2 خنثی سازی اسید ضعیف: سلولز-COOH + NaOH

3 پس از خنثی سازی کامل: NaOH

$$[\text{mmol/g}] = ۱٫۳ = [\text{نمونه iCNF استفاده شده، g}] ۰٫۲۳۹۱ / [\text{ml}] ۶٫۳ \times [\text{mmol/ml}] ۰٫۰۵ \text{COOH- مقدار}$$

شکل الف-۵- نمودار تیترا اسید-باز برای اسیدهای کربوکسیلیک در سطح نمونه iCNF

یادآوری- مرجع [14] اطلاعاتی در مورد تعیین مقدار کربوکسیلیک اسید iCNF اکسید شده با واسطه TEMPO به وسیله تیتراسیون ارائه می‌دهد.

الف-۲-۶-۲ آنالیز کمی اسیدهای فسفریک

از تیترا تور اتوماتیک، بورت خودکار و هدایت سنج برای آنالیز استفاده می شود.

یک تعلیقه آبی از نمونه iCNF (غلظت حدود ۱ g/l) برای آنالیز تهیه می شود. میزان ۱۰٪ حجمی تا ۲۰٪ حجمی از یک رزین تبادل کاتیونی اسید قوی به تعلیقه نمونه iCNF اضافه می شود و مخلوط به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه هم زده می شود تا تبادل یونی فراهم شود. پس از آن، رزین از طریق صافش از تعلیقه نمونه iCNF خارج می شود. حدود ۲۰۰ g از تعلیقه iCNF تعویض یونی شده، توزین شده و ۵٪ کسر جرمی NaCl (aq)، به منظور تنظیم هدایت الکتریکی تعلیقه به ۷۰ mS/m به تعلیقه اضافه می شود. هدایت الکتریکی تعلیقه و pH در حالی آنالیز می شود که محلول ۰٫۱ مولار NaOH aq با سرعت تزریق ثابت ۰٫۶ ml/min به تعلیقه اضافه می شود. آنالیز تا رسیدن pH تعلیقه به ۱۱ ادامه می یابد.

سه مرحله در تیتراسیون وجود دارد:

- هدایت الکتریکی کاهش می یابد (مرحله ۱)؛
- رسانایی کمی افزایش می یابد (مرحله ۲)؛
- رسانایی به شدت افزایش می یابد (مرحله ۳).

از داده های مربوط به مصرف ۰٫۱ مولار در مراحل ۱ و ۲، مقدار گروه های عاملی که اسیدیته ضعیف و اسیدیته قوی نشان می دهند به ترتیب با استفاده از فرمول های الف-۳ و الف-۴ محاسبه می شود:

$$n_{sa} = 0.1 \times \left(\frac{V_{S1}}{m_D} \right) \quad \text{(الف-۳)}$$

که در آن:

n_{sa} مقدار گروه های عاملی با اسیدیته قوی است (mmol/g)؛

۰٫۱ برحسب mmol/ml است؛

V_{S1} حجم مصرفی ۰٫۱ مولار NaOH aq (ml) در مرحله یک است.

$$n_{wa} = 0.1 \times \left(\frac{V_{S2}}{m_D} \right) \quad \text{(الف-۴)}$$

که در آن:

n_{wa} مقدار گروه های عاملی با اسیدیته ضعیف است (mmol/g)؛

۰٫۱ برحسب mmol/ml است؛

V_{S2} حجم مصرفی ۰٫۱ مولار NaOH (ml) در مرحله دو است.

یادآوری ۱- مرجع [15] اطلاعاتی را در مورد آنالیز کمی اسیدهای فسفریک در iCNFs که از طریق فسفرافزایی تهیه شده است، ارائه می دهد.

یادآوری ۲- مرجع [16] اطلاعاتی را در مورد جداسازی پایدار گرمایی CNCs که از طریق آب کافت اسید فسفریک تهیه شده است، ارائه می دهد.


الف-۲-۷ گرانروی

برای اندازه گیری از گرانروی سنج چرخشی استفاده می شود.

گرانروی تعلیقه iCNF به عنوان یک مشخصه اساسی قابل توجه برای کاربردهای مایع، مهم است و داده های گرانروی به دست آمده در سرعت برشی پایین، تحت تأثیر طول iCNFs در تعلیقه قرار می گیرند.

آزمونه به صورت تعلیقه با ۱٪ کسر جرمی مقدار کل ماده خشک با رقیق کردن یا غلیظ کردن، برای اندازه گیری تهیه می شود. پس از تأیید چشمی از پراکنده بودن iCNFs، تعلیقه نمونه iCNF بیش از ۱۸ ساعت در دمای اتاق نگهداری می شود و برای اندازه گیری به صورت زیر استفاده می شود. از گرانروی سنج برای اندازه گیری گرانروی استفاده می شود و داده ها در دمای 25°C و سرعت برشی بین 0.1 تا 1000 S جمع آوری می شوند. با رسم نمودار گرانروی (mPa.s) بر حسب سرعت برشی (s^{-1})، اطلاعات مفیدی در مورد خصوصیات سیال به دست می آید. داده های جمع آوری شده باید با جزئیات شرایط آزمون بیان شود. این شرایط شامل ترکیب نمونه، غلظت نمونه و شرایط اندازه گیری است.

داده های متناظر برای گرانروی در شکل الف-۶ نشان داده شده است.



راهنما:

X	سرعت برشی (s^{-1})
Y	گرانروی (mPa.s)
1	افزایشی
2	کاهشی

شکل الف-۶- مثالی از نمودار دوبعدی (گرانروی بر حسب سرعت برشی) گرانروی اندازه گیری شده

برای یک نمونه iCNF

یادآوری ۱- مرجع [17] اطلاعاتی را در مورد چگونگی اندازه گیری گرانروی iCNFs ارائه می کند.

یادآوری ۲- مراجع [18] و [19] اطلاعاتی را در مورد چگونگی اندازه گیری گرانروی پلیمرها ارائه می کنند.

یادآوری ۳- مراجع [1] و [20] اطلاعاتی را در مورد ارتباط بین طول iCNFs و گرانروی محلول نمونه iCNF ارائه می‌کنند.

الف-۳ پروتکل‌های اندازه‌گیری برای مشخصه‌های توصیه‌شده


الف-۳-۱ پهنا و ارتفاع

وقتی پهنا و ارتفاع از نظر کمی طبق زیربند ۵-۳-۱ اندازه‌گیری می‌شود، یک نرم‌افزار پردازش تصویر استفاده می‌شود. در اندازه‌گیری با استفاده از نرم‌افزار، کارور^۱ می‌تواند از بین دو گزینه یکی را انتخاب کند: اندازه‌گیری خودکار یا پردازش دستی ورودی. پهنا برای هر لیف یک بار اندازه‌گیری می‌شود (پهن‌ترین نقطه). توصیه می‌شود تعداد کل اندازه‌گیری‌های پهنا حداقل ۲۵ باشد.

برای پروتکل‌های اندازه‌گیری معمول، به توضیحات پیوست الف، زیربند الف-۲-۱ مراجعه شود. همچنین برای تصاویر TEM به پیوست ب، بند ب-۲ مراجعه شود.

داده‌های متناظر برای پهنا در شکل الف-۷ نشان داده شده‌است.

هیستوگرام‌های شکل الف-۷ توزیع پهنای دو نمونه مختلف iCNF را که به وسیله TEM اندازه‌گیری شده‌اند، نشان می‌دهند. محور X، طبقه‌های مربوط به پهنا و محور Y، بسامد هر طبقه را نشان می‌دهد. در هر نمونه، پهنای ۳۰ iCNF اندازه‌گیری شد. می‌توان مشاهده کرد که داده‌های پهنا در حدود ۳ nm توزیع می‌شود که پهنای مورد انتظار از لیفچه اولیه مادر است.



راهنما:

X پهناي iCNFs (nm, اندازه‌گیری شده با TEM)

Y بسامد

شکل الف-۷- مثال‌هایی از هیستوگرام‌های توزیع پهنا برای iCNF


الف-۳-۲ طول

وقتی طول به صورت کمی طبق زیربند ۵-۳-۲ اندازه‌گیری می‌شود، یک نرم‌افزار پردازش تصویر استفاده می‌شود. در اندازه‌گیری با استفاده از نرم‌افزار، کاربر می‌تواند از بین دو گزینه یکی را انتخاب کند: اندازه‌گیری خودکار یا پردازش دستی ورودی. تعداد طول اندازه‌گیری شده همانگونه که در زیربند ۵-۲-۱ توضیح داده شده‌است باید براساس توافق بین خریدار و فروشنده تصمیم‌گیری شود.

برای پروتکل‌های اندازه‌گیری معمول، به توضیحات پیوست الف، زیربند الف-۲-۱ مراجعه کنید.

داده‌های متناظر برای پهنا در شکل الف-۸ نشان داده شده‌است.

هیستوگرام‌های شکل الف-۸ توزیع طول دو نمونه مختلف iCNF که به وسیله TEM اندازه‌گیری شده‌اند را نشان می‌دهند. محور X طبقه‌های مربوط به طول و محور Y بسامد هر طبقه را نشان می‌دهد. در هر نمونه، طول iCNF ۱۵۰ اندازه‌گیری شد. می‌توان مشاهده کرد که داده‌های طول iCNF بین ۲۰۰ nm تا ۱۰۰۰ nm توزیع شده‌اند و برخی به بالای ۱ μm می‌رسند.




راهنما:

X طول iCNFs (nm, اندازه‌گیری شده با TEM)

Y بسامد

شکل الف-۸- مثال‌هایی از هیستوگرام‌های توزیع طول برای iCNF

تصاویر ارائه شده در شکل الف-۹ تصاویر TEM از iCNFs هستند. وقتی یک iCNF بیش از حد بلند است به طوری که در یک قاب تصویر قابل مشاهده نیست، می‌توان طول آن را با ترکیب چندین قاب تصویر که در آن iCNF مشاهده می‌شود، اندازه‌گیری کرد. غلظت تعلیق iCNF و روش ته‌نشینی نمونه از فاکتورهای کلیدی برای دستیابی به تصاویری است که در آن یک iCNF مجزا به وضوح برای آنالیز اندازه قابل تشخیص است. روش تهیه نمونه در پیوست الف، زیربند الف-۲-۱ ارائه شده‌است.



شکل الف-۹- مثال‌هایی از تصاویر اندازه‌گیری طول iCNF

یادآوری - مرجع [21] اطلاعاتی در مورد تصاویر TEM از iCNFs را ارائه می‌دهد.

الف-۳-۳ توزیع وزن مولکولی

برای اندازه‌گیری از دستگاه‌های گاززدایی، پمپ تامین مایعات، نمونه‌گیر خودکار، ستون برای SEC، ستون محافظ، آن ستونی^۱، پراکندگی نور چندزاویه‌ای و آشکارساز ضریب شکست استفاده می‌شود. متیلاسیون گروه‌های کربوکسیل در موقعیت C6 سلولز: برای متیلاسیون گروه‌های کربوکسیل برای اندازه‌گیری وزن مولکولی، ۰٫۱ g (جرم خشک‌شده در آن) از یک نمونه iCNF توزین‌شده و نمونه با ۵۰ ml آب مخلوط می‌شود تا به خوبی پراکنده شود. از HCl (aq) یک مولار به صورت قطره قطره به تعلیقه iCNF اضافه می‌شود تا pH محلول بین ۱٫۵ تا ۲٫۰ تنظیم شود. محلول به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق هم زده می‌شود تا فرصت پروتون‌دار شدن گروه‌های کربوکسیل C6 فراهم شود. مواد پروتون‌دار شده با استفاده از سانتریفیوژ و سرریز کردن مایع رویی، چند بار با متانول شسته می‌شوند.

محلول رومانند دور ریخته می‌شود و ۳۰ ml از DMAc (N,N-دی متیل استوآمید) و ۶ ml از متانول به نمونه اضافه می‌شود. تعلیقه به خوبی در زیر جریان گاز نیتروژن، مخلوط می‌شود. مقدار ۰٫۵ ml از TMSD (تری‌متیل سیلیل‌دیازومتان) دو مولار به تعلیقه اضافه می‌شود و به مدت یک ساعت در دمای اتاق در اتمسفر نیتروژن هم زده می‌شود. برای تجزیه TMSD اضافی و تبدیل C6-COOH به C6-COONa، ۱٫۵ ml از اسید استیک ۵ مولار به تعلیقه اضافه می‌شود. تعلیقه با سانتریفیوژ و با استفاده از اتانول و الکل t-butyl به صورت متوالی شسته شده و سپس با خشک‌کن انجمادی خشک می‌شود.

اندازه‌گیری به وسیله SEC-MALS: ۱۶ mg از نمونه متیله‌شده در LiCl/DMAc ۸٪ به مدت ۲۴ ساعت حل می‌شود. غلظت محلول با رقیق کردن با DMAc به غلظت مورد نظر ۱ g/l در LiCl/DMAc ۱٪ تنظیم

1- Column oven

می‌شود. محلول و حلال نمونه از طریق غشای $0.45 \mu\text{m}$ PTFE صاف می‌شوند. شرایط اساسی SEC به شرح زیر است:

- غلظت نمونه: 0.5 g/l تا 1 g/l ؛

- حلال: $1\% \text{ LiCl/DMAc}$ ؛

- حجم تزریق: $100 \mu\text{l}$ ؛

- میزان جریان: 0.5 ml/min ؛


- دمای ستون: 40°C ؛

- دمای سلول آشکارساز برای MALS/RI: دمای اتاق؛

- نوع ستون: KD-806M, Shodex.

با استفاده از سامانه SEC-MALS، متوسط وزن مولکولی (M_w) اندازه‌گیری می‌شود (افزایش ضریب شکست: $dn/dc = 0.121$).

داده‌های متناظر برای توزیع وزن مولکولی در شکل الف-۱۰، نشان داده شده‌است.



راهنما:

X حجم شستشو (ml)

Y1 جرم مولکولی (g/mol)

Y2 غلظت (mg/ml)

شکل الف-۱۰- الگوهای شستشو SEC و نمودارهای جرم مولکولی نمونه‌های کربوکسیل متیله (D3, D2, D1) اندازه‌گیری شده با SEC-MALS با استفاده از $1\% \text{ LiCl/DMAc}$ به‌عنوان یک ماده شوینده

یادآوری ۱- مرجع [22] اطلاعاتی در مورد اندازه‌گیری SEC-MALS سلولزهای اکسیدشده با واسطه TEMPO از طریق متیلاسیون گروه‌های کربوکسیل ارائه می‌دهد.

یادآوری ۲- مراجع [23] و [24] اطلاعاتی در مورد آماده‌سازی نمونه برای اندازه‌گیری توزیع وزن مولکولی ارائه می‌دهند.

یادآوری ۳- مراجع [25] و [26] و [27] اطلاعاتی در مورد روش تعریف و محاسبه Mw (متوسط وزن مولکولی) ارائه می‌دهند.

الف-۳-۴ نسبت ماده خشک رومانند

برای اندازه‌گیری از جداکننده مرکزگریز، لوله سانتریفیوژ، طیف‌سنج UV-Vis و سلول کوارتز استفاده می‌شود. یک نمونه iCNF به صورت تعلیق آبی با ۱٪ کسر جرمی و کاملاً پراکنده، به عنوان ماده اولیه آماده می‌شود. به این تعلیق آبی iCNF، آب دیونیزه شده به آرامی و تحت هم‌زدن (به عنوان مثال ۳۰۰۰ r/min) به مدت ۲۰ min اضافه می‌شود، تا تعلیق آبی iCNF با ۰٫۱٪ کسر جرمی تهیه شود. مقدار ۳۰ ml از نمونه تعلیق iCNF با ۰٫۱٪ کسر جرمی به لوله سانتریفیوژ (۵۰ ml)، منتقل می‌شود و تحت شرایط ۱۲۰۰۰ دور به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ می‌شود و ۱۵ ml از ماده رومانند با استفاده از پیپت با دقت خارج می‌شود. مقدار ماده خشک رومانند طبق دستورالعمل‌های توضیح داده شده در زیربند الف-۲-۲ اندازه‌گیری می‌شود. مقدار ماده خشک آزمون تعلیق قبل از سانتریفیوژ کردن باید طبق زیربند الف-۲-۲ اندازه‌گیری شود. نسبت ماده خشک رومانند به صورت نسبت بین مقدار ماده خشک رومانند به مقدار ماده خشک آزمون تعلیق قبل از سانتریفیوژ کردن محاسبه می‌شود.

الف-۳-۵ بلورینگی

برای اندازه‌گیری بلورینگی از طیف‌سنج NMR استفاده می‌شود.

پیش‌عمل‌آوری: یک نمونه iCNF خشک شده به روش انجمادی تهیه شده و در دمای 23°C و رطوبت نسبی ۵۰٪ قرار داده می‌شود. پس از ۲۴ ساعت قرارگیری در این شرایط، نمونه به روتور^۱ نمونه NMR منتقل می‌شود.

اندازه‌گیری ^{13}C NMR حالت جامد: فرکانس لارمور ۵۰ MHz یا بیشتر برای هسته‌های ^{13}C استفاده می‌شود که با توالی پالسی CP-MAS استاندارد با زمان تماس ۲ ms و زمان تأخیر ۵ ثانیه حاصل می‌شود. تعداد اسکن‌ها ۱۰۰۰۰ یا بیشتر است. مقدار نمونه حدود ۵۰ mg تا ۱۰۰ mg است، اما در صورت نیاز بسته به اندازه روتور می‌توان از نمونه بیشتری استفاده کرد. نمونه باید کاملاً در روتور بسته شود (روتور MAS اکسید زیرکونیوم جاگیر شده^۲ با کلاهک Kel-F یا معادل آن). جابجایی‌های شیمیایی به هگزامتیل بنزن (۱۷٫۴ ppm) یا آدامانتان^۳ (۲۹٫۵ ppm) مربوط می‌شود.

تعیین بلورینگی: برای اندازه‌گیری از نرم‌افزار سفارشی تفکیک‌پذیری پیک با استفاده از تابع pseudo-Voigt استفاده می‌شود. پیک C4 از iCNF در طیف CP-MAS از طریق «واپیچش شکل خط»^۴ pseudo-Voigt از پیک‌های C2، C3 و C5 جدا می‌شود. بلورینگی iCNF با استفاده از فرمول الف-۵ محاسبه می‌شود:

- 1- Rotor
- 2- Fitt
- 3- Adamante
- 4- Line shape deconvolution

$$C = 100 \times \left(\frac{A}{B}\right) \quad (\text{الف-۵})$$

که در آن:


C درصد بلورینگی (%):

A سطح پیک A (ناحیه ۸۷ ppm تا ۹۳ ppm اختصاص داده شده به C4 سلولز بلوری)؛

B سطح پیک B (ناحیه ۸۰ ppm تا ۹۳ ppm اختصاص داده شده به C4 سلولز).

در این روش اندازه‌گیری، هنگام مقایسه iCNF با خمیر کاغذ (مواد اولیه iCNF)، مساحت پیک A (ناحیه ۸۷ ppm تا ۹۳ ppm اختصاص داده شده به C4 سلولز بلوری) کوچکتر از خمیر کاغذ است. دلیل این امر این است که iCNFs مساحت سطح بیشتری نسبت به خمیر دارند و C4 در سطح iCNF و همچنین خمیر کاغذ در بلورینگی شرکت نمی‌کند.

داده‌های متناظر برای بلورینگی در شکل الف-۱۱ نشان داده شده است.



راهنما:

X جابجایی شیمیایی (ppm)

A پیک A

B پیک B

یادآوری - برای مشاهده طیف کامل NMR، به پیوست ب شکل ب-۱۰ مراجعه شود.

شکل الف-۱۱ - پیک‌های C4 بین ۸۲ ppm و ۹۳ ppm مشاهده شده با ^{13}C NMR

یادآوری ۱- مرجع [28] اطلاعاتی در مورد نحوه تعیین بلورینگی میکرولیفچه‌های سلولز به وسیله ^{13}C NMR ارائه می‌دهد.

یادآوری ۲- مرجع [29] اطلاعاتی در مورد اندازه‌گیری بلورینگی iCNF به وسیله NMR و XRD ارائه می‌دهد.

الف-۳-۶ پایداری گرمایی

برای اندازه‌گیری پایداری گرمایی از گرماوزن‌سنج استفاده می‌شود.

یک نمونه iCNF خشک‌شده به‌روش انجمادی برای اندازه‌گیری پایداری گرمایی استفاده می‌شود. نمونه در اتمسفر نیتروژن، از ۵۰ °C تا ۶۰۰ °C با سرعت ۱۰ °C/min حرارت داده می‌شود. رابطه بین دما و جرم نمونه با نمودار جرم نسبی (y، محور) به‌عنوان تابعی از دما (x، محور °C) گزارش می‌شود. جرم نسبی (٪) نسبت به جرم اولیه (٪) محاسبه می‌شود.

شکل ب-۸ مثالی از منحنی‌های گرماوزن‌سنجی یک iCNF را نشان می‌دهد.

یادآوری- مرجع [30] مثالی از پایداری گرمایی یک iCNF ارائه می‌دهد.

الف-۳-۷ مقدار خاکستر

برای اندازه‌گیری از بوته، کوره مافلی، ترازوی دقیق و دسیکاتور استفاده می‌شود.

از یک نمونه iCNF خشک‌شده برای این اندازه‌گیری استفاده می‌شود. توصیه می‌شود از نمونه خشک‌شده با وزن بیش از ۱ g استفاده کنید. نمونه خشک‌شده در دمای اتاق داخل بوته قرار می‌گیرد و جرم بوته با نمونه اندازه‌گیری می‌شود. بوته و نمونه داخل کوره مافلی قرار داده می‌شود و دما به آرامی تا ۹۰۰ °C با نرخ ۲۰۰ °C/h افزایش می‌یابد. دمای احتراق برای چند ساعت از پیش تعیین شده و در ۹۰۰ °C نگه‌داشته می‌شود. سوختن تا جایی ادامه می‌یابد که دوده سیاه در بوته دیده نشود. بوته از کوره به دسیکاتور منتقل می‌شود و تا دمای اتاق سرد می‌شود. پس از خنک‌شدن بوته در دمای اتاق، بوته حاوی بقایای احتراق وزن می‌شود. مقدار خاکستر با استفاده از فرمول الف-۶ محاسبه می‌شود:

$$CA = 100 \times \left(\frac{m_R}{m_S} \right) \quad (\text{الف-۶})$$

که در آن:

C_A مقدار خاکستر در درصد کسر جرمی است؛

m_R (جرم بوته و بقایای احتراق) - (جرم خالص بوته) است؛

m_S (جرم بوته و نمونه قبل از احتراق) - (جرم خالص بوته) است.

یادآوری- استاندارد ISO 2144 پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار خاکستر نانومواد سلولزی در دمای ۹۰۰ °C را بیان می‌کند.

الف-۳-۸ مقدار فلز محلول در اسید

برای اندازه‌گیری از پلاسما جفت‌شده القایی- طیف‌سنجی نشر اتمی، ترازوی دقیق و کوره مافلی استفاده می‌شود.

آماده‌سازی آزمون: برای تعیین عناصر اصلی، از جمله منیزیم، کلسیم، سدیم و پتاسیم، یک آزمون ۱ g تا ۲ g (محاسبه شده پس از خشک شدن) توصیه می‌شود. برای عناصر فرعی از جمله منگنز، آهن و مس، آزمون‌های ۵ g تا ۱۰ g توصیه می‌شود. اگر عناصر بسیار جزئی مورد نیاز است، توصیه می‌شود از آزمون‌های با جرم بیشتر از ۱۰ g استفاده کنید.

پیش‌عمل‌آوری آزمون: با استفاده از روش مشابهی که برای اندازه‌گیری خاکستر استفاده می‌شود (به زیربند الف-۲-۸ مراجعه شود)، مواد آلی موجود در یک آزمون خشک شده به روش انجمادی تجزیه و سوزانده می‌شود. پس از اتمام سوزاندن، ظرف از کوره مافلی خارج شده و سرد می‌شود. روی ظرف با شیشه ساعت پوشانده شده و ۴۰ ml تا ۵۰ ml اسید کلریدریک (۱+۱) به آرامی به ظرف اضافه می‌شود. شیشه ساعت با آب دیونیزه در ظرف شستشو داده شده و روی حمام بخار به مدت ۳۰ min حرارت داده می‌شود. پوشش برداشته شده و آبکشی می‌شود. به مدت ۳۰ دقیقه دیگر، گرمایش ادامه می‌یابد. مقدار ۱۰ ml اسید کلریدریک (۱+۱) و آب دیونیزه برای حل کردن نمک‌ها اضافه می‌شود. محلول با استفاده از کاغذ صافی در یک فلاسک حجمی ۱۰۰ ml صاف می‌شود، باقی مانده دوبار با استفاده از HCl رقیق شسته می‌شود. حجم کل با آب دیونیزه با استفاده از میکروسرنج در ۱۰۰ ml تنظیم می‌شود. نمونه‌های شاهد باید با همان مقدار از واکنشگرهای مورد استفاده در آزمون اما با حذف آزمون تهیه شوند.

آماده‌سازی محلول استاندارد و محلول آزمون: محلول استاندارد چندعنصری طبق دستورالعمل هر سازنده تهیه می‌شود. یک کالیبراسیون برای هر فلز برای تهیه منحنی استاندارد انجام می‌شود. محلول ۳٪ تا ۵٪ (کسر حجمی) اسید نیتریک تهیه شده از اسید نیتریک غلیظ باید به عنوان یک کالیبراسیون استفاده شود. استانداردهای کار، در صورت لزوم، با رقیق کردن ۵ ml استاندارد اولیه چند عنصری به ۵۰۰ ml با استفاده از اسید نیتریک ۳٪ تا ۵٪ ساخته می‌شود. محلول‌های آزمون بسته به غلظت‌های ماتریس نمونه یا آنالیت تهیه می‌شوند.

اندازه‌گیری: قبل از شروع اندازه‌گیری، دستگاه باید حداقل ۳۰ دقیقه گرم شود. اصلاح منحنی کالیبراسیون انجام می‌شود. سپس، جمع‌آوری داده‌های ICP-OES (ICP-AES) برای آزمون پیاده‌سازی می‌شود.

یادآوری- استاندارد ISO 12830 پروتکل‌های اندازه‌گیری برای مقدار فلز محلول در اسید به وسیله OES-ICP را تعیین می‌کند.

الف-۳-۹ مقدار آلاینده آلی

برای اندازه‌گیری از طیف‌سنج NMR حالت جامد و پروب NMR استفاده می‌شود.

یک آزمون iCNF خشک شده به روش انجمادی برای این اندازه‌گیری آماده می‌شود. آزمون با جرم ۰٫۰۵ g تا ۰٫۰۷ g در دمای ۲۳ °C و رطوبت نسبی ۵۰٪ در روتور نمونه NMR (به عنوان مثال قطر ۳ mm و طول ۲ cm ساخته شده از زیرکونیا) فشرده می‌شود، سپس داده‌های طیف ¹³C NMR CP-MAS از آزمون به دست می‌آید.

طیف ^{13}C NMR CP-MAS از سلولزهای اصلی و اکسیدشده با واسطه TEMPO در پیوست ب، شکل ب-۹ نشان داده شده است. آلاینده‌هایی مانند لیگنین مشتق شده از مواد گیاهی را می‌توان به صورت کیفی از داده‌های طیفی NMR تشخیص داد.

الف-۳-۱۰ مقدار ماده محلول در استون

برای اندازه‌گیری از دستگاه استخراج سوکسله، گرم‌کن، ترازوی دقیق، ظرف توزین و آون ضدحلال استفاده می‌شود.

هنگامی که نمونه iCNF به صورت تعلیق است، یک نمونه خشک شده به روش انجمادی با جرم ۲ g تا ۱۰ g تهیه شده و به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود. نمونه خشک شده به روش انجمادی در شرایط محیطی متعادل می‌شود تا زمانی که مقدار آب نمونه به مقدار اتمسفر برسد. عدم قطعیت در اندازه‌گیری جرم نمونه باید کمتر از ۱ mg باشد. نمونه به استخراج کننده سوکسله اضافه شده و با استون در حال جوش استخراج می‌شود. توصیه می‌شود فرایند استخراج حداقل برای ۱۶ چرخه تخلیه سیفون ادامه یابد. باید تأیید شود که هرگونه ماده لیفی یا سایر مواد نامحلول قابل مشاهده در مایع استخراج استون، وجود ندارد. در صورت لزوم صافش انجام می‌شود.

مایع استخراج استون به ظرفی که قبلاً توزین شده است منتقل می‌شود. عصاره استون در ظرف توزین در محفظه‌ای با هوا خشک می‌شود و سپس دوباره در دمای $2 \pm 105^\circ\text{C}$ در آون به مدت ۲ h خشک می‌شود. پس از سرد شدن ظرف توزین در دمای اتاق در دسیکاتور، جرم خشک عصاره استون در محدوده عدم قطعیت ۰٫۱ mg توزین می‌شود. جرم عصاره استون در نمونه iCNF را می‌توان با استفاده از فرمول الف-۷ محاسبه کرد:

$$C_{AS} = \left(\frac{m_E}{m_{S\text{-before}}} \right) \times 100 \quad (\text{الف-۷})$$

که در آن:

C_{AS} مقدار ماده محلول در استون (به صورت درصد کسر جرمی) است؛

m_E جرم عصاره های استون خشک شده (گرم) است؛

$m_{S\text{-before}}$ جرم قبل از استخراج نمونه خشک (گرم) است.

یادآوری- استاندارد ISO 14453 تعیین مواد محلول در استون را برای خمیرهای کاغذ بیان می‌کند.

الف-۳-۱۱ مقدار قند تشکیل دهنده

از کروماتوگراف مایع با کارایی بالا یا کروماتوگراف یونی با آشکارساز برای تشخیص مونوساکاریدها و برای اندازه‌گیری از اتوکلاو استفاده می‌شود.

آماده‌سازی اسید آب‌کافت‌شده: حدود ۰.۳ g از یک نمونه iCNF خشک‌شده به روش انجمادی توزین شده و به یک بشر ۱۰۰ ml اضافه می‌شود. محلول ۷۲٪ H₂SO₄ (دقیقاً ۳ ml) با پیپت به نمونه iCNF اضافه می‌شود. بشر در حمام آب با دمای ثابت در دمای ۳۰°C غوطه‌ور می‌شود. در صورت لزوم، محتویات بشر با یک میله شیشه‌ای مخلوط می‌شود. آب (۸۴ ml) به آرامی در بشر ریخته شده و خوب مخلوط می‌شود. محلول به یک بطری شیشه‌ای مقاوم در برابر فشار منتقل می‌شود. بطری محکم بسته شده و به مدت یک ساعت در دمای ۱۲۰°C در اتوکلاو قرار داده می‌شود. پس از سرد شدن بطری تا دمای اتاق، مایع از طریق یک صافی شیشه‌ای که از قبل توزین شده است، صاف می‌شود. مایع شستشو به مایع صاف‌شده اضافه می‌شود تا حجم آن در ۱۰۰ ml تنظیم شود. از این مایع برای اندازه‌گیری قندها استفاده می‌شود.

تعیین قند: آنالیز کمی هر مونوساکارید از طریق جداسازی با استفاده از HPLC و IC و روش منحنی کالیراسیون انجام می‌شود.

اندازه‌گیری نسبت باقی‌مانده پس از تف‌کافت^۱: پس از صافش، صافی شیشه‌ای در دمای ۱۰۵°C به مدت دو ساعت خشک می‌شود. صافی به همراه سیلیکا ژل به یک دسیکاتور منتقل می‌شود و تا دمای اتاق سرد می‌شود. بعد از ۴۵ دقیقه جرم صافی اندازه‌گیری می‌شود. نسبت باقی‌مانده جرم بعد از تف‌کافت با فرمول الف-۸ محاسبه می‌شود.

$$C_S = \left(\frac{m_{F-with} - m_{F-without}}{m_{US}} \right) \times 100 \quad (\text{الف-۸})$$

که در آن:

C_S مقدار قند تشکیل‌دهنده به صورت درصد کسر جرمی است؛

m_{F-with} جرم صافی با نمونه است؛

$m_{F-without}$ جرم صافی بدون نمونه است؛

m_{US} جرم نمونه استفاده شده است.


روش تعیین نسبت بازیابی هر مونوساکارید برای تصحیح تجزیه بیش از حد: طی آزمون آب‌کافت، قندها می‌توانند از طریق واکنش تجزیه بیش از حد، تجزیه شوند. مقدار هر مونوساکارید (قند جزء) بازیابی شده برای تصحیح تجزیه بیش از حد قندها، تعیین می‌شود. یکی از راه‌های تکراری به‌عنوان مرجع در طول آزمون تجزیه حرارتی استفاده می‌شود، یعنی از همان روش آزمونی که در روش‌های بالا از جمله آب‌کافت شرح داده شده است، استفاده می‌شود. پس از خنک شدن، آب به محلول اتوکلاو اضافه می‌شود تا حجم کل به ۱۰۰ ml برسد (مایع a). آب به محلول دیگر اضافه می‌شود تا حجم کل به ۱۰۰ ml برسد (مایع b). طبق روش فوق، غلظت هر مونوساکارید در مایعات a و b آنالیز می‌شود. پس از آب‌کافت، کسر بازیابی برای هر مونوساکارید محاسبه می‌شود. تصحیح قسمت تجزیه بیش از حد قندها با ضرب غلظت مونوساکارید قبل از

تصحیح در عکس کسر بازیابی انجام می‌شود. این داده با عنوان «غلظت اصلاح‌شده مونوساکارید» نامیده می‌شوند.

فاکتور مقیاس: ضریب مقیاس از مونوساکارید تا پلی‌ساکارید برای هگزوز^۱ ۰٫۹ و برای پنتوز^۲ ۰٫۸۸ است.

داده متناظر برای قندهای تشکیل‌دهنده در شکل الف-۱۲ نشان داده شده است.

قندهای تشکیل‌دهنده خمیرکاغذها، گلوکز (Glc)، مانوز^۳ (Man)، زیلوز^۴ (Xyl) و آرابینوز^۵ (Ara) هستند.



راهنما:

X	زمان (دقیقه)
Y	ضریب شکست افتراقی (RIU)
1	اینوزیتول (استاندارد داخلی)

شکل الف-۱۲- نمونه‌ای از آنالیز قند تشکیل‌دهنده نمونه‌های iCNF به وسیله HPLC

یادآوری- مرجع [31] اطلاعاتی در مورد روش تحلیلی برای تعیین کربوهیدرات‌های ساختاری در زیست‌توده^۶ ارائه می‌دهد.

- 2- Hexose
- 3- Pentose
- 1- Mannose
- 2- Xxylose
- 3- Arainose
- 4- Biomass

پیوست ب

(آگاهی‌دهنده)

توصیف نانولیفچه‌های سلولزی مجزاشده (iCNF)

ب-۱ کلیات

در مورد خمیر چوب، لیفچه‌های اولیه با ابعاد سطح مقطع حدود ۳ nm را می‌توان مشاهده کرد، اما این لیفچه‌ها به‌عنوان بخشی از لیف سلولزی هستند که در آن لیفچه‌های اولیه به همدیگر به‌وسیله جاذبه بین مولکولی به نام «پیوند هیدروژنی» چسبیده‌اند.


iCNF به استخراج مصنوعی لیفچه‌های عنصری از مواد سلولز طبیعی مانند خمیر کاغذ که شامل دسته‌ای از لیفچه عنصری است، اشاره دارد. هنگامی که یک لیفچه اولیه به‌صورت iCNF از طریق اکسایش با واسطه TEMPO و پس از آن با عملیات مکانیکی استخراج می‌شود، الکل‌های اولیه سطح iCNF به گروه‌های کربوکسیلیک اسید تبدیل می‌شوند. به‌دلیل وجود اسیدهای کربوکسیلیک در سطح iCNFs، می‌توان به‌خوبی آنها را در حلال‌هایی مانند آب پراکنده کرد. انواع دیگری از iCNFs وجود دارد، مانند iCNFs که دارای استرهای فسفاتی در سطح هستند و می‌توانند به‌خوبی در آب یا سایر حلال‌ها پراکنده شوند.

بنابراین، هنگامی که iCNFs از یک خمیر چوب مشتق می‌شوند، یک تعلیق آبی از iCNFs به وضعیتی اشاره دارد که در آن لیفچه‌های سلولزی اصلاح شیمیایی شده با قطر حدود ۳ nm پس از یک‌دست‌شدن از طریق یک عمل‌آوری مکانیکی به‌خوبی در آب پراکنده می‌شوند. این پهنای مشابه پهنای یک لیفچه اولیه طبیعی است.


مراجع [12]، [4] و [32] چندین شکل ارائه می‌دهند که ساختار و خواص iCNFs را توضیح می‌دهد.

ب-۲ ریخت‌شناسی و اندازه iCNF در مقایسه با CNC

هنگامی که از خمیر چوب به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌شود، پهنای iCNFs حدود ۳ nm است که برابر با پهنای مورد انتظار لیفچه‌های اولیه طبیعی است. پهنای iCNFs کوچکتر از CNCs و طول iCNFs بیشتر از CNCs است. وسعت توزیع سطح مقطع برای iCNFs از CNCs کوچکتر است. نانولیفچه‌های مجزا شده با قابلیت پراکندگی زیاد در آب هستند، درحالی‌که CNCs تمایل به تشکیل انبوهه دارند. به شکل ب-۱ مراجعه شود.



ب- CNCs




الف- iCNF

یادآوری- برگرفته از مراجع [33]، [34] و [35]


شکل ب-۱- تصاویر TEM از چوب

ب-۳ تفاوت بین iCNFs، CNCs و CNFs


تصاویر AFM از iCNFs، CNCs و CNFs در شکل ب-۲ نشان داده شده است. هنگام استفاده از خمیر چوب به عنوان ماده اولیه، پهنای iCNFs، CNCs و CNFs به ترتیب حدود ۳ nm، حدود ۶ nm و بیش از ۱۰ nm است. اندازه سطح مقطع iCNFs با لیفچه‌های اولیه از مواد سلولزی طبیعی یکسان است (در مورد چوب حدود ۳ nm). اگرچه انواع CNF وجود دارد، اما نوع عمومی CNFs مخلوطی از الیاف ریز و ضخیم است. پهنای آنها از iCNFs بیشتر است.



پ- CNFs



ب- CNCs



الف- iCNFs


یادآوری ۱- نوار مقیاس در هر تصویر ۲۰۰ nm را نشان می‌دهد.

یادآوری ۲- برگرفته از مرجع [35]

شکل ب-۲- تصاویر AFM

ب-۴ لیفچه‌های اولیه مادر

در سلسله مراتب ساختاری سلولز چوب، واحد ساختاری یک لیفچه اولیه است که بین دسته‌ای از لیفچه‌های اولیه با پهنای $< 15 \text{ nm}$ و مولکول‌های سلولزی که پهنای آنها حدود 0.4 nm است قرار دارد. (به شکل ب-۳ مراجعه شود). پهنای الیاف اولیه مشتق شده از خمیر چوب معمولاً حدود 3 nm است و طول آن می‌تواند به بیش از $2 \mu\text{m}$ برسد. با توجه به نیروهای جاذبه بین مولکولی از جمله پیوند هیدروژنی، از هم مجزا کردن لیفچه‌های اولیه مادر دشوار است. مرجع [32] اطلاعاتی در مورد ساختار سلسله مراتبی سلولز چوب ارائه می‌دهد.



شکل ب-۳- ساختار سلسله مراتبی سلولز چوبی

یادآوری- اصلاح شده از یک شکل در مرجع [32].


ب-۵ روش اجرایی کلی برای تهیه iCNFs

نانولیفچه‌های سلولزی مجزا شده می‌توانند مستقیماً از مواد طبیعی سلولز شامل خمیر چوب، پنبه و دیگر سلولز بلورین، به‌عنوان مثال، از طریق اکسایش با واسطه TEMPO سپس یک عملیات مکانیکی جزئی ساخته شوند. اندازه‌های مقطع عرضی iCNFs بسته به نوع سلولز مورد استفاده به‌عنوان مواد اولیه متفاوت است. هنگام استفاده از خمیر چوب به‌عنوان ماده اولیه، پهنای iCNF حدود 3 nm است. سایر مشتقات TEMPO نیز می‌توانند به‌عنوان کاتالیزور برای تهیه iCNF استفاده شوند. علاوه بر این، گزارش شده است که iCNF را می‌توان با استفاده از اسید فسفریک تهیه کرد. روش‌های دیگر تولید در آینده می‌توانند توسعه پیدا کنند. در طول عملیات شیمیایی، مخلوط خمیر کاغذ (مواد اولیه) و واکنشگرها (اکسیدان و کاتالیزور) را می‌تواند به مخلوطی متشکل از iCNFs و مواد شیمیایی مصرف شده/مصرف نشده تبدیل شود. نانولیفچه‌های

ب-۷ نیروی پراکندگی iCNF

لیفچه‌های اولیه طبیعی به صورت دسته‌ای در الیاف سلولزی طبیعی مانند الیاف خمیر کاغذ وجود دارند و به دلیل برهم‌کنش پیوند هیدروژنی بین آنها هرگز خودبه‌خود جدا نمی‌شوند. وقتی iCNFs از الیاف سلولزی طبیعی تهیه می‌شوند، گروه‌های عاملی بارداری را روی سطح الیاف وارد می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی iCNF به‌وسیله اکسایش با واسطه TEMPO آماده می‌شود، گروه‌های اولیه هیدروکسیل در سطح iCNF به گروه‌های کربوکسیلیک اسید تبدیل می‌شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکی بین گروه‌های عاملی اضافه‌شده، iCNFs می‌توانند پراکنده شوند تا در محیطی مانند آب، تعلیق پایدار ایجاد کنند. نیروی پراکندگی iCNF بستگی به مقدار گروه‌های عاملی اضافه‌شده بر سطح آنها دارد. سایر گروه‌های عاملی موجود در سطح iCNFs که می‌توانند به خوبی در آب پراکنده شوند شامل گروه‌های فسفات هستند. به شکل ب-۶ مراجعه شود.

در مدل تشریحی در سمت چپ شکل، فاصله بین لیفچه‌های اولیه بزرگتر از مقدار واقعی نشان داده شده است. مرجع [36] نشان می‌دهد که لیفچه‌های اولیه طبیعی (ساختارهای ریزبلورین^۱) در دیواره‌های سلولی و فاصله بین لیفچه‌های اولیه را می‌توان با استفاده از رنگ‌آمیزی مناسب در زیر میکروسکوپ الکترونی مشاهده کرد.



راهنما:

- 1 عملیات شیمیایی/مکانیکی
- 2 دسته‌ای از لیفچه‌های اولیه با برهم‌کنش پیوندهای هیدروژنی
- 3 iCNF پراکنده شده با دافعه الکترواستاتیکی


شکل ب-۶- تصویر بیان‌کننده قابلیت پراکندگی iCNF

ب-۸ ارتباط بین قابلیت پراکندگی نمونه iCNF و مقدار گروه‌های عاملی روی iCNF

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های iCNFs پراکندگی خوب در آب و سایر حلال‌ها است. میزان پراکندگی iCNF تحت تأثیر مقدار گروه‌های عاملی روی سطح لیفچه است. علاوه‌براین، مقدار گروه‌های عاملی را می‌توان از

تفاوت در عبور نور تعلیقه‌های آبی iCNF تخمین زد. چنین گرایشی را می‌توان به صورت تفاوت عبور نور با استفاده از طیف‌سنجی فرا بنفش-مرئی تشخیص داد.

خمیر چوب، ماده اولیه برای ساختن iCNF (ویال سمت چپ، قبل از اکسایش TEMPO، مقدار اسیدهای کربوکسیلیک/لیفچه = ۰/۰۲ mmol/g) از دسته‌های لیف ساخته شده است و به راحتی در آب رسوب می‌کند زیرا خمیرهای مادر مقدار کمی کربوکسیلیک اسید داشته و آب‌گریز هستند. باین‌حال، پس از وارد کردن اسیدهای کربوکسیلیک بر روی سطح لیفچه‌های اولیه که از خمیرهای کاغذ از طریق اکسایش TEMPO به دست می‌آیند، می‌توان یک iCNF یا لیفچه اولیه اصلاح‌شده با سطح آب‌دوست را به دست آورد. نانولیفچه سلولزی می‌تواند در آب معلق باشد (ویال‌های a تا c، هر ویال حاوی درصد جرم یکسانی از ماده خشک است). ویال‌های a تا c رابطه بین پراکندگی iCNF و میزان اسیدهای کربوکسیلیک که بر روی سطح iCNF وارد شده‌اند را نشان می‌دهند. هنگامی که مقادیر نسبتاً کمتری از اسیدهای کربوکسیلیک (ویال c، ۱ mmol/g) وارد شد، تعلیقه آبی iCNF کدر می‌شود. هنگامی که اسیدهای کربوکسیلیک بیشتری بر روی iCNF وجود دارد (ویال a، ۱/۵ mmol/g)، تعلیقه آبی iCNF می‌تواند شفاف شود. این تفاوت را می‌توان با دافعه الکترواستاتی بین یک iCNF و دیگری توضیح داد. هرچه گروه‌های عاملی بیشتری روی سطح iCNFs وارد شوند، درهم‌تنیدگی^۱ iCNFs کاهش می‌یابد. رابطه بین مقدار گروه‌های عاملی روی سطح iCNFs و عبور نوری تعلیقه‌های آبی iCNF در شکل ب-۷ نشان داده شده است.



راهنما:

X	طول موج (nm)
Y	عبور (%)
1	سلولز اکسید شده TEMPO
2	مقدار کربوکسیلات (mmol/g)


یادآوری ۱- ویال با برچسب «سلولز اصلی»، خمیر چوب با مقدار ۰/۰۲ mmol/g کربوکسیلیک اسید است. ویال‌های a، b، و c به ترتیب دارای مقدار کربوکسیلیک اسید ۱/۰ mmol/g، ۱/۳ mmol/g و ۱/۵ mmol/g هستند.

یادآوری ۲- برگرفته از مرجع [32].

شکل ب-۷- عبور نور یک iCNF با درجه‌های مختلف کربوکسیله شدن از طریق اکسایش TEMPO

ب-۹ پایداری گرمایی نمونه iCNF

پایداری گرمایی یک نمونه iCNF را می‌توان با استفاده از آنالیزگر گرماوزن‌سنجی اندازه‌گیری کرد. نمونه‌ای از منحنی‌های گرماوزن‌سنجی سلولز چوب و iCNF در زیر نشان داده شده‌است. مقدار و نوع گروه‌های عاملی روی سطح یک iCNF بر پایداری گرمایی و روند تخریب و در نتیجه منحنی TGA یک iCNF تأثیر می‌گذارد.



راهنما:

X دما (°C)

Y جرم نسبی (%)

1 سلولز اکسیدشده TEMPO


2 سلولز چوب اصلی

یادآوری - برگرفته از مرجع [30].

شکل ب-۸ - مثالی از منحنی‌های گرماوزن‌سنجی از یک iCNF (سلولز اکسیدشده TEMPO) و سلولز چوب اصلی اندازه‌گیری شده در اتمسفر نیتروژن

ب-۱۰ طیف 13C NMR از نمونه iCNF

برای آشکارسازی اسیدهای کربوکسیلیک در سطح یک iCNF استفاده از C^{13} NMR مفید است. پس از اکسایش با واسطه TEMPO، پیک‌ها در حدود ۶۵ ppm (C6 در سطح لیفچه سلولز) کاهش یافته و پیک‌های جدید در حدود ۱۷۵ ppm (اختصاص داده شده به $-COONa$) ظاهر شده‌اند. پیک‌های بین ۸۰ ppm و ۹۵ ppm (مربوط به C4) به دو نوع سیگنال اختصاص داده می‌شوند: Cry (منطقه بلورین، داخل لیفچه‌ها) و Sur (غیربلورین، سطوح لیفچه‌ها). وقتی یک نمونه iCNF شامل همی سلولز و/یا لیگنین باشد، استفاده از برخی از روش‌های تکمیلی NMR می‌تواند مفید باشد [36] [37] [38].



راهنما:


X	Ppm
1	سلولز اصلی
2	سلولز اکسیدشده TEMPO
Cry	منطقه بلورین، داخل لیفچه‌ها
Sur	غیر بلورین، سطح لیفچه‌ها

یادآوری - برگرفته از مرجع [39]

شکل ب-۹- طیف CP-MAS ^{13}C NMR از سلولز اصلی و سلولز اکسیدشده TEMPO مرتبط با گروه‌های کربوکسیلیک اسید وارد شده از واکنش اکسایش

ب-۱۱ طیف FT-IR از iCNF

گروه‌های عاملی روی سطح iCNF را می‌توان با استفاده از اندازه‌گیری طیف FT-IR تشخیص داد. هنگامی که یک iCNF از طریق اکسایش با واسطه TEMPO ایجاد می‌شود، باند جذب فرسرخ مربوط به اسیدهای کربوکسیلیک را می‌توان در حدود 1750 cm^{-1} مشاهده کرد. شدت پیک تحت‌تأثیر میزان اکسیدکننده مورد استفاده برای تهیه iCNFs قرار می‌گیرد: مقادیر بیشتر اکسیدان منجر به درجات بالاتری از جایگزینی گروه کربوکسیلیک اسید می‌شود.



راهنما:

X عدد موج (cm⁻¹)

Y جذب

یادآوری ۱- پیکان نشان دهنده باند کربوکسیل است.

یادآوری ۲- برگرفته از مرجع [40].

شکل ب-۱۰- طیف FT-IR (جذب) از یک iCNF تولید شده با مقادیر مختلف اکسیدکننده (NaClO)

در هر گرم سلولز

کتابنامه

- [1] Ryota Kuramae, Tsuguyuki Saito, Akira Isogai. TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils prepared from various plant holocelluloses. *Reactive & Functional Polymers*. 2014, 85, pp. 126–133
- [2] Shinichiro Iwamoto, Weihua Kai, Akira Isogai, Tadahisa Iwata. Elastic Modulus of Single Cellulose Microfibrils from Tunicate Measured by Atomic Force Microscopy. *Biomacromolecules*. 2009, 10, pp. 2571–2576
- [3] Tsuguyuki Saito, Ryota Kuramae, Jakob Wohler, Lars A. Berglund, Akira Isogai. An Ultrastrong Nanofibrillar Biomaterial: The Strength of Single Cellulose Nanofibrils Revealed via Sonication- Induced Fragmentation. *Biomacromolecules*. 2013, 14, pp. 248–253
- [4] Ivan Usov, Gustav Nyström, Jozef Adamcik, Stephan Handschin, Christina Schütz, Andreas Fall, Lennart Bergström, Raffaele Mezzenga. Understanding nanocellulose chirality and structure–properties relationship at the single fibril level. *Nature Comm*. 2015, 6, pp. 7564
- [5] Ryuji Shinoda, Tsuguyuki Saito, Yusuke Okita, Akira Isogai. Relationship between Length and Degree of Polymerization of TEMPO-Oxidation Cellulose Nanofibrils. 2012, [5] Ryuji Shinoda, Tsuguyuki Saito, Yusuke Okita, Akira Isogai. Relationship between Length and Degree of Polymerization of TEMPO-Oxidation Cellulose Nanofibrils. *Biomacromolecules*. 2012, 13, pp. 842–849
- [6] Michael T. Postek, Andrias Vladar, John Dagata, Natalia Farkas, Bin Mingk Ryan Wagner, Arvind Raman, Robert J. Moon, Ronald Sabo, Theodora H. Wegner, James Beecher. Development of the metrology and imaging of cellulose nanocrystals. *Meas. Sci. Technol*, 2011, 22, 024005
- [7] Hiroki Kaku, Kanako Inoue, Yoshinori, Muranaka, Pyoyun Park, Kenichi Ikeda. Rapid contrast evaluation method based on affinity beads and backscattered electron imaging for the screening of electron stains. *Microscopy*. 2015, pp. 361–368
- [8] A.N.J. Heyn. The microcrystalline structure of cellulose in cell walls of cotton, ramie, and jute fibers as revealed by negative staining of sections. *icrocrystalline Structure of Cellulose*. 1966, pp. 181–197
- [9] Guy Cox, Barrie Juniper. Electron microscopy of cellulose in entire tissue. *Journal of Microscopy*. 1973, pp. 343–355 [10] Satoshi Takaichi, Akira Isogai. Oxidation of wood cellulose using azaadamane N-oxyl (AZADO) or 1-Methyl AZADO catalyst in NaBr/NaClO system. *Cellulose*. 2013, 20, pp. 1979–1988
- [11] Aleksandr B. Stefaniak, Mohindar S. Seehra, Natalie R. Fix, Stephen S. Leonard. Lung biodegradability and free radical production of cellulose nanomaterials. *Inhalation Toxicology*. 2014, 26, pp. 733–749
- [12] Yusuke Okita, Shuji Fujisawa, Tsuguyuki Saito, Akira Isogai. TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibrils Dispersed in Organic Solvents. *Biomacromolecules*. 2011, 12, pp. 518–522
- [13] Shuji Fujisawa, Yusuke Okita, Tsuguyuki Saito, Eiji Togawa, Akira Isogai. Formation of N-acylureas on the surface of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril with carbodiimide in DMF. *Cellulose*. 2011, 18, pp. 1191–1199

- [14] Tsuguyuki Saito, Akira Isogai. TEMPO-Mediated Oxidation of Native Cellulose. The Effect of Oxidation Conditions on Chemical and Crystal Structures of the Water-Insoluble Fractions. *Biomacromolecules*. 2004, 5, pp. 1983–1989
- [15] Yuichi Noguchi, Ikue Homma, Yusuke Matsubara. Complete nanofibrillation of cellulose prepared by phosphorylation. *Cellulose*. 2017, 24, pp. 1295–1305
- [16] Sandra Camarero Espinosa, Tobias Kuhnt, E. Johan Foster, Christoph Weder. Isolation of Thermally Stable Cellulose Nanocrystals by Phosphoric Acid Hydrolysis. *Biomacromolecules*. 2013, 14(4), pp 1223–1230
- [17] Reina Tanaka, Tsuguyuki Saito, Hiromasa Hondo, Akira Isogai. Influence of Flexibility and Dimensions of Nanocelluloses on the Flow Properties of Their Aqueous Dispersions. *Biomacromolecules*. 2015, 16, pp. 2127–2131
- [18] W.M. Kulicke, R. Kniewske. The shear viscosity dependence on concentration, molecular weight, and shear rate of polystyrene solutions. *Rheol. Acta*. 1984, 23, pp. 75–83
- [19] R.F. Fedors. An equation suitable for describing the viscosity of dilute to moderately concentrated polymer solutions. *Polymer*. 1979, 20, pp. 225–228
- [20] Tsuguyuki Saito, Satoshi Kimura, Yoshiharu Nishiyama, Akira Isogai. Cellulose Nanofibers Prepared by TEMPO-Mediated Oxidation of Native Cellulose. *Biomacromolecules*. 2007, 8, pp. 2485–2491
- [21] Reina Tanaka, Tsuguyuki Saito, Daisuke Ishii, Akira Isogai, Determination of nanocellulose fibril length by shear viscosity measurement. *Cellulose*. 2014, 21, pp. 1581–1589
- [22] Ryoya Hiraoki, Hayaka Fukuzumi, Yuko Ono, Tsuguyuki Saito, Akira Isogai. SEC-MALS analysis of TEMPO-oxidized celluloses using methylation of carboxyl groups. *Cellulose*. 2014, 21, pp. 167–176
- [23] Lapiere, Bouchard. Molecular weight determination of softwood kraft cellulose: Effects of carbanilation solvent, hemicelluloses and lignin. In: D.S. Argyropoulos (ed.). *Advances in Lignocellulosics Characterization*. Tappi Press, Atlanta. 1999, pp. 239–262
- [24] Jean Bouchard, Myriam Methot, Carole Fraschini, Stephanie Beck. Effect of oligosaccharides deposition on the surface of cellulose nanocrystals as a function of acid hydrolysis temperature. *Cellulose*. 2016, 23(6), pp. 3555–3567
- [25] Josua Timotheus Oberlerchner, Thomas Rosenau, Antje Potthast. Overview of Methods for the Direct Molar Mass Determination of Cellulose. *Molecules*. 2015, 20, pp. 10313–10341
- [26] Yuko Ono, Takashi Ishida, Hiroto Soeta, Tsuguyuki Saito, Akira Isogai. Reliable dn/dc Values of Cellulose, Chitin, and Cellulose Triacetate Dissolved in LiCl/N,N-dimethylacetamide for Molecular Mass Analysis. *Biomacromolecules*. 2016, 17(1), pp. 192–9
- [27] Yuko Ono, Reina Tanaka, Ryunosuke Funahashi, Miyuki Takeuchi, Tsuguyuki Saito, Akira Isogai. SEC-MALS analysis of ethylenediamine-pretreated native celluloses in LiCl/N,N-dimethylacetamide: Softwood kraft pulp and highly crystalline bacterial, tunicate, and algal cellulose. *Cellulose*. 2016, 23(3), pp. 1639–1647
- [28] L. Heux, E. Dinand, M.R. Vignon. Structural aspects in ultrathin cellulose microfibrils followed by ¹³C CP-MAS NMR. *Carbohydrate Polymers*. 1999, 40, pp. 115–124

- [29] Kazuho Daicho, Tsuguyuki Saito, Shuji Fujisawa, Akira Isogai. The Crystallinity of Nanocellulose: Dispersion-Induced Disordering of the Grain Boundary in Biologically Structured Cellulose. *ACS Appl. Nano Mater.* 2018, 1(10), pp. 5774–5785
- [30] Hayaka Fukuzumi, Tsuguyuki Saito, Tadahisa Iwata, Yoshiaki Kumamoto, Akira Isogai. Transparent and High Gas Barrier Films of Cellulose Nanofibers Prepared by TEMPO-Mediated Oxidation. *Biomacromolecules.* 2000, 10, pp. 162–165
- [31] A. Sluiter, B. Hames, R. Ruiz, C. Scarlata, J. Sluiter, D. Templeton, D. Crocker. Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass. National Renewable Energy Laboratory (NREL), USA, 2008
- [32] Akira Isogai. Wood nanocelluloses: fundamental and applications as new bio-based nanomaterials. *J. Wood Sci.* 2013, 59, pp. 449–459
- [33] X.M. Dong, J-F Revol, D.G. Gray, Effect of microcrystallite preparation conditions on the formation of colloid crystals of cellulose. *Cellulose.* 1998, 5, pp. 19–32
- [34] A. Isogai, T Saito, H. Fukuzumi. TEMPO-oxidized cellulose nanofibers. *Nanoscale.* 2011, 3, p. 71–85 [35] Michiko Shimizu, Tsuguyuki Saito, Yoshiharu Nishiyama, Shinichiro Iwamoto, Hiroyuki Yano, Akira Isogai. Fast and Robust Nanocellulose Width Estimation Using Turbidimetry, *Macromol. Rapid.* 2016, 37, pp. 1581–1586
- [36] A.N.J. Heyn, The Microcrystalline Structure of Cellulose in Cell Walls of Cotton, Ramie, and Jute Fibers as Revealed by Negative Staining of Sections. *J. Cell. Biol.* 1966, 29, pp. 181–97
- [37] Per Tomas Larsson, Eva-Lena Hult, Kristina Wickholm, Erik Pettersson, Tommy Iversen, CP/MAS 13C-NMR spectroscopy applied to structure and interaction studies on cellulose I. *Solid State Nuclear Magnetic Resonance.* 1999 15, pp. 31–40
- [38] Roger H. Newman, Estimation of the lateral dimensions of cellulose crystallites using 13C NMR signal strengths. *Solid State Nuclear Magnetic Resonance.* 1999, 15, pp. 21–29
- [39] Tsuguyuki Saito, Masayuki Hirota, Naoyuki Tamura, Satoshi Kimura, Hayaka Fukuzumi, Laurent Heux, Akira Isogai. Individualization of Nano-Sized Plant Cellulose Fibrils by Direct Surface Carboxylation Using TEMPO Catalyst under Neutral Conditions. *Biomacromolecules.* 2009, 10(7), pp. 1992–1996
- [40] Tsuguyuki Saito, Yoshiharu Nishiyama, Jean-Luc Putaux, Michel Vignon, Akira Isogai. Homogeneous Suspensions of Individualized Microfibrils from TEMPO-Catalyzed Oxidation of Native Cellulose. *Biomacromolecules.* 2006, 7(6), pp. 1987–1961
- [41] ISO 638 (all parts), Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials—Determination of dry matter content by oven-drying method
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۲۵: سال ۱۳۸۸، کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ و نانو مواد سلولزی - تعیین میزان مواد خشک شده در گرم‌خانه - روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 638: 2008 تدوین شده است.
- [42] ISO 2144, Paper, board and pulps – Determination of residue (ash) on ignition at 900 degree
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۹: سال ۱۳۹۹، کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ و نانو مواد سلولزی - تعیین باقی مانده ناشی از احتراق (خاکستر) در ۹۰۰ °C - روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 2144: 2015 تدوین شده است.
- [43] ISO 12830, Paper, board and pulps – Determination of acid soluble magnesium, calcium, manganese, iron, copper, sodium and potassium

[44] ISO 13322-1, Particle size analysis — Image analysis methods part 1: Static image analysis methods

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۰۹۹: سال ۱۳۹۵، آنالیز اندازه ذرات - روش‌های آنالیز تصویری، قسمت ۱: روش‌های آنالیز تصویری با استفاده از استاندارد ISO 13322-1: 2014 تدوین شده است

[45] ISO 14453, Pulps—Determination of acetone-soluble matter

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۷۷: سال ۱۳۹۳، خمیر کاغذ، تعیین مواد قابل حل در استون، با استفاده از استاندارد ISO 14453: 2014 تدوین شده است

[46] ISO 14487:1997, Pulps—Standard water for physical testing

[47] ISO 14488, Particulate materials sampling and sample splitting for the determination of particulate properties

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۲۲: سال ۱۳۸۸، مواد ذره‌ای - نمونه‌برداری و تقسیم نمونه برای تعیین خواص، با استفاده از استاندارد ISO 14488 : 2017 تدوین شده است

[48] ISO/TR 19716, Nanotechnologies—Characterization of cellulose nanocrystals

[۴۹] - استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۰۲: سال ۱۳۹۸، فناوری نانو - اصطلاحات استاندارد و تعاریف برای نانومواد سلولزی، با استفاده از استاندارد ISO/TS 20477: 2017 تدوین شده است