



INSO
6254
1st Edition
2020
Modification of
ISO/TS 19808:
2020

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۶۲۵۴
چاپ اول
۱۳۹۹

فناوری نانو- تعلیقه‌های نanolوله
کربنی- تعیین مشخصات و روش‌های
اندازه‌گیری

**Nanotechnologies — Carbon nanotube
suspensions — Determination of
characteristics and measurement
methods**

ICS: 07.120

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶،
وظیفه تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی بکاه، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فناوری نانو- تعلیقه‌های نانوکربنی- تعیین مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

عضو هیئت علمی- پژوهشگاه علوم و فنون رنگ

عربی، مسعود

(دکتری مهندسی مواد و متالورژی)

دبیر:

عضو هیئت علمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

میر کاظمی، سید محمد

(دکتری مهندسی مواد و متالورژی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس- گروه استاندارد و ایمنی ستاد فناوری نانو

اسلامی پور، الهه

(کارشناس ارشد زیست شناسی)

عضو هیئت علمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

دباغ کاشانی، فاطمه

(دکتری فیزیک)

نایب رئیس- کمیته فنی متناظر فناوری نانو ISIR/TC 229

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

کارشناس استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران

شاکری، روشنک

(کارشناسی ارشد فیزیک اتمی- مولکولی)

کارشناس- گروه استاندارد و ایمنی ستاد فناوری نانو

گل زردی، سمیرا

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد- سرامیک)

عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نجم الدین، نجمه

(دکتری مهندسی مواد)

کارشناس استاندارد- نایب رئیس کمیته فنی متناظر فناوری نانو
ISIR/TC 229

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

ویراستار:

فهرست مندرجات

صفحة	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات، تعاریف و کوتنهنوشت‌ها
۱	۱-۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۲-۳ کوتنهنوشت‌ها
۴	۴ مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری
۵	۵ نمونه‌برداری
۵	۱-۵ اصل نمونه‌برداری
۶	۲-۵ افزارهای نمونه‌برداری
۶	۳-۵ بازیابی نanolوله کربنی
۶	۶ شرح مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری
۶	۱-۶ قطر خارجی
۷	۲-۶ مساحت سطح ویژه
۷	۳-۶ همگنی
۸	۴-۶ ریخت‌شناسی
۸	۵-۶ مقدار جامد خشک
۹	۶-۶ مقدار نanolوله کربنی
۹	۷-۶ گرانروی
۹	۸-۶ نرمی
۱۰	۹-۶ مقدار ناخالصی عنصری
۱۱	۱۰-۶ مقدار pH
۱۱	۱۱-۶ مقدار آب
۱۱	۱۲-۶ رسانایی گرمایی
۱۲	۱۳-۶ مقاومت ویژه حجمی
۱۲	۱۴-۶ عمر مفید
۱۳	۷ گزارش آزمون
۱۴	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) مرور مشخصات تعلیقه نanolوله کربنی

عنوان

صفحه

- | | |
|----|---|
| ۱۵ | پیوست ب (آگاهی‌دهنده) مطالعه موردي پراکنه نانولوله کربنی |
| ۱۷ | پیوست پ (آگاهی‌دهنده) تغییرات انجامشده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع |
| ۱۸ | کتابنامه |

پیش‌گفتار

استاندارد «فناوری نانو- تعلیقه‌های نانوکربنی- تعیین مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در نود و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «ترجمه تغییریافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

ISO/TS 19808: 2020, Nanotechnologies- Carbon nanotube suspensions- Specification of characteristics and measurement methods

مقدمه

نانولوله‌های کربنی (CNT)^۱ به دلیل حوزه وسیع کاربردهای ممکن، مانند ماده تقویت‌کننده^۲ چندسازه^۳، گنجایه‌های^۴ هیدروژن، آبرخازن‌ها^۵، حسگرهای مولکولی و سوزن‌های^۶ پروب روبشی بسیار موردنویجه قرار گرفته‌اند. نanolوله‌های کربنی با ارائه خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی جذاب، می‌توانند با افزودن درصدهای وزنی پایین، در خواص توده اصلاح قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کنند.

عملکرد نانوشیاء می‌تواند با تشکیل انبوه‌های کاهش^۷ یابد. تعلیقه‌های^۸ سیالات و افزودنی‌های مناسب، نانوشیاء را پایدار کرده، از کلوخگی جلوگیری کرده و حین جابه‌جایی^۹ آسیب به محیط را کاهش می‌دهد. پیش‌عمل آوری نانوشیاء به‌وسیله ساخت تعلیقه قبل از تحویل به مصرف‌کنندگان پایین‌دست، در صنعت ساخت بسیار متداول است. محصولات صنعتی برپایه تعلیقه‌های نanolوله کربنی مثال‌های خوبی هستند.

از آنجاکه تعلیقه‌های حاوی نanolوله‌های کربنی چنددیواره (MWCNTs)^{۱۰} امروزه به صورت گسترده تأمین می‌شوند، زمان توسعه ویژگی‌های مناسب فرا رسیده است. چنین ویژگی‌هایی ارتباط بین بخش‌های مورد توجه و تجاری کردن تعلیقه‌های نanolوله کربنی را تسهیل کرده و کمک می‌کند تا عملکردی ثابت در محصولات نهایی ایجاد شود.

تعدادی از استانداردهای مشخصه‌یابی مرتبط با نanolوله کربنی در کمیته فنی ISO/ TC 229 تدوین شده‌اند که در آن‌ها روش‌های اندازه‌گیری و روش‌های اجرایی برای مشخصاتی شامل ریخت‌شناسی^{۱۱}، ناخالصی‌ها، اجزاء فرار و غیره مشخص شده‌اند. این استاندارد مشخصات اندازه‌گیری شده از نمونه‌های تعلیقه نanolوله کربنی را مشخص و روش‌های اندازه‌گیری آن‌ها را تشریح می‌کند. استاندارد ISO/TR 10929 مشخصات اندازه‌گیری شده از نمونه‌های توده نanolوله‌های کربنی چند دیواره و روش‌های اندازه‌گیری آن‌ها را تشریح می‌کند. استاندارد ISO/TR 13097 راهنمایی برای چگونگی مشخصه‌یابی پایداری تعلیقه‌ها ارائه می‌دهد و شامل رهنمودی برای تعیین تعلیقه بر حسب مشخصات شیمیایی و فیزیکی است که ممکن است روی عملکرد یا فراوری بعدی تعلیقه‌ها تأثیر بگذارد.

- 1- Carbon NanoTubes
- 2- Reinforcement
- 3- Composite
- 4- Containers
- 5- Super-capacitors
- 6- Tips
- 7- Post- processing
- 8- Suspension
- 9- Handleing
- 10- Multi-Walled Carbon Nanotubes
- 11- Morphology

فناوری نانو- تعلیقه‌های نanolole کربنی- تعیین مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری

۱ هدف و دامنه کاربرد

هشدار- استفاده از این استاندارد می‌تواند مستلزم استفاده از مواد، عملیات و تجهیزات مخاطره‌آمیز باشد. این استاندارد مدعی آن نیست که همه مسائل زیستمحیطی و ایمنی مرتبط با استفاده آن را در نظر می‌گیرد. اجرای این استاندارد به افرادی که در حد مقتضی مجبوب واجد شرایط باشند، واگذار می‌شود.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصاتی است که باید در تعلیقه‌های حاوی نanolole‌های کربنی چند دیواره (تعییقه‌های CNT) اندازه‌گیری شود. این استاندارد شامل مشخصات ضروری و افزوده تعلیقه نanolole کربنی و روش‌های اندازه‌گیری متناظر است.

مشخصات ویژه در زمینه موضوعات سلامتی، زیستمحیطی و ایمنی از این استاندارد مستثنی می‌شود.

۲ مراجع الزامی

این استاندارد مراجع الزامی ندارد.

۳ اصطلاحات، تعاریف و کوتاه‌نوشت‌ها

۳-۱ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند^۱:

۳-۱-۳

کلوخه

agglomerate

مجموعه‌ای از ذرات که به شکلی ضعیف یا نسبتاً قوی به یکدیگر متصل شده‌اند به طوری که مساحت سطح خارجی حاصل از آن‌ها مشابه مجموع مساحت سطوح تک‌تک اجزای تشکیل‌دهنده باشد.

[منبع: زیربند ۳-۴، استاندارد ملی ایران- ایزو: شماره ۲-۴۰۰۰: سال ۱۳۹۵، تغییریافته- یادآوری ۱ و ۲ حذف شده است]

۳-۱-۳

انبوه

۱- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های <http://www.iso.org/obp> و <http://www.electropedia.org/> قابل دسترس است.

aggregate

ذره متشکل از ذراتی با پیوندهای قوی یا جوش خورده که مساحت سطح خارجی حاصل از آن‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از مجموع مساحت سطوح تک‌تک اجزای تشکیل‌دهنده باشد.

[منبع: زیربند ۳-۵، استاندارد ملی ایران- ایزو: شماره ۱۳۹۵-۲، ۸۰۰۰۴-۲: سال ۱۳۹۵، تغییریافته- یادآوری ۱ و ۲ حذف شده‌است]

۳-۱-۳

نانولوله کربنی

carbon nanotube

CNT

نانولوله‌ای که از کربن ساخته شده‌است.

یادآوری - نanolوله‌های کربنی به‌طور معمول از لایه‌های گرافنی خمیده تشکیل می‌شوند که شامل نanolوله‌های کربنی تک‌دیواره و نanolوله‌های کربنی چند‌دیواره هستند.

[منبع: زیربند ۴-۳، استاندارد ملی ایران: شماره ۱۸۳۹۲-۳: سال ۱۳۹۴]

۴-۱-۳

تعليقه نanolوله کربنی

carbon nanotube suspension

CNT suspension

تعليقه حاوی نanolوله‌های کربنی چند دیواره است.

یادآوری - نanolوله‌های کربنی تک‌دیواره ممکن است در تعليقه وجود داشته باشند.

۵-۱-۳

نمونه نماینده

representative sample

نمونه تصادفی انتخاب‌شده به روشی که مقادیر مشاهده‌شده، توزیع‌های یکسان در نمونه، مانند توزیع‌های جامعه آماری دارند.

[منبع: زیربند ۱.۲.۳۵، استاندارد ۲۰۰۶: ISO 3534-2: ۲۰۰۶، تغییریافته- مثال و یادآوری ۱ و ۲ حذف شده‌است]

۶-۱-۳

عمر مفید

shelf life

دوره زمانی توصیه شده که حین آن یک محصول (تعليقه نانولوله کربنی) می‌تواند انبار شود که در کل آن دوره، کیفیت تعریف شده خواص معین محصول در شرایط موردنظر (یا معین) توزیع، انبارش، ارائه^۱ و استفاده، قابل قبول باقی می‌ماند.

[منبع: زیربند 2.14، استاندارد ISO 13097: 2013، تغییریافته «پراکنه» با «تعليقه نانولوله کربنی» جایگزین شده است]

۷-۱-۳

مقدار جامد خشک

dry soil content

كسر جرمی مواد باقیمانده بعد از تکمیل فرایند گرمایی است.

یادآوری - برگرفته از زیربند ۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۷۴: سال ۱۳۸۶ است.

۸-۱-۳

تعليقه

suspension

مخلوط ناهمگنی از مواد، شامل یک مایع و ماده جامدی که به خوبی در آن پراکنده شده باشد.

[منبع: زیربند ۱۳-۲، استاندارد ملی ایران- ایزو: شماره ۸۰۰۰۴-۶: سال ۱۳۹۶]

۹-۱-۳

گرانروی

viscosity

مقیاسی از اصطکاک داخلی یک سیال است هنگامی که بهوسیله نیروی خارجی شارش^۲ می‌یابد.

[منبع: زیربند 2.14، استاندارد ISO 13503-1: 2011]

۱۰-۱-۳

مقاومت ویژه حجمی

volume resistivity

خارج قسمت تقسیم گرادیان (شیو) پتانسیل بر چگالی جریان است.

[منبع: زیربند 3.17، استاندارد ISO 472: 2013/Amd.1: 2018، تغییریافته- یادآوری ۱ حذف شده است]

1- Display

2- Flow

۲-۳ کوتهنوشت‌ها

کوتهنوشت	اصطلاح	معادل فارسی
CNT	Carbon NanoTube	نانولوله کربنی
ICP-AES	Inductively Coupled Plasma- Atomic Emission Spectrometry	پلاسمای جفت‌شده القائی- طیفسنجی نشرنوری
ICP-OES	Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometry	پلاسمای جفت‌شده القائی- طیفسنجی نشرنوری
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry	پلاسمای جفت‌شده القائی- طیفسنجی جرمی
MWCNT	Multi-Walled Carbon NanoTube	نانولوله کربنی چند دیواره
SEM	Scanning Electron Microscopy	میکروسکوپی الکترونی روبشی
TEM	Transmission Electron Microscopy	میکروسکوپی الکترونی عبوری

۴ مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری

با درنظر گرفتن کاربردهای گوناگون تعلیقه نanolوله کربنی، مشخصاتی که باید اندازه‌گیری شوند برای کاربردهای مطلوب متفاوت هستند. این مشخصات در این استاندارد به دو رده طبقه‌بندی می‌شوند:

الف- مشخصات ضروری تعلیقه نanolوله کربنی که باید برای همه کاربردها اندازه‌گیری شوند.

ب- مشخصات افزوده تعلیقه نanolوله کربنی که توصیه می‌شود با توجه به کاربردهای ویژه، اندازه‌گیری شوند.

مشخصات ضروری تعلیقه و نanolوله‌های کربنی جزء سازنده آن، فهرست شده در جدول ۱، باید توسط خریدار اندازه‌گیری و گزارش شود. توصیه می‌شود مشخصات افزوده تعلیقه نanolوله کربنی، فهرست شده در جدول ۲، با توجه به کاربرد اندازه‌گیری شوند. روش‌های اندازه‌گیری هر کدام از مشخصات در جداول ۱ و ۲ ارائه شده است.

مشخصات تعلیقه نanolوله کربنی در پیوست الف خلاصه شده است.

جدول ۱- مشخصات اصلی ضروری تعلیقه نانولوله کربنی و روش‌های اندازه‌گیری

مشخصات	روش‌های اندازه‌گیری
قطر خارجی	به زیریند ۱-۶ مراجعه شود.
مساحت سطح ویژه	به زیریند ۲-۶ مراجعه شود.
همگنی	به زیریند ۳-۶ مراجعه شود.
ریخت‌شناسی	به زیریند ۴-۶ مراجعه شود.
مقدار جامد خشک	به زیریند ۵-۶ مراجعه شود.
مقدار نانولوله کربنی	به زیریند ۶-۶ مراجعه شود.
^۱ گرانروی	به زیریند ۷-۶ مراجعه شود.
^۱ Viscosity	

جدول ۲- مشخصات فرعی افزوده تعلیقه نانولوله کربنی و روش‌های اندازه‌گیری

مشخصات	روش‌های اندازه‌گیری
^۱ نرمی	به زیریند ۸-۶ مراجعه شود.
مقدار ناخالصی عنصری	به زیریند ۹-۶ مراجعه شود.
pH الف و ب	به زیریند ۱۰-۶ مراجعه شود.
مقدار آب	به زیریند ۱۱-۶ مراجعه شود.
رسانایی گرمایی ^۲	به زیریند ۱۲-۶ مراجعه شود.
مقاومت ویژه حجمی ^{۲ و ۳}	به زیریند ۱۳-۶ مراجعه شود.
عمر مفید	به زیریند ۱۴-۶ مراجعه شود.

^۱ Fineness

الف قابل به کار گیری برای کاربرد باتری یون لیتیومی است.

۲ قابل به کار گیری برای کاربرد ماده چندسازه است.

۳ ممکن است در برخی از چسب‌ها، مانند سیلیکون استفاده شود.

۵ نمونه‌برداری

۱-۵ اصل نمونه‌برداری

توصیه می‌شود نمونه نماینده از تعلیقه نanolوله کربنی یا محصولات پودر نanolوله کربنی اصلی برداشته شود. بهتر است میزان نمونه‌ها برای اندازه‌گیری‌های متوالی کافی باشد.

توصیه می‌شود جزئیات نمونه‌برداری مطابق با استاندارد ISO 15528 باشد.

۲-۵ افزارهای نمونه‌برداری

هنگام برداشتن نمونه‌ها از یک محصول تعلیقه، توصیه می‌شود افزارهای نمونه‌برداری قادر به برداشتن نمونه‌های تعلیقه از همه لایه‌های محصول در گنجایه (بالا، میانی و کف) باشد. پیشنهاد می‌شود استفاده از پیپیت‌های یکبار مصرف به‌گونه‌ای باشد که بتوان از سطوح مختلف (بالا، میانی و کف) محصول تعلیقه نمونه را برداشت.

۳-۵ بازیابی^۱ نanolوله کربنی

هنگامی که آزمونه نanolوله کربنی به شکل پودر برای اندازه‌گیری مشخصات نمونه مورد نیاز باشد، آزمونه به‌وسیله گرمایش^۲ تعلیقه تا حذف کامل مایع بازیابی می‌شود. در مواردی که آزمونه نanolوله کربنی به شکل پودر نمی‌تواند از نمونه تعلیقه نanolوله کربنی بازیابی شود، می‌توان نمونه پودر نanolوله کربنی اصلی قبل از پراکنش را برای اندازه‌گیری مشخصات استفاده کرد.

یادآوری - نanolوله کربنی به شکل پودر را می‌توان با تغییر شرایط پایداری تعلیقه و رسوب‌گیری در اثر افزودن سایر حلال‌ها مانند متابول، ایزوپروپانول و هگزان یا تغییر pH بازیابی کرد. توجه شود که در اثر افزودن حلال‌ها، ماهیت نanolوله دچار تغییر نشود.

۶ شرح مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری

۶-۱ قطر خارجی

قطر خارجی یک شیء الیافی، فاصله بین لبه‌های بیرونی روی خط سطح مقطع عمود بر جهت طولی لیف در تصویر میکروسکوپی دو بعدی است. یک داده از قطر خارجی برای هر شیء الیافی به دست می‌آید. هر داده قطر از شیء الیافی، بدون اندازه‌گیری سطح پهن‌تر یا باریک‌تر تصویر آن به‌طور دقیق، به صورت تصادفی به دست می‌آید. اشیاء الیافی موردنظر که باید اندازه‌گیری شوند باید نماینده اشیاء جامد الیافی باشند که در نمونه تعلیقه وجود دارند؛ یعنی همه انواع اشیاء الیافی روی یک تصویر باید به‌طور مساوی برای اندازه‌گیری‌ها انتخاب شوند. تعداد داده‌های قطر ممکن است مورد توافق بین طرفین ذی‌نفع باشد.

قطر باید به‌وسیله TEM یا SEM اندازه‌گیری شود. روش SEM هنگامی می‌تواند استفاده شود که تفکیک‌پذیری فضایی دقت کافی برای قطرهای نanolوله‌های کربنی هدف را داشته باشد. هنگامی که آزمونه برای اندازه‌گیری آماده شود، غلظت نanolوله کربنی تعلیقه تنظیم می‌شود تا به‌اندازه کافی رقیق شود.

1- Retrieving

2- Heating

نتایج اندازه‌گیری‌ها باید به صورت یک بافت‌نگاشت^۱ از تعداد اشیاء الیافی بر حسب قطر در فاصله ۱ nm نمایش داده شود. همچنین متوسط (میانه) داده‌های قطر اشیاء الیافی باید بر حسب یکای nm بیان شوند. بهتر است توجه شود هنگامی که تصاویر میکروسکوپی مشاهده شده، فاقد معرف (بازنمایانه) نمونه است، نتایج اندازه‌گیری ممکن است کیفی با عدم قطعیت افزایش یافته باشد.

استانداردهای ISO/TS 10797 و 10798، پروتکلهای اندازه‌گیری قطر نanolوله‌های کربنی تک‌دیواره را به ترتیب به‌وسیله TEM و SEM، معین می‌کنند.

۲-۶ مساحت سطح ویژه

مساحت سطح ویژه (SSA)^۲ به مساحت سطح مطلق نمونه تقسیم بر جرم نمونه اشاره دارد. مشخصه مساحت سطح ویژه یکی از مشخصات بنیادی nanolوله‌های کربنی است و روی عملکرد محصولات حاوی nanolوله‌های کربنی تأثیر می‌گذارد.

ترجیحاً نمونه‌های پودری nanolوله کربنی اصلی، صرف‌نظر از زیربند ۳-۵، برای اندازه‌گیری مساحت سطح ویژه استفاده می‌شود. مساحت سطح ویژه باید با استفاده از روش جذب سطحی گاز اندازه‌گیری شود. نتایج اندازه‌گیری‌های مساحت سطح ویژه باید بر حسب یکای m^2/g بیان شود. روش آنالیزی بر پایه مدل توسعه‌یافته توسط بروونر، امت و تلر (BET)^۳ اجازه می‌دهد که مساحت سطح ویژه پودر با اندازه‌گیری میزان گازی که جذب سطحی شده‌است، برآورد شود. آنالیز BET روش استانداردی برای تعیین مساحت سطح ویژه از خطوط هم‌دمای جذب سطحی نیتروژن است. استاندارد ISO 9277 برای اندازه‌گیری مساحت سطح ویژه به کار می‌رود. این استاندارد روش‌های اجرایی اندازه‌گیری برای مساحت‌های سطح داخلی و خارجی ویژه کل ($>2\text{nm}$ قطر) جامدات پراکنده یا متخلخل به‌وسیله اندازه‌گیری میزان گاز جذب‌سطحی شده به صورت فیزیکی، مطابق با آنالیز BET را تعیین می‌کند. استاندارد ISO 18757 برخی اطلاعات با جزئیات مفید را درباره مواد ویژه فراهم می‌کند. دستگاه‌های اندازه‌گیری برای روش BET به صورت تجاری در دسترس است. توصیه می‌شود قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی حفظ شود. مواد مرجع برای کاربرد آنالیز BET در نانوذرات به شکل پودر در دسترس است.

۳-۶ همگنی

همگنی نمونه تعليقه nanolوله کربنی مقیاسی از آن است که اجزای سازنده تعليقه nanolوله کربنی در سراسر یک نمونه بزرگ‌تر با چه یکنواختی‌ای توزیع شده‌اند، همانند آنچه به‌وسیله اندازه‌گیری نمونه‌های کوچک‌تر نماینده تعیین می‌شود.

همگنی تعليقه nanolوله کربنی باید با مشاهده چشمی آزموده شود. برای آزمایش، از محصول تعليقه nanolوله کربنی، یک نمونه در گنجایه شفاف برداشته می‌شود. گنجایه به همراه نمونه برای بیشتر از ۲۴ ساعت قبل از

1- Histogram

2- Specific Surface Area

3- Brunauer, Emett and Teller

آزمایش به صورت ایستا باقی می‌ماند. این روش می‌آزماید که آیا رنگ روی سطوح نمونه تعلیقه سیاه و یکنواخت است یا نیست و اینکه آیا جدایش فازی و تهشینی وجود دارد یا ندارد. نتایج آزمایش باید به صورت کیفی گزارش شود.

یادآوری - می‌توان همگنی تعلیقه را با استفاده از دستگاه کدورت‌سنج^۱ اندازه‌گیری کرد. مبنای پایداری همگنی، کاهش حداقلی عدد کدورت در بازه زمانی ۲۴ ساعت همراه با عدم مشاهده جدایش فازی و تهشینی است.

۴-۶ ریخت‌شناسی

ریخت‌شناسی یک نمونه تعلیقه نانولوله کربنی به اشکال و ساختارهای نانولوله‌های کربنی و دیگر اشیاء جامد موجود در نمونه تعلیقه اشاره دارد. ریخت‌شناسی باید به صورت کیفی اندازه‌گیری شود تا حضور نانولوله‌های کربنی و دیگر اشیاء جامد موجود در نمونه تعلیقه نانولوله کربنی مشاهده شود.

تصاویر میکروسکوپی اشیاء جامد در یک نمونه نانولوله کربنی باید به وسیله TEM و SEM به دست آید. روش SEM می‌تواند هنگامی استفاده شود که تفکیک‌پذیری فضایی برای اندازه‌های نانولوله کربنی موردنظر به اندازه کافی دقیق باشد.

برای اندازه‌گیری‌های TEM و SEM، نمونه تعلیقه نانولوله کربنی به وسیله افزودن اتانول بی‌آب در یک غلظت مناسب به اندازه کافی رقیق می‌شود. هر تصویر باید به درستی نماینده اشیاء جامد موجود در نمونه تعلیقه نانولوله کربنی باشد و به گونه‌ای تصویر گرفته شود که نانولوله‌های کربنی بتوانند بهوضوح مشاهده شوند. نوار مقیاس^۲ در هر تصویر نشان داده شود.

بیش از پنج تصویر میکروسکوپی باید گرفته و گزارش شود.

۵-۶ مقدار جامد خشک

یک نمونه تعلیقه نانولوله کربنی ممکن است حاوی اجزاء جامدی به جز نانولوله‌های کربنی و مواد محلول باشد. هنگامی که ناخالصی قابل چشم‌پوشی باشد، مقدار جامد خشک می‌تواند یک شناسه از مقدار نانولوله کربنی در نمونه تعلیقه باشد. مقدار جامد خشک نمونه تعلیقه نانولوله کربنی، نسبت جرم تعلیقه نانولوله کربنی بعد از خشکانش^۳ به جرم تعلیقه نانولوله کربنی قبل از خشکانش است.

مقدار جامد خشک باید به وسیله روش خشکانش - کوره‌ای اندازه‌گیری شود که شامل خشکانش نمونه تعلیقه در وزن ثابت در دمای بین ۱۰۰^{°C} و ۱۲۰^{°C} و وزن کردن آن است. نتایج اندازه‌گیری مقدار جامد خشک باید به صورت درصد جرمی، بر حسب درصد کسر جرمی بیان شود.

یادآوری - هنگامی که مواد محلول در یک نمونه تعلیقه نانولوله کربنی قابل چشم‌پوشی است، مقدار جامد خشک خیلی نزدیک به مقدار جامد نمونه است.

1- Turbidimeter

2- Scale bar

3- Drying

۶-۶ مقدار نanolوله کربنی

یک نمونه تعلیقه نanolوله کربنی به طور عمده ترکیبی از مواد کربن دار است که می تواند به وسیله احتراق در دمای مناسب بالا حذف شود. نمونه ممکن است حاوی ناخالصی های فلزی و معدنی باشد که بعد از احتراق به صورت خاکستر باقی می ماند. مقدار خاکستر به وسیله وزن کردن باقی مانده بعد از احتراق در دمای $25^{\circ}\text{C} \pm 800^{\circ}\text{C}$ با استفاده از کوره الکتریکی اندازه گیری می شود.

مقدار نanolوله کربنی یک نمونه تعلیقه نanolوله کربنی، اختلاف بین مقدار جامد خشک و مقدار خاکستر است، به شرط آنکه تعلیقه مواد آلی غیر فرار و کربن غیر از نanolوله کربنی قابل چشم پوشی داشته باشد. توصیه می شود نتایج مقدار نanolوله کربنی به صورت درصد جرمی، بر حسب درصد کسر جرمی بیان شود.

۷-۶ گرانروی

گرانروی یک خاصیت شارش شناختی^۱ سیال است که مقاومت شارش برشی را بیان می کند. گرانروی تعلیقه نanolوله کربنی یک مشخصه بنیادی برای جابه جایی های مایع است و داده های آن به طور معمول در نرخ های برش پایین برداشته می شود که با طول نanolوله های کربنی و حالت پراکنش آنها همبسته است.

آزمونه از نمونه تعلیقه برداشته شده و قبل از اندازه گیری برای بیش از ۱۰ ساعت به صورت ایستا باقی می ماند تا در نقطه شروع اندازه گیری از اثرات ناشی از روان و ردی^۲ تعلیقه نanolوله کربنی جلوگیری شود.

گرانروی باید به وسیله شارش سنجی در نرخ برش بین 2s^{-1} و 0.2s^{-1} اندازه گیری شود و می توان اندازه گیری های بیشتری را در نرخ های دورانی برش دیگر به طور اختیاری انجام داد.

نتایج گرانروی در 25°C باید بر حسب یکای Pa.s بیان شود. نرخ های برش که اندازه گیری های گرانروی در آن انجام می شود، محیط پراکنش و نوع گرانروی سنج مورد استفاده (به طور مثال استوانه تک، استوانه هم مرکز، مخروط و صفحه و غیره) باید همراه با نتایج گرانروی گزارش شود.

۸-۶ نرمی

نرمی برای ارزشیابی حالت پراکنش یک تعلیقه نanolوله کربنی اندازه گیری می شود. یک مطالعه موردی پراکنه نanolوله کربنی در پیوست ب ارائه شده است.

نرمی به خوانش^۳ به دست آمده یک سنجه^۴ استاندارد تحت شرایط معین آزمون اشاره دارد که نشان دهنده عمق شیار (های) سنجه ای است که در آن ذرات جامد گستته در محصول به آسانی قابل تشخیص هستند.

از آنجایی که نanolوله کربنی تازه ساخته شده^۱ به طور معمول به شکل انبوهه یا کلوخه است، بنابراین توصیه می شود از نرمی، برای ارزشیابی گستره پراکنش تعلیقه نanolوله کربنی به وسیله تعیین بیشینه اندازه کلوخگی

1- Rheological

2- Thixotropy

3- Reading

4- Gauge

نانولوله کربنی استفاده شود. اگر بیشینه اندازه کمتر از اندازه معین، به طور معمول $5 \mu\text{m}$ باشد، به آن معنا است که نanolوله کربنی پراکندگی خوبی دارد.

توصیه می‌شود نرمی تعلیقه نanolوله کربنی به وسیله سنجه مناسب درجه‌بندی شده بر حسب میکرومتر اندازه‌گیری شود. به طور معمول، ۱ یا ۲ قطره از نمونه تعلیقه نanolوله کربنی که با پیپت برداشته شده روی صفحه استاندارد نرمی قرار می‌گیرد و با کاردک^۱ استاندارد از بالا و پایین کشیده می‌شود که به وسیله آن اندازه ذرات جامد در تعلیقه نanolوله کربنی به صورت بصری تعیین می‌شود. اگر کشیدگی^۲ یکنواخت نباشد، ممکن است به وسیله همزنی دستی محلول رقیق کننده یا پیونده^۳ مناسب به نمونه اضافه شده و آزمون تکرار شود.

نتایج اندازه‌گیری باید به صورت یک بافت‌نگاشت تعداد نمونه‌های آزمون بر حسب بیشینه اندازه نمایش داده شود. همچنین متوسط (میانه) اندازه بیشینه باید بر حسب یکای μm بیان شود.

توصیه می‌شود جزئیات روش‌های اجرایی اندازه‌گیری نرمی دانه‌بندی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۶۴۶۰: سال ۱۳۹۲ باشد.

۹-۶ مقدار ناخالصی عنصری

ناخالصی‌های عنصری، حین فرایند ساخت به نمونه تعلیقه نanolوله‌های کربنی وارد می‌شوند. مقدار ناخالصی عنصری نمونه تعلیقه نanolوله کربنی نسبت جرم ناخالصی‌های عنصری موجود در نمونه به جرم آن است. توصیه می‌شود مقدار ناخالصی عنصری به وسیله هضم شیمیایی تر و ICP-MS یا ICP-AES/OES می‌شود، به دنبال آن هضم این آزمونه در مخلوطی از اسید نیتریک، اسید سولفوریک و اسید پرکلریک در نسبت ۳:۲:۲ هضم می‌شود. عناصر هضم شده در محلول، در نهایت به وسیله ICP-MS یا ICP-AES/OES با منحنی‌های کار متناظر آزموده می‌شوند. توصیه می‌شود نتایج اندازه‌گیری به صورت درصد جرمی، بر حسب درصد کسر جرمی، برای هر عنصر موجود بیان شود.

استاندارد ISO/TS 13278 پروتکل‌های اندازه‌گیری‌های مقدار ناخالصی عنصری نanolوله‌های کربنی تک دیواره و چند دیواره (MWCNTs) را به وسیله ICP-MS تعیین می‌کند. استاندارد ISO 22036 پروتکل‌های اندازه‌گیری مقدار ناخالصی عنصری خاک‌ها به وسیله ICP-AES/OES را تعیین می‌کند که می‌تواند برای اندازه‌گیری‌های تعلیقه نanolوله کربنی مفید باشد.

1- As-made

2- Scraper

3- Scrape

4- Binder

۱۰-۶ مقدار pH

مقدار pH مقیاسی از غلظت اسیدینگی (اسیدیته)^۱ یا قلیائیت^۲ ماده در تعليقه است. مقدار pH یکی از مشخصات بنیادی تعليقه است. توصیه می‌شود pH نمونه تعليقه نanolوله کربنی به صورت کمی به وسیله pH متر اندازه‌گیری شود. توصیه می‌شود نتیجه به صورت عددی بین صفر و ۱۴ بیان شود. استاندارد ISO 787-9 یک روش عمومی آزمون برای تعیین مقدار pH تعليقه آبی رنگدانه یا یازه^۳ است. این استاندارد می‌تواند برای اندازه‌گیری‌های تعليقه نanolوله کربنی مفید باشد.

۱۱-۶ مقدار آب

مقدار آب، به کمیت آب موجود در ماده اشاره دارد. برای تعليقه‌های غیرآبی نanolوله کربنی نیاز است مقدار آب برای کاربردهای معین، به طور مثال کاربرد باتری یون لیتیوم، دقیقاً کنترل شود. توصیه می‌شود مقدار آب تعليقه نanolوله کربنی طبق توافق‌های بین طرفین ذی‌نفع اندازه‌گیری شود. برای اندازه‌گیری، روش تیتر کردن کارل فیشر^۴ توصیه می‌شود. اندازه‌گیری باید بلافاصله پس از باز کردن مهر و موم نمونه انجام شود تا از جذب رطوبت محیط جلوگیری شود. رطوبت نسبی محیط اندازه‌گیری از ۸۰٪ بیشتر نشود و دمای محیط باید تقریباً ۵°C تا ۳۰°C باشد.

نمونه تعليقه نanolوله کربنی با افزودن استات اتیل به اندازه کافی رقیق می‌شود که آب آن با غربال‌های مولکولی در یک غلظت مناسب خارج شده است. سپس مخلوط هم‌زده شده و سانتریفیوژ می‌شود و روماند^۵ برای اندازه‌گیری مقدار آب برداشته می‌شود. نتایج باید به صورت درصد جرمی بر حسب درصد کسر جرمی بیان شود.

۱۲-۶ رسانایی گرمایی

رسانایی گرمایی به نرخ انتقال گرما در سطح واحد یک ماده تقسیم بر گرادیان دمایی‌ای که سبب انتقال گرما می‌شود، اشاره دارد. این کمیت به طور معمول وابسته به دما است یعنی با دما تغییر می‌کند.

آزمونه برای اندازه‌گیری، به وسیله خشکانش از نمونه تعليقه نanolوله کربنی آماده می‌شود. توصیه می‌شود رسانایی گرمایی با استفاده از روش منبع گرمایی سطح گذرا (دیسک داغ) اندازه‌گیری شود. چیدمان آزمایشگاهی می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود تا با اندازه‌های آزمونه مختلف تطبیق یابد. اندازه‌گیری‌ها می‌توانند در محیط‌های خلاء و گاز در یک بازه از دما و فشار انجام شوند. توصیه می‌شود نتایج رسانایی گرمایی بر حسب یکای (m.K)/w بیان شود.

- 1- Acidity
- 2- Alkalinity
- 3- Extender
- 4- Karl Fischer
- 5- Supernatant

استاندارد 2- ISO 22007 روشی برای تعیین رسانایی گرمایی و پخشایی گرمایی^۱، درنتیجه ظرفیت گرمایی ویژه^۲ در واحد حجم پلاستیک‌ها را تعیین می‌کند. این روش برای آزمودن مواد همگن و همسانگرد و همچنین مواد ناهمسانگرد با ساختار تکمحوری مناسب است. استاندارد 2- ISO 22007 می‌تواند برای روش اجرایی اندازه‌گیری رسانایی گرمایی برای نمونه‌های خشکانیده از تعلیقه نanolوله کربنی مفید باشد.

۱۳-۶ مقاومت ویژه حجمی

مقاومت ویژه حجمی برای ارزشیابی عملکرد الکتریکی ماده مفید است. به طور معمول، مقاومت ویژه حجمی کمتر به معنای عملکرد الکتریکی بهتر تعلیقه نanolوله کربنی است. دو انتخاب برای آماده‌سازی نمونه برای اندازه‌گیری مقاومت ویژه حجمی وجود دارد که توصیه می‌شود انتخاب هریک بر اساس توافق بین طرفین ذی‌نفع باشد. یکی خشکانش نمونه‌های تعلیقه نanolوله کربنی به جامدات و سپس متراکم کردن آن‌ها به شکل قرص است. دیگری مخلوط کردن نمونه‌های تعلیقه نanolوله کربنی با یک ماده نارسانا، به عنوان مثال TiO_2 و به دنبال آن گرمایش و فشرده‌سازی به شکل قرص است. برای انتخاب اول باید فشار حین آماده‌سازی آزمونه قرص به همراه نتایج اندازه‌گیری و چگالی قرص گزارش شود. برای انتخاب دوم، توصیه می‌شود به منظور تولید نتایج اندازه‌گیری سازگار از مقاومت ویژه حجمی برای نمونه‌های تعلیقه نanolوله کربنی، نوع و کیفیت ماده نارسانا و کسر جرمی آن گزارش شود.

توصیه می‌شود مقاومت ویژه حجمی تعلیقه نanolوله کربنی با استفاده از مقاومت ویژه‌سنج پروب چهار نقطه‌ای اندازه‌گیری شود. توصیه می‌شود نتایج اندازه‌گیری بر حسب یکای $\Omega \cdot m$ گزارش شود.

توصیه می‌شود جزئیات روش اجرائی اندازه‌گیری مطابق با استاندارد IEC 62899-202 باشد.

۱۴-۶ عمر مفید

توصیه می‌شود عمر انباری محصول تعلیقه نanolوله کربنی توسط سازنده ارائه شود. این موضوع با مشاهده همگنی و اندازه‌گیری مقدار جامد خشک و گرانروی صحه‌گذاری می‌شود. اگر در دوره زمانی معین، با مشاهده بصری، جدایش فازی و تهنشینی وجود داشته باشد یا مقادیر جامد خشک لایه‌های بالایی، میانی و پایینی یا گرانروی نمونه تعلیقه از بازه‌های معینی از انحراف مقدار اولیه که توسط خریدار و فروشنده توافق شده‌است، بیشتر شود، در این صورت تاریخ مصرف محصول منقضی شده‌است. روش آزمون شتاب^۳ برای عمر انباری و شرایط انبارش ممکن است طبق توافق طرفین ذی‌نفع باشد. توصیه می‌شود نتایج آزمایش گزارش شود.

یادآوری - می‌توان همگنی را با استفاده از دستگاه کدورت‌سنج اندازه‌گیری کرد. مبنای پایداری همگنی، کدورت در بیشینه عدد کاهشی در بازه زمانی مورد توافق طرفین ذی‌نفع به همراه عدم مشاهده جدایش فازی و تهنشینی است.

1- Thermal diffusivity

2- Specific heat capacity

3- Acceleration test method

۷ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید لااقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف- ارجاع به این استاندارد؛

ب- شناسنامه (نام محصول، نام شیمیایی)؛

پ- شرح نمونه؛

ت- نام تأمین‌کننده محصول تعلیقه نانولوله کربنی؛

ث- شماره دسته یا شماره بهر؛

ج- نام شیمیایی حلال؛

ج- نام شیمیایی افزودنی‌ها همانگونه که در برگه‌های ایمنی مواد فهرست می‌شود؛

ح- روش ساخت پودر نانولوله کربنی اصلی، به‌طور مثال، قوس، CVD و غیره؛

خ- نمونه‌برداری؛ از محصول همزده یا از یک لایه (بالایی / میانی / کف) محصول؛

د- نتایج؛

نتایج اندازه‌گیری مشخصات، با نام آن‌ها و روش‌های اندازه‌گیری استفاده شده از جداول ۱ و ۲ در صورت درخواست.

ذ- تاریخ‌های اندازه‌گیری و نام آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری برای مشخصات مجزا؛

ر- منبع یک آزمونه پودری، بازیابی شده از نمونه تعلیقه یا برداشته شده از نمونه پودری نانولوله کربنی اصلی؛

ز- عدم قطعیت (منوط به توافق کاربران، تأمین‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان)؛

س- در صورت درخواست، عمر انباری تضمین شده توسط سازنده و نتایج اندازه‌گیری همگنی، مقدار جامد خشک و گرانروی در انتهای عمر انباری با شرایط انبارش مورد توافق و روش آزمون شتاب، یا سایر اطلاعات مورد درخواست؛

ش- انحراف از این استاندارد؛

س- اطلاعات مکمل.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

مروری بر مشخصات تعلیقه نanolوله کربنی

مروری بر مشخصات تعلیقه Nanololle کربنی در جدول الف-۱ ارائه شده است.

جدول الف-۱- مروری بر مشخصات تعلیقه Nanololle کربنی

مشخصات ویژه کاربردی	مشخصات تعلیقه	مشخصات محیط	مشخصات Nanololle کربنی
<p>مقدار ناخالصی عنصری ^۳</p> <p>مقدار pH ^۳</p> <p>مقدار آب ^۳</p> <p>رسانایی گرمایی ^۳</p> <p> مقاومت ویژه حجمی ^۳</p> <p>عمر مفید ^۳</p>	<p>همگنی الف</p> <p>ظاهر چشمی ^۳</p> <p>رنگ ^۳</p> <p>مقدار جامد خشک الف</p> <p>مقدار Nanololle کربنی</p> <p>گرانروی الف</p>	<p>نام شیمیایی حلال ^۳</p> <p>نام شیمیایی افزودنی‌ها ^۳</p>	<p>ریخت‌شناسی الف</p> <p>قطر خارجی الف</p> <p>مساحت سطح ویژه الف</p> <p>نرمی الف</p>

الف مشخصات اساسی

^۳ مشخصات مکمل

^۳ دیگر مشخصات مرتبط

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

مطالعه موردی پراکنه نانولوله کربنی

ب- ۱ کلیات

نانولوله‌های کربنی به هر روشی ساخته شوند، اغلب به صورت کلوخه‌های درهم هستند. به منظور به کارگیری کامل خواص منحصر به فرد این ماده ویژه، مهم است که روش اجرایی مناسب به کار رود. این پیوست چند مطالعه موردی که می‌تواند برای دستیابی به این هدف کمک کند را ارائه می‌دهد.

ب- ۲ پراکنه نانولوله کربنی- ماده‌ای با گرانزوی بالا

به طور اساسی سه راه برای آمیختن نانولوله‌های کربنی در مذاب‌های با گرانزوی بالا وجود دارد:

الف- آغشته‌سازی با مذاب؛

ب- آغشته‌سازی با حلال؛

پ- بسپارس درجا.

آغشته‌سازی با مذاب به طور معمول به عنوان ساده‌ترین رهیافت پذیرفته می‌شود. به منظور دستیابی به یک توزیع یکنواخت از نانولوله‌های کربنی، کلوخه‌های نانولوله کربنی با نیروی برشی زیادی پراکنده می‌شوند. در ضمن به منظور دستیابی به پراکنه‌های نانولوله‌های کربنی بهینه، همزمان به کمینه کردن هر شکستگی بالقوه یا تخریب پرکننده‌های رسانا توجه شود.

نتایج پراکنش عالی به وسیله فراوری مواد گرمانرم^۱ در یک رانشگر مارдан جفت^۲ به دست می‌آید. رانشگر می‌تواند برای تولید اجزاء و همچنین برای گرانول‌های مستریج^۳ حاوی غلظت بالایی از نانولوله‌های کربنی در زمینه^۴ بسپار استفاده شود. مستریج می‌تواند در رانشگرهای ماردان تک یا جفت رقیق شود.

برای مواد لاستیکی اغلب از تجهیزات بنبوری^۵ استاندارد یا آسیاب سه‌غلتکی استفاده می‌شود.

ب- ۳ پراکنه نانولوله کربنی- ماده‌ای با گرانزوی متوسط

نانولوله‌های کربنی می‌توانند در محیط‌هایی همچون پلی‌آل‌ها یا پیش‌بسپارهای^۱ اپوکسید به وسیله فراوری آن‌ها در یک آسیاب سه‌غلتکی^۲ یا یک آسیاب چنبه‌ای^۳ پراکنده شوند. همچنین اگر گرانزوی ماتریس کم باشد و غلظت نانولوله‌های کربنی خبلی بالا نباشد (به طور مثال٪ ۲)، عمل آوری فراصوت، مناسب است.

1- Thermoplastic

2- Twin screw extruder

3- Masterbatch

4- Matrix

5- Banbury

معلوم شده است که کلوخه‌های نانولوله کربنی نمی‌توانند به وسیله همزن‌های سرعت بالا یا قرص‌های حلال پراکنده شوند.

ب- ۳ پراکنده نانولوله کربنی- ماده‌ای با گرانروی پایین

نانولوله‌های کربنی نمی‌توانند در محیط با گرانروی پایین مانند آب و حلال‌های آلی به وسیله استفاده از یک نامیزه‌ساز جت^۴ پراکنده شوند. عمل آوری فراصوت نیز مناسب است. به خصوص نیاز است پایدارسازها (عامل سطح‌فعال) به پراکنده‌های آبی افزوده شود تا اطمینان حاصل شود که نانولوله‌ها دوباره کلوخه نمی‌شوند. مثال‌های عامل‌های سطح‌فعال^۵ مناسب شامل سولفات دی‌دوسیل سدیم، سولفونات دی‌دوسیل بنزل و غیره است.

-
- 1- Prepolymers
 - 2- Three roll mill
 - 3- Torus mill
 - 4- Jet disperser
 - 5- Surfactant

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

تغییرات انجام شده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع

پ-۱ بخش‌های اضافه شده:

- زیربند ۳-۵: یادآوری «یادآوری - نanolوله کربنی به شکل پودر را با تغییر شرایط پایداری تعلیقه و رسوب‌گیری در اثر افزودن سایر حلّال‌ها مانند متانول، ایزوپروپانول و هگزان یا تغییر pH می‌توان بازیابی کرد. توجه شود که در اثر افزودن حلّال‌ها، ماهیت nanolوله دچار تغییر نشود» اضافه شده‌است.

- زیربند ۳-۶: یادآوری «یادآوری - می‌توان همگنی تعلیقه را با استفاده از دستگاه کدورت‌سنج اندازه‌گیری کرد. مبنای پایداری همگنی، کاهش حداقلی عدد کدورت در بازه زمانی ۲۴ ساعت همراه با عدم مشاهده جدایش فازی و تهنشینی است» اضافه شده‌است.

- زیربند ۴-۶: یادآوری «یادآوری - می‌توان همگنی را با استفاده از دستگاه کدورت‌سنج اندازه‌گیری کرد. مبنای پایداری همگنی، کدورت در بیشینه عدد کاهشی در بازه زمانی مورد توافق طرفین ذی‌نفع به همراه عدم مشاهده جدایش فازی و تهنشینی است» اضافه شده‌است.

کتابنامه:

- [1] ISO 472:2013/Amd.1:2018, Plastics — Vocabulary/ — Amendment 1: Additional items
- [2] ISO 760, Determination of water — Karl Fischer method (General method)
- یادآوری - استاندارد ملی ایران ۱۸۴۸۱: سال ۱۳۹۲، اندازه‌گیری آب به روش کارل فیشر، با استفاده از استاندارد ISO 760: 1978 تدوین شده است.
- [3] ISO 787-9, General methods of test for pigments and extenders — Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension
- یادآوری - استاندارد ملی ایران ۷۵۰۵-۹: سال ۱۳۸۴، رنگدانه‌ها و پرکننده‌ها - تعیین مقدار pH سوسپانسیون آبی - روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 787-9: 1981 تدوین شده است.
- [۴] استاندارد ملی ایران ۶۴۶۰: سال ۱۳۹۲، پوشنگ‌ها، جلاها و مرکب‌های چاپ - تعیین دانه‌بندی
- [5] ISO 3534-2:2006, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics
- یادآوری - استاندارد ملی ایران ۹۴۰-۲: سال ۱۳۷۱، واژه‌ها و نمادهای آماری بخش دوم - واژه‌های نمونه‌گیری و کنترل فرایند، با استفاده از استاندارد ISO 3534: 1977 تدوین شده است.
- [6] ISO 4618:2014, Paints and varnishes — Terms and definitions
- [7] ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۲۵: سال ۱۳۹۱، تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز - روش BET، با استفاده از استاندارد ISO 9277: 2010 تدوین شده است.
- [8] ISO/TS 10797, Nanotechnologies — Characterization of single-wall carbon nanotubes using transmission electron microscopy
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شاره ۱۸۰۸۵: سال ۱۳۹۳ - فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، با استفاده از استاندارد ISO/TS 10797: 2012 تدوین شده است.
- [9] ISO/TS 10798, Nanotechnologies — Charaterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry analysis
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۰۹۵: سال ۱۳۹۰ - فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز طیفسنجی بر اساس توزیع انرژی (EDX)، با استفاده از استاندارد ISO/TS 10798: 2011 تدوین شده است.
- [10] ISO/TS 10867, Nanotechnologies — Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared photoluminescence spectroscopy
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۳۱: سال ۱۳۹۰ - فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از طیفسنجی فتولومینسانس فروسرخ نزدیک، با استفاده از استاندارد ISO/TS 10867: 2010 تدوین شده است.
- [11] ISO/TS 10868, Nanotechnologies — Characterization of single-wall carbon nanotubes using ultraviolet-visible-near infrared (UV-Vis-NIR) absorption spectroscopy
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۴۳: سال ۱۳۹۱ - فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از طیفسنجی جذبی فرابنفش - مرئی - فروسرخ، با استفاده از استاندارد ISO/TS 10868: 2011 تدوین شده است.
- [12] ISO/TR 10929, Nanotechnologies — Characterization of multiwall carbon nanotube (MWCNT) Samples
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۹۱: سال ۱۳۹۲ - فناوری نانو - تعیین مشخصات نمونه‌های نانولوله‌های کربنی چند جداره (MWCNT)، با استفاده از استاندارد ISO/TS 10929: 2012 تدوین شده است.

- [13] ISO/TS 11251, Nanotechnologies — Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۰۰: سال ۱۳۹۳ - فناوری نانو- تعیین مشخصات اجزای فرآر در نمونه‌های نانولوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی/ کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی، با استفاده از استاندارد ISO/TS 11251: 2010 تدوین شده‌است.
- [14] ISO/TS 11308, Nanotechnologies — Characterization of single-wall carbon nanotubes using thermogravimetric analysis
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۶۴: سال ۱۳۹۱ - فناوری نانو- تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم‌سنجی حرارتی، با استفاده از استاندارد ISO 11308: 2011 تدوین شده‌است.
- [15] ISO/TR 13097:2013, Guidelines for the characterization of dispersion stability
- [16] ISO/TS 13278, Nanotechnologies — Determination of elemental impurities in samples of carbon nanotubes using inductively coupled plasma mass spectrometry
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۹۳: سال ۱۳۹۳، فناوری نانو- تعیین ناخالصی‌های عنصری از نمونه‌های نانولوله‌های کربنی با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القائی، با استفاده از استاندارد ISO/TS 13278: 2011 تدوین شده‌است.
- [17] ISO 13503-1:2011, Petroleum and natural gas industries — Completion fluids and materials —
- Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids
- [18] ISO 13580:2005, Yogurt — Determination of total solids content (Reference method)
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۷۴: سال ۱۳۸۶ ماست- اندازه‌گیری مقدار کل مواد جامد- روش آزمون جامع، با استفاده از استاندارد ISO 13580: 2005 تدوین شده‌است.
- [19] ISO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۰۳۵: سال ۱۳۹۳ - رنگ‌ها، جلاها و مواد اولیه آن‌ها- نمونه‌برداری، با استفاده از استاندارد ISO 15528: 2013 تدوین شده‌است.
- [20] ISO 17197, Dimethyl ether (DME) for fuels — Determination of water content — Karl Fischer titration method
- [21] ISO 18757, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Determination of specific surface area of ceramic powders by gas adsorption using the BET method
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۵۸: سال ۱۳۸۸، سرامیک‌های ظرفی (سرامیک‌های پیشرفت‌های سرامیک‌های صنعتی پیشرفت‌های) - مساحت سطح ویژه پودرهای سرامیکی به‌وسیله جذب گاز با استفاده از روش BET- روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 18757: 2003 تدوین شده‌است.
- [22] ISO 22007-2, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method
- یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۸۷-۲: سال ۱۳۹۵، پلاستیک‌ها- تعیین هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی- قسمت ۲: روش منبع گرمایی صفحه داغ، با استفاده از استاندارد ISO 22007-2: 2015 تدوین شده‌است.
- [23] ISO 22036, Soil quality — Determination of trace elements in extracts of soil by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry (ICP - AES)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۳۵ (چاپ اول): سال ۱۳۸۸، کیفیت خاک- اندازه‌گیری عناصر با مقادیر کم در حاصل استخراج خاک- روش اسپکتروسکوپی نشر اتمی- پلاسمای جفتشده القائی، با استفاده از استاندارد ISO 22036: 2008 تدوین شده است.

[۲۴] استاندارد ملی ایران- ایزو شماره ۸۰۰۰۴-۲: سال ۱۳۹۵، فناوری نانو- واژه‌نامه- قسمت ۲: نانواشیاء

[۲۵] استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۳۹۳-۳: سال ۱۳۹۴، فناوری نانو- واژه‌نامه- قسمت ۳: نانواشیای کربنی

[۲۶] استاندارد ملی ایران- ایزو شماره ۸۰۰۰۴-۶: سال ۱۳۹۶، فناوری نانو- واژه‌نامه- قسمت ۶: مشخصه‌یابی نانوشیء

[27] IEC/TS 62607-2-1, Nanomanufacturing - key control characteristics for CNT film applications - Resistivity — Part 2-1:

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۷۵۸-۲-۱: سال ۱۳۹۴، فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت ۱-۲، با استفاده از استاندارد IEC/TS 62607-2-1: 2012 تدوین شده است

[28] IEC 62899-202, Printed electronics — Part 202: Materials-Conductive ink