



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iran National Standards Organization



استاندارد ملی ایران

.....

۱۴۰۱

INSO
1st Edition

2022

Identical with:
ISO/TS
23650:2022

فناوری نانو- ارزشیابی عملکرد
ضدمیکروبی منسوجات حاوی نانومواد
ساخته شده

**Nanotechnologies- Evaluation of the
antimicrobial performance of textiles
containing manufactured
nanomaterials**

ICS: 07.120

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶)

رایانامه: standard@inso.gov.ir

وبگاه: <http://www.inso.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@inso.gov.ir

Website: <http://www.inso.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را برعهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« فناوری نانو - ارزشیابی عملکرد ضد میکروبی منسوجات حاوی نانومواد ساخته شده »

رئیس:

قاضی خوانساری، محمود

(دکتری تخصصی سم‌شناسی)

سمت و/یا محل اشتغال:

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی

دبیر:

کاکنج، مریم

(دکتری تخصصی سم‌شناسی)

عضو هیئت علمی - سازمان غذا و دارو - آزمایشگاه‌های مرجع

کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسدیان، الهام

(دکتری تخصصی علوم و فناوری نانو)

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده

فناوری‌های نوین پزشکی

اسلامی‌پور، الهه

(کارشناسی ارشد زیست‌شناسی)

کارشناس - کارگروه استاندارد و ایمنی - ستاد ویژه توسعه فناوری

نانو

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

مشاور - گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد ویژه فناوری نانو

سهرابی، ابوذر

(دکتری تخصصی فناوری نانو)

مدیر عامل - شرکت راصد توسعه فناوری‌های پیشرفته

خزدوز، ناهید

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش - جهاد دانشگاهی واحد

صنعتی امیرکبیر

رضوی، شبنم

(دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی)

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

غیبی، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

کوهی، محمد کاظم

(دکتری تخصصی سم‌شناسی)

مختاری، فهیم دخت

(کارشناسی ارشد ایمنولوژی)

ورسه‌ای، مهدی

(دکتری تخصصی مهندسی تکنولوژی نساجی)

سمت و/یا محل اشتغال:

مسئول تحقیق و توسعه- شرکت فناوران نانومقیاس

عضو هیئت علمی- دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی

کارشناس-پژوهشگاه استاندارد

عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

تهران

ویراستار:

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

مشاور- گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد ویژه فناوری نانو

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۴	۵ مشخصه‌های نانومواد فلزی یا اکسید فلزی در TCMNMs
۴	۱-۵ کلیات
۵	۲-۵ مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی نانومواد فلزی و اکسید فلزی
۶	۳-۵ روش‌های مشخصه‌یابی
۶	۶ اندازه‌گیری نانومواد فلزی یا اکسید فلزی ره‌ایش‌یافته
۶	۱-۶ اصول
۷	۲-۶ آماده‌سازی محلول تعریق انسانی
۷	۱-۲-۶ کلیات
۷	۲-۲-۶ روش اندازه‌گیری
۷	۳-۶ روش اجرایی شستشو
۸	۷ تعیین فعالیت‌های ضدباکتریایی TCMNMs
۸	۱-۷ اصول
۸	۲-۷ فعالیت ضدباکتریایی
۸	۳-۷ فعالیت ضدقارچی
۹	۴-۷ خاصیت ضدبو
۹	۸ گزارش آزمون
۱۴	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) روش‌های مشخصه‌یابی فیزیکی نانومواد در TCMNMs
۱۷	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) مشخصه‌یابی شیمیایی نانومواد در TCMNMs
۱۸	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) تعیین فعالیت ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضدبو TCMNMs
۲۱	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «فناوری نانو- ارزشیابی عملکرد ضد میکروبی منسوجات حاوی نانومواد ساخته‌شده» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده در یکصد و بیست و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب در دی ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

ISO/TS 23650: 2021 Nanotechnologies — Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials

مقدمه

استفاده از فناوری نانو در صنعت نساجی عملکردهای جدیدی مانند فعالیت ضد میکروبی، مقاومت در برابر لک‌شدگی، پرتو فرابنفش، چروک‌شدن^۱، تأخیر در کندسوزکنندگی^۲، افزایش استحکام مکانیکی نسبت به منسوجات معمولی بدون از دست دادن قابل توجه یا تغییر خواص اولیه، ارائه کرده‌است. براساس وبگاه پایگاه داده‌های نانویی [17]، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ نوع منسوج حاوی نانومواد ساخته شده (TCMNMs)^۳ وجود دارد که آنها را در میان سایر محصولات نانو به دومین بازار بزرگ تبدیل می‌کند.

رشد سریع و مستمر TCMNMs، نیاز به تدوین استانداردهای بین‌المللی خاص برای نانومواد ساخته شده (MNMs)^۴ در زمینه دستورالعمل‌های فرایندهای آزمون و منسوجات را ایجاد می‌کند. این یک نیاز دوطرفه صنعت و مصرف‌کننده است.

TCMNMs را می‌توان براساس نحوه ادغام نانومواد در منسوجات به سه گروه شامل منسوجات نانو تکمیل^۵، نانوچندسازه و نانولیفی طبقه‌بندی کرد [1]:

الف- منسوجات نانو تکمیل: منسوجاتی هستند که پس از تولید منسوج، از طریق فرایندها، عملیات و پوشش‌های پساتولید، خاصیت کاربردی در مقیاس نانو به آنها اضافه می‌شود، تا سطوح دارای نانوساختار بر روی بسترهای الیاف ایجاد شود. بیشتر نانومنسوجات موجود در بازار مصرف در این گروه قرار دارند.

ب- منسوجات نانوچندسازه: منسوجاتی هستند که از الیافی حاوی یک یا چند جزء نانو ساختاری یا نانومقیاس بوده و از طریق گنجاندن خواص نانومقیاس به اجزای لیفی پیش از ساخت تولید می‌شوند.

پ- منسوجات نانولیفی: منسوجات متشکل از نانوالیافی هستند که سطح مقطعی در مقیاس نانو دارند و ممکن است طولی در مقیاس نانو داشته یا نداشته باشند.

برای افزایش خواص ضد میکروبی، الیاف منسوج طبیعی و مصنوعی را می‌توان با نانومواد و مواد شیمیایی مختلف عمل‌آوری کرد. فعالیت‌های ضد میکروبی TCMNMs شامل فعالیت‌هایی بر ضد باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و سایر میکرواورگانیزم‌ها (ریزاندامگان‌ها) است. همچنین فعالیت‌های ضد میکروبی با کاهش فعالیت میکروبی می‌تواند منجر به ایجاد خاصیت ضدبو نیز شود. برای TCMNMs ضد میکروبی، به‌طور معمول از فلزات مختلف، به‌طور عمده نقره و مس و اکسیدهای فلزی مانند اکسید مس (CuO)^۶، دی‌اکسید تیتانیم (TiO₂)^۷ و اکسید روی (ZnO)^۸ استفاده می‌شود.

-
- 1- Wrinkle
 - 2- Flame retardancy
 - 3- Textiles containing manufactured nanomaterials
 - 4- Manufactured nanomaterials
 - 5- Nanofinished
 - 6- Copper oxide
 - 7- Titanium dioxide
 - 8- Zinc oxide

مشخصه‌های متعددی از MNMs از جمله اندازه، شکل، مساحت سطح، ترکیب بندی شیمیایی، شیمی سطح و بار سطحی، تأثیرات زیادی بر عملکرد ضد میکروبی آنها دارد. اندازه و شکل MNMs به دلیل ارتباط آنها با مساحت سطح، تأثیرات مهمی بر خاصیت ضد میکروبی آنها دارد. به طور کلی، خواص ضد میکروبی نانوذرات وابسته به اندازه است. ذرات کوچک‌تر با نسبت مساحت سطح به حجم بالاتر، تماس بیشتری با سلول‌های باکتری یا قارچی یا هر دو دارند که موجب افزایش اثربخشی باکتری‌کشی یا قارچ‌کشی یا هر دو می‌شود [2]. بنابراین، وقتی MNMs حتی در غلظت‌های پایین به منسوجات افزوده می‌شود، فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی در مقایسه با هم‌تایان خود در مقیاس میکرو و ماکرو نشان می‌دهند [3]⁻[5]. شکل MNMs به طور قابل ملاحظه‌ای بر سرعت برهم‌کنش و دریافت ذرات از طریق سلول‌های میکروبی تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، نانوذرات کروی شکل طلا دریافت سلولی بالاتری نسبت به ذرات نانومیله نشان دادند [۷]. بار سطحی MNMs از دیگر مشخصه‌های مهمی است که می‌تواند با روش پتانسیل زتا اندازه‌گیری شود. اثر ضد میکروبی MNMs با برهم‌کنش الکترواستاتیک (الکتروایستا) بین MNMs دارای بار مثبت و غشاهای سلول میکروبی دارای بار منفی ایجاد می‌شود که سرانجام منجر به آسیب سلولی و مهار رشد و تکثیر آنها می‌شود. شیمی سطح MNMs اثر مهمی بر فعالیت ضد میکروبی آنها دارد. وجود گروه‌های عاملی، عوامل درپوش‌گذاری^۱ یا مولکول‌های زیستی^۲ روی سطح نانومواد نیز تأثیر بالقوه‌ای بر فعالیت‌های ضد باکتریایی آنها دارد. عامل دار کردن سطح نانوذرات ضد میکروبی مانند نانوذرات نقره با مولکول‌های زیستی فعال، فعالیت ضد باکتریایی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های بدون عامل^۳ نمایش دادند [8]. ارتباط متقابل ذکر شده در بالا اثر مهم مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی عملکرد ضد میکروبی TCMNMs را برجسته می‌کند.

در حال حاضر، انواع محصولات TCMNMs با خاصیت ضد میکروبی مانند لباس زیر، پیراهن، جوراب و ملحفه/روپوش در بازار وجود دارد. سازوکار عمل ضد میکروبی نانومواد می‌تواند به طور معمول به صورت یکی از سه مدل شرح داده شود: القای تنش اکسایشی، رهایش یون فلزی یا سازوکارهای غیراکسایشی که همچنین می‌توانند به طور هم‌زمان رخ دهند [1].

فعالیت ضد میکروبی TCMNMs می‌تواند پس از چندین بار شستشو و مواجهه با عرق بدن به دلیل رهایش احتمالی نانومواد گنجانده شده و همچنین اثر شیمیایی عرق و محلول لباسشویی بر نانوترکیبات به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. در زمان تدوین این استاندارد، هیچ استاندارد ISO مخصوص محصولات TCMNM وجود ندارد (اما استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۹۵: سال ۱۳۹۹ در این زمینه موجود است). بنابراین، تدوین یک استاندارد برای تعیین عملکرد ضد میکروبی TCMNMs تحت فرایند شستشو و تعریق بدن می‌تواند تجارت و رشد بازار را تسهیل کند. شایان ذکر است که تاکنون استانداردهای ISO منتشر شده مربوط به ارزیابی خواص ضد میکروبی منسوجات معمولی هستند. علاوه بر این، یک استاندارد انجمن آمریکایی برای مواد و آزمون‌ها (ASTM)^۴ برای تشخیص و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات وجود دارد [9].

1- Capping agents

2- Biomolecules

3- Bare

4- American society for testing and materials

با این حال، این استانداردها به رهایش بالقوه نانومواد/ نانو ساختاریافته از TCMNMs پس از شستشو یا تعریق و پیامد احتمالی آنها بر فعالیت ضد میکروبی این منسوجات اشاره نمی کنند.

این استاندارد به ایمنی نانو و تأثیر زیست محیطی ناشی از رهایش نانومواد از TCMNMs در هوا، آب و محل دفن زباله نمی پردازد. داده های مربوط به رهایش نانومواد از پارچه ها در شرایط مختلفی مانند تعریق، تنش های مکانیکی (سایش مکرر) در طی فرایند شستشو در ماشین لباسشویی، به عنوان اطلاعات اساسی برای درک رهایش بالقوه در محیط در نظر گرفته می شوند.

عرق مصنوعی محلول مناسبی برای استفاده به عنوان ماده ای شبیه عرق پوست انسان است که به منظور تعیین مقدار رهایش نانومواد از TCMNMs به بدن انسان به کار می رود. در بسیاری از کاربردهای TCMNMs، مانند لباس های انسان، امکان تماس پوستی و برهم کنش با نانومواد گنجانده شده بسیار زیاد است [10]. در چنین شرایطی، برهم کنش ایجاد شده و رهایش نانوماده همچنین می تواند بر عملکرد ضد باکتریایی TCMNMs تأثیر بگذارد.

با در نظر گرفتن اثرات فرایند شستشو و عرق انسان بر رهایش نانومواد از TCMNMs و همچنین TCMNMs که تحت فرایند شستشو و مواجهه با محلول عرق مصنوعی بدن انسان قرار گرفته اند، در این استاندارد روش های اندازه گیری نانومواد رهاشده از TCMNMs، عملکرد ضد باکتریایی و روش ارزیابی TCMNMs شرح داده شده است.

فناوری نانو- ارزشیابی عملکرد ضد میکروبی منسوجات حاوی نانومواد ساخته شده

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی عملکرد ضد میکروبی منسوجات حاوی نانومواد ساخته شده (فلزات/ اکسیدهای فلزی) TCMNMs است. منسوجات موجود در این استاندارد شامل پارچه، نخ و الیافی است که در آنها از نانومواد ساخته شده در طی فرایند تولید یا تکمیل استفاده می‌شوند. همچنین، این استاندارد پروتکل‌هایی را برای تعیین مقدار نانومواد رها شده از منسوجات پس از شستشو و/یا مواجهه با عرق مصنوعی بدن انسان را مشخص می‌کند.

این استاندارد فقط روش ارزیابی عملکرد ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد بوی TCMNMs را پوشش می‌دهد. این استاندارد منسوجاتی را که کاربرد درمانی دارند، همچنین جنبه‌های محیطی، بهداشتی و ایمنی (EHS)^۱ مرتبط با TCMNMs را پوشش نمی‌دهد. علاوه بر این، رهائش نانومواد از TCMNMs ناشی از کهنگی، سایش سطحی^۲ و عمیق (تا مرز سوراخ شدن)^۳ را پوشش نمی‌دهد، اگرچه به‌عنوان یک عامل موثر در رهائش نانومواد در نظر گرفته می‌شوند.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به‌صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 105-E04, Textiles- Tests for colour fastness- Part E04: Colour fastness to perspiration

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۶: سال ۱۳۹۲، نساجی- آزمون‌های ثبات رنگ- ثبات رنگ در برابر عرق بدن، تجدیدنظر چهارم، با استفاده از استاندارد ISO- 105-E04: 2014 تدوین شده است.

2-2 ISO 6330, Textiles- Domestic washing and drying procedures for textile testing

1- Environment, Health and Safety

2- Dry attrition

3- Abrasion

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۶۴: سال ۱۳۹۳، نساجی - روش‌های شستشو و خشک کردن خانگی برای آزمون‌های نساجی، تجدید نظر اول، با استفاده از استاندارد ISO 6330: 2012 تدوین شده است.

2-3 ISO 20743:2021, Textiles-Determination of antibacterial activity of textile products

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۷۰: سال ۱۳۹۳، نساجی - تعیین فعالیت ضدباکتریایی در کالاهای نساجی، تجدیدنظر اول، با استفاده از استاندارد ISO 20743: 2013 تدوین شده است.

2-4 ISO 13629-1, Textiles- Determination of antifungal activity of textile products- part1: Luminescence method

2-5 ISO/TS 80004-1, Nanotechnologies- Vocabulary- part 1: Core terms

یادآوری - استاندارد ملی ایران - ایزو شماره ۸۰۰۰۴-۱: سال ۱۳۹۵، فناوری نانو-واژه نامه - قسمت ۱: اصطلاحات اصلی، با استفاده از استاندارد ISO/TS 80004-1:2015 تدوین شده است.

2-6 EN 16711-1, Textiles- Determination of metal content- part 1: Determination of metals using microwave digestion

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات با تعاریف ارائه شده در استانداردهای ISO 6330 و ISO 80004-1 اصطلاحات با تعاریف زیر نیز به کار می‌روند^۱.

۱-۳

نانوماده

nanomaterial

ماده‌ای که هر بعد خارجی آن نانومقیاس است یا ساختار داخلی یا ساختار سطحی آن نانومقیاس است.

یادآوری ۱- این اصطلاح عمومی شامل *نانوشیء* و ماده نانو ساختار است.

[منبع: زیربند ۲-۴، استاندارد ملی ایران - ایزو شماره ۸۰۰۰۴-۱: سال ۱۳۹۵، تغییر یافته - یادآوری ۲ حذف شده است.]

۲-۳

منسوج

textile

۱- اصطلاحات و تعاریف به کاررفته در این استاندارد در وبگاه‌های www.iso.org/obp ، www.electropedia.org قابل دسترس است.

پارچه‌های تار-پودی^۱، حلقوی^۲ و غیره که از درکنار هم قرار گرفتن و انسجام نخ‌ها با طرح بافت خاصی تشکیل می‌شوند و عموماً برای کاربردهای لباس یا مبلمان در نظر گرفته می‌شوند.

یادآوری- منسوجات اغلب شامل انواع خاصی از پارچه‌های بی‌بافت^۳ هستند.

[منبع: زیربند ۲-۴، استاندارد ISO 16373-3:2014]

۳-۳

فعالیت ضدباکتریایی

antibacterial activity

فعالیت ناشی از فرایند تکمیل ضدباکتریایی مورد استفاده برای جلوگیری یا کم کردن رشد، کاهش تعداد یا از بین بردن باکتری‌ها است.

[منبع: زیربند ۳-۴، استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۷۰: سال ۱۳۹۳]

۴-۳

فعالیت ضدقارچی

antifungal activity

فعالیت برای جلوگیری یا کاهش رشد قارچ که به صورت تفاوت مقدار رشد در لگاریتم *ATP* (۳-۶) بین نمونه کنترل و آزمون بیان می‌شود.

[منبع: زیربند 6.3، استاندارد ISO 13629-1:2012O]

۵-۳

آدنوزین تری فسفات

ATP

آدنوزین تری فسفات، یک نوکلئوتید چندکارکردی موجود در قارچ‌های زنده است.

[منبع: زیربند 5.3، استاندارد ISO 13629-1:2012]

۶-۳

روش اجرایی شستشو

washing procedure

دوره کامل شستشو که طبق برنامه تعیین شده شامل عملیات پرکردن آب، شستشو، آبکشی‌های مکرر، آب‌گیری و پرکردن مجدد آب و آب‌گیری نهایی است.

[منبع: زیربند ۳-۷، استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۶۴: سال ۱۳۹۳]

-
- 1- Woven fabric
 - 2- Knitted fabric
 - 3- Non-woven fabrics

۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

کوتاه‌نوشت	اصطلاح انگلیسی	معادل فارسی
AAS	Atomic absorption spectroscopy	طیف‌سنجی جذب اتمی
AFM	Atomic force microscopy	میکروسکوپی نیروی اتمی
AES	Auger electron spectroscopy	طیف‌سنجی الکترون اوژه
ATP	Adenosine triphosphate	آدنوزین تری فسفات
BET	Brunauer, Emmett, and Teller	روش بت
ELS	Electrophoretic light scattering	طیف‌سنجی پراکندگی نور الکتروکوچی
FESEM	Field emission scanning electron microscopy	میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی
ICP-AES	Inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy	طیف‌سنجی پلاسمای جفت‌شده القایی- نشر اتمی
ICP-MS	Inductively coupled plasma-mass spectrometry	طیف‌سنجی پلاسمای جفت‌شده القایی- جرمی
MNM	Transmission electron microscopy	نانوماده ساخته‌شده
TCMNM	Textiles containing manufactured nanomaterial	منسوجات حاوی نانوماده ساخته‌شده
TEM	Transmission electron microscopy	میکروسکوپی الکترونی عبوری
SAED	Selected area (electron) diffraction	پراش ناحیه الکترون انتخاب‌شده
XPS	X-ray photoelectron spectroscopy	طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس

۵ مشخصه‌های نانومواد فلزی و اکسید فلزی در TCMNMs

۱-۵ کلیات

همان‌طور که قبلاً در بخش مقدمه ذکر شد، آگاهی در مورد مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی نانومواد استفاده‌شده در TCMNMs با توجه به اثرات قابل‌توجه آنها بر عملکرد ضد میکروبی آنها مهم است. همان‌طور که در جدول ۱ نشان داده شده‌است، این مشخصه‌ها باید با توجه به توافق ذی‌نفعان و کاربرد ویژه، اندازه‌گیری و گزارش شوند.

طیف گسترده‌ای از روش‌های آنالیزی برای تشخیص و مشخصه‌یابی نانومواد در منسوجات موجود است. انتخاب روش‌های مناسب بستگی به قابلیت‌ها، مزایا و محدودیت‌های روش‌ها دارد. همچنین، هزینه و در دسترس بودن دستگاه باید در نظر گرفته شود. هیچ روش واحدی برای تشخیص و مشخص کردن MNMs در منسوجات وجود ندارد.

۲-۵ مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی نانومواد فلزی یا اکسید فلزی

روش‌های تجاری موجود برای اندازه‌گیری مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی نانومواد و تعاریف مرتبط با مشخصه‌های آنها در استانداردهای ISO 80004-6 و ISO/TR 18196 به ترتیب موجود است. همچنین، مشخصه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری برای شکل‌های پودری یا کلئیدی نانوذرات نقره به‌عنوان عوامل ضدباکتریایی در استاندارد ISO/TS 20660 موجود است.

این مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی شامل شکل، اندازه، بار سطحی، ترکیب‌بندی شیمیایی و شیمی سطح MNMs می‌شود. جدول ۱، فهرستی از مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی و روش‌های اندازه‌گیری آنها را برای TCMNMs خلاصه می‌کند.

جدول ۱- فهرست مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی نانومواد فلزی یا اکسیدهای فلزی مورد استفاده در TCMNMs

روش‌های اندازه‌گیری	مشخصه / خاصیت
TEM, SEM, AFM, FESEM	اندازه ذره، شکل و توزیع اندازه
ELS	پتانسیل زتا
BET	مساحت سطح
AES, XPS	شیمی سطح
ICP-AES, ICP- MS, AAS	ترکیب‌بندی شیمیایی
SAED, TEM	شناسایی فاز

همانطور که قبلاً ذکر شد، نانومواد مورد استفاده در منسوجات یا در ساختار لیف و یا به‌عنوان پوشش روی منسوجات با روش‌های مختلف به کار برده می‌شوند. از سوی دیگر، چنین الیاف و منسوجات ساخته‌شده از آنها را می‌توان برای اهداف مختلف، فراوری بیشتری انجام داد. در برخی موارد، ممکن است برای مشخصه‌یابی و تشخیص نانومواد مورد استفاده برای خصوصیات ضدباکتریایی پیچیدگی‌هایی وجود داشته باشد. این پیچیدگی‌ها شامل شباهت‌های احتمالی عنصری و شیمیایی عوامل شیمیایی مختلف برای اهداف گوناگون (برای مثال رنگرزی، چاپ) با نانومواد مورد استفاده است. بنابراین، برای شناسایی عوامل شیمیایی از شباهت‌های احتمالی عنصری و شیمیایی، باید دقت کرد که مجموعه‌ای از روش‌های اندازه‌گیری مناسب انتخاب شود، زیرا معمولاً در چنین مواردی برای حل مشکل هیچ روش واحدی مناسب نیست. در این رابطه، استاندارد ASTM E3025-16 [15] برخی از روش‌های اندازه‌گیری مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی و چالش‌های مربوط به تشخیص منسوجات حاوی نانومواد نقره را که می‌توان در نظر گرفت، بیان می‌کند [9].

۳-۵ روش‌های مشخصه‌یابی

شرح مختصری از روش‌های مشخصه‌یابی ذکر شده TCMNMs در پیوست الف و پیوست ب ارائه شده‌اند. برای آنالیز ترکیب‌بندی شیمیایی، نمونه باید مطابق یکی از روش‌های اجرایی هضم اسیدی یا هضم میکروویو موجود در بند ب-۳ هضم شود. هدف از هضم، تجزیه کامل زمینه جامد TCMNMs برای انتقال نانومواد به محلول برای اندازه‌گیری در مرحله بعد است. انتخاب روش هضم بستگی به موجود بودن دستگاه و توافق بین طرف‌های ذی‌نفع دارد.

۶ اندازه‌گیری نانومواد فلزی یا اکسید فلزی رهاشده

۱-۶ اصول

نانومواد رهاشده از منسوجات طی مواجهه با عرق انسان اندازه‌گیری می‌شوند و روش اجرایی شستشو به ترتیب در زیربندهای ۲-۶ و ۳-۶ شرح داده می‌شوند.

۲-۶ آماده‌سازی محلول عرق انسان

۱-۲-۶ کلیات

محلول مصنوعی عرق باید برای شبیه‌سازی عرق انسان استفاده شود. چون تعریق از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است، طراحی روشی با صحت‌گذاری جهانی امکان‌پذیر نیست. به‌طور کلی، عرق تازه انسان یک اسید ضعیف است. با این حال، میکرواورگانیسم‌ها (ریزاندامگان‌ها) باعث می‌شوند که pH، قلیایی ضعیف شود (pH 7,5 تا pH 8,5). بنابراین، دو محلول مختلف عرق مصنوعی قلیایی (pH 8) و اسیدی (pH 5,5)، همانطور که در استاندارد ISO 105-E04 مشخص شده‌است، باید به‌عنوان منبع تعریق طبیعی استفاده شود. آماده‌سازی محلول‌های عرق مصنوعی قلیایی و اسیدی باید مطابق استاندارد ISO 105-E04 انجام شود.

۲-۲-۶ روش اندازه‌گیری

مقدار نانومواد رهاشده از منسوجات از طریق اندازه‌گیری تفاوت غلظت قبل و بعد از مواجهه آنها با محلول عرق مصنوعی آماده‌شده بدن با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$X = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100 \quad (1)$$

X مقدار نانومواد رهاشده از نمونه منسوج است؛

A₀ مقدار نانومواد (میکروگرم/لیتر) اندازه‌گیری‌شده در محلول حاوی نمونه منسوج قبل از مواجهه با محلول عرق مصنوعی است؛

A₁ مقدار نانومواد (میکروگرم/لیتر) در محلول حاوی نمونه منسوج که بعد از مواجهه با محلول عرق مصنوعی قرار گرفته‌است (به‌صورت درصد گزارش می‌شود).

A_0 و A_1 همانطور که در پیوست ب شرح داده شده است، باید پس از در معرض قرار گرفتن نمونه‌ها با هضم اسیدی یا هضم میکروویو اندازه‌گیری شوند.

لازم به ذکر است که رهائش اندازه‌گیری شده همچنین می‌تواند به علت استفاده احتمالی مواد شیمیایی یا ذرات نانواندازه به صورت رزانه^۱ باشد. باید توجه داشت که در این موارد به دلیل محدود بودن دسترسی MNMs برای چنین کاربردهایی تنها رهائش نانوماده(ها) دارای خصوصیات ضد میکروبی است. علاوه بر این، لازم است تولیدکننده یا سازنده، نوع NMN به کاررفته در منسوجات را اعلام کند.

۳-۶ روش اجرایی شستشو

در این روش، نانومواد رهائشده مورد استفاده در TCMNMs، پس از چندین بار شستشو با روش اجرایی شستشوی خانگی معمولی، اندازه‌گیری می‌شوند. با توجه به انواع گسترده منسوجات موجود در این استاندارد، انتخاب روش اجرایی اختصاصی شستشو، خشک کردن و نوع ماده شوینده ارائه شده در استاندارد ISO 6330 باید بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازنده پارچه انجام شود. مقدار نانومواد رهائشده در طول روش اجرای شستشو، به طور مشابه طبق فرمول محاسبه می‌شود [1]. با این حال، A_0 و A_1 به ترتیب، به تعداد نانومواد موجود در نمونه منسوج مرحله قبل و بعد از شستشو اشاره می‌کنند. A_0 و A_1 باید پس از قراردادن نمونه‌ها در میکروویو یا پس از هضم اسیدی، مطابق مورد شرح داده شده در پیوست ب اندازه‌گیری شوند.

۷ تعیین فعالیت‌های ضد میکروبی TCMNMs

۱-۷ اصول

فعالیت‌های ضد میکروبی نمونه‌های TCMNMs شامل ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضدبو باید روی نمونه‌ها در مرحله پیش و پس از شستشو و نیز پیش و پس از مواجهه با محلول عرق انسان، انجام شود.

۲-۷ فعالیت ضدباکتریایی

فعالیت ضدباکتریایی TCMNMs باید مطابق روش استاندارد ISO 20743:2021 با استفاده از باکتری گرم مثبت *استافیلوکوک اورئوس*^۲ و باکتری گرم منفی *کلبسیلا پونومونیه*^۳ (AATCC4352) تعیین شود. شرح مختصری از این روش در بند پ-۱ ارائه شده است.

یادآوری ۱- سایر باکتری‌ها می‌توانند پس از صخه‌گذاری مناسب استفاده شوند.

یادآوری ۲- آدرس مرکز جهانی داده‌ها برای میکرواورگانسیم‌ها (WDCM)^۴ در وبگاه زیر^۵ قابل دسترس است.

۳-۷ فعالیت ضدقارچی

1- Dye

2- *Staphylococcus aureus*

3- *Klebsiella pneumoniae*

4- World data center for microorganism

5- <http://refs.wdcm.org/search.htm>[30]

فعالیت ضدقارچی نمونه‌های TCMNM باید مطابق استاندارد ISO 13629-1 تعیین شود. روش آزمون، فعالیت ضدقارچی را با اندازه‌گیری شدت درخشایی^۱ تولیدشده در یک واکنش آنزیمی (روش ATP) تعیین می‌کند. شرح مختصری از این روش در بند پ-۲ ارائه شده است.

قارچ‌های مرجع مورد استفاده باید از فهرست ارائه‌شده در زیر انتخاب شوند:

- آسپرژیلوس نیگرا^۲؛
- پنی‌سیلیوم سیتریوم^۳؛
- کلادوسپوریوم کلادوسپوریوئیدس^۴؛
- تریکوفیتون منتاگروفیتس^۵.

یادآوری ۱- سایر قارچ‌ها می‌توانند پس از صخه‌گذاری مناسب استفاده شوند.

یادآوری ۲- به WDCM^۶ و وبگاه آن^۷ مراجعه کنید.

۴-۷ خاصیت ضدبو

عرق ترشح‌شده از غدد زیر بغل، بی‌بو است. بدبویی زیر بغل انسان به‌طور عمده توسط فلور باکتریایی موجود در پوست زیر بغل تولید می‌شود که غالب آن جنس کورینه‌باکتریایی^۸ گرم مثبت است [11]. مواد TCMNMs ضدباکتریایی می‌توانند با کاهش تعداد کورینه‌باکتری در ناحیه پوست زیر بغل، بدبویی را کم کنند. اگر سازنده ادعا کند که محصول خاصیت ضدبو دارد، این خاصیت منسوجات باید مطابق استاندارد ISO 20743 تعیین شود و آزمون با استفاده از هرگونه کورینه‌باکتریوم مانند کورینه‌باکتریوم زروسیس^۹ انجام انجام شود. توضیحات دقیق‌تر در بند پ-۳ ارائه شده است.

۸ گزارش آزمون

سازنده یا تأمین‌کننده باید گزارش مربوط به اطلاعات کلی و نتایج اندازه‌گیری مشخصه‌های اساسی TCMNMs را گزارش کند. گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

الف- ارجاع به این استاندارد ملی؛

ب- اطلاعات کلی محصولات TCMNMs مانند نام محصول، کاربرد محصول، شماره دسته، شماره بهر، روش ساخت، نوع TCMNM، نام و آدرس آزمایشگاه؛

1- Luminescence
2- *Aspergillus niger*
3- *Penicillium citrinum*
4- *Cladosporium cladosporirdes*
5- *Trichophyton mentagrophytes*
6- World data center for microorganisms
7- <http://refs.wdcm.org/search.htm> [30]
8- *Corynebacteria*
9- *Corynebacterium xerosis*

- پ- جزئیات نتایج اندازه‌گیری نانوماده مورد استفاده مانند اندازه، توزیع اندازه، پتانسیل زتا، مساحت سطح، شناسایی فاز، ترکیب‌بندی شیمیایی و شیمی سطح، مشروط به توافق ذی‌نفعان مرتبط؛
- ت- کلیه جزئیات مشخصه‌های ضدباکتریایی روش‌اجرایی آزمون مانند نام باکتری موردآزمون، شماره سویه، روش تلقیح^۱، غلظت تلقیح، روش اندازه‌گیری کمی و مقدار فعالیت ضدباکتریایی (A) و روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 20743؛
- ث- همه جزئیات روش‌اجرایی آزمون مشخصه‌های ضدقارچی مانند نوع قارچ مرجع، جزئیات سویه قارچی، غلظت اسپور، روش تلقیح؛ مقدار رشد F و مقدار فعالیت ضدقارچی (Aa)، روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 13629-1 (در صورتی که خاصیت ضدقارچی TCMNMs توسط سازنده ادعا شده باشد)؛
- ج- همه جزئیات روش‌اجرایی آزمون مشخصه‌های ضدباکتریایی مانند نام باکتری‌های آزمون، تعداد سویه، روش تلقیح، غلظت تلقیح، روش اندازه‌گیری کمی و مقدار فعالیت ضدباکتریایی (A)، روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 20743 (در صورتی که خاصیت ضدباکتریایی TCMNMs توسط سازنده ادعا شده باشد)؛
- چ- همه جزئیات مربوط به روش هضم اعمال شده مانند نوع روش هضم، اسیدها و سایر محلول‌های به کار رفته و زمان هضم؛
- ح- همه جزئیات مربوط به روش‌اجرایی شستشو مانند نوع ماشین لباسشویی و روش‌اجرایی شستشوی مورد استفاده، روش‌اجرایی خشک کردن مورد استفاده، نوع ماده شوینده مورد استفاده، تعداد دوره‌های شستشوی اعمال شده، روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 6330؛
- خ- فعالیت‌های ضد میکروبی و مقدار نانومواد TCMNMs پیش و پس از مواجهه در محلول‌های قلیایی (pH 8) و اسیدی (pH 5,5) عرق مصنوعی و نانومواد رهاسده محاسبه شده (%). پس از مواجهه با عرق مصنوعی؛
- د- فعالیت‌های ضد میکروبی و مقدار نانومواد TCMNMs پیش و پس از فرایند شستشو و نانومواد رهاسده محاسبه شده (%). پس از روش‌اجرایی شستشو؛
- ذ- هرگونه انحراف از روش آزمون؛
- ر- هرگونه خصیصه غیرعادی مشاهده شده؛
- ز- تاریخ انجام آزمون؛

جدول ۲ نمونه‌ای از یک الگوی گزارش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

جدول ۲- نمونه‌ای از قالب گزارش

نام آزمایشگاه		آدرس آزمایشگاه	
کلیات			
نام محصول		کاربرد محصول	
شماره دسته شماره بهر		روش ساخت	
جنس پارچه (% پلی استر، % پنبه)		قطر الیاف	
مشخصه‌های فیزیکی شیمیایی ناموده و روش مشخصه‌های اعمال شده (اختیاری، مشروط به توافق ذی‌نفعان)			
اندازه ذره، شکل و توزیع اندازه روش مورد استفاده		پتانسیل زتا روش مورد استفاده	
مساحت سطح روش مورد استفاده		شناسایی فاز روش مورد استفاده	
ترکیب بندی شیمیایی روش مورد استفاده		شیمی سطح روش مورد استفاده	
مشخصه‌های ضدباکتریایی			
نام باکتری آزمون		شماره سویه	
روش تلقیح		غلظت تلقیح	
روش اندازه‌گیری کمی		میزان فعالیت ضدباکتریایی (A)	
پروتکل روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 20743		تاریخ آزمون	
مشخصه‌های ضدقارچی			
نوع قارچ مرجع		غلظت اسپور	
جزئیات سویه قارچی		روش تلقیح	
میزان رشد F		میزان فعالیت ضدقارچی (A)	
پروتکل روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 13629-1		تاریخ آزمون	
مشخصه‌های ضد-بو			
نام باکتری آزمون		شماره سویه	
روش تلقیح		غلظت تلقیح	
روش اندازه‌گیری کمی		میزان فعالیت ضدباکتریایی (A)	

جدول ۲- (ادامه)

		تاریخ آزمون		پروتکل روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 20743	
مشخصه‌های روش هضم					
		هضم اسید		روش هضم اعمال شده	
		هضم میکروویو		اسیدها و سایر واکنشگرها	
				زمان هضم	
شرایط روش اجرایی شستشو					
		نوع مرحله شستشو		نوع ماشین لباسشویی	
		نوع ماده شوینده		روش اجرایی خشک شدن	
				شماره دوره‌های شستشوی اعمال شده	
آدرس آزمایشگاه			نام آزمایشگاه		
		تاریخ آزمون		پروتکل روش اندازه‌گیری مطابق استاندارد ISO 6330	
فعالیت‌های ضد میکروبی TCMNMs و مقادیر نانومواد پیش و پس از مواجهه با عرق مصنوعی قلیایی (pH 8)					
	میزان فعالیت ضدباکتریایی	مشخصه‌های پس از مواجهه		میزان فعالیت ضدباکتریایی	مشخصه‌های پیش از مواجهه
	میزان فعالیت ضدقارچی			میزان فعالیت ضدقارچی	
	میزان فعالیت ضدبو			میزان فعالیت ضدبو	
	اندازه‌گیری مقدار نانومواد (میکروگرم/لیتر)			اندازه‌گیری مقدار نانومواد (میکروگرم/لیتر)	
فعالیت‌های ضد میکروبی TCMNMs و مقدار نانومواد پیش و پس از مواجهه با عرق مصنوعی اسیدی (pH 5,5)					
	میزان فعالیت ضدباکتریایی	مشخصه‌های پس از مواجهه		میزان فعالیت ضدباکتریایی	مشخصه‌های پیش از مواجهه
	مقدار فعالیت ضدقارچی			مقدار فعالیت ضدقارچی	
	مقدار فعالیت ضدبو			مقدار فعالیت ضدبو	
	اندازه‌گیری مقدار نانومواد (میکروگرم/لیتر)			اندازه‌گیری مقدار نانومواد (میکروگرم/لیتر)	
	رهايش نانومواد (/.)				

جدول ۲- (ادامه)

فعالیت‌های ضد میکروبی TCMNM و مقادیر نانومواد پیش و پس از مرحله شستشو					
	مقدار فعالیت ضدباکتریایی	مشخصه‌های پس از شستشو		مقدار فعالیت ضدباکتریایی	مشخصه‌های پیش از شستشو
	مقدار فعالیت ضدقارچی			مقدار فعالیت ضدقارچی	
	مقدار فعالیت ضدبو			مقدار فعالیت ضدبو	
	مقدار نانومواد اندازه‌گیری شده (میکروگرم/لیتر)			مقدار نانومواد اندازه‌گیری شده (میکروگرم/لیتر)	
	رهایش نانومواد (%)				

پیوست الف

(آگاهی‌دهنده)

روش‌های فیزیکی مشخصه‌یابی نانومواد در TCMNMs

الف-۱ تعیین اندازه و توزیع اندازه

از تصاویر AFM، FESEM یا TEM می‌توان برای ارزیابی اندازه نانومواد استفاده کرد (به استانداردهای ISO/TS 12805، ISO 19749 و ISO 21363 مراجعه شود). کیفیت و میزان اطلاعات به‌دست‌آمده از این روش‌ها، یعنی FESEM، TEM و AFM بستگی به آماده‌سازی مناسب نمونه دارد. علاوه‌براین، نتایج حاصل از اندازه‌گیری اندازه MNMs و توزیع اندازه آنها به دلیل حساسیت اندازه‌گیری دستگاهی و محدودیت‌های مربوط به هر روش می‌تواند بین آزمایشگاه‌های مختلف، کمی متفاوت باشد. برای غلبه بر این مشکل، توصیه می‌شود که از روش‌های مشابه با دستگاه‌های کالیبره‌شده مناسب استفاده شود.

برای آماده‌سازی نمونه AFM، یک لیف تک از هر نمونه منسوج با استفاده از نوارچسب بر روی یک لام شیشه‌ای نصب می‌شود تا اطمینان حاصل شود که لیف، صاف و محکم به لام چسبیده است. برای به‌دست آوردن نتایج معتبر و قابل‌تکرار، اندازه‌گیری‌ها باید برای سه لیف مختلف به‌طور مجزا از سه ناحیه‌ای که از هر منسوج به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند، تکرار شوند [13].

به‌طور کلی، آزمون‌های منسوج غیررسانا با دستگاه تبخیر با خلأ بالا، با یک لایه از مواد رسانا مانند کربن پوشانده می‌شوند. علاوه‌بر حالت تشخیص الکترون ثانویه، توصیه می‌شود که از حالت تشخیص الکترون پس‌پراکنه^۱ برای کمک به تشخیص نانومواد در منسوجات نیز استفاده شود زیرا این ذرات فلزی تباین^۲ واضح‌تری در زمینه منسوج نشان می‌دهند.

برای آنالیز TEM، آزمون باید به‌صورت یک فویل نازک آماده شود تا پرتو الکترون بتواند نفوذ کند. نمونه‌های TCMNM را می‌توان به‌طور مستقیم با استفاده از یک اولترامیکروتوم با چاقوی الماسی در شرایط برودتی (نیتروژن مایع) به لایه‌های نازک (کمتر از ۱۰۰ nm) برش داد یا ابتدا در یک رزین جاسازی کرد و سپس به لایه‌های نازک با استفاده از اولترامیکروتوم برش داده شوند. هر دو برش برودتی و رزینی به مهارت و دقت کاربر نیاز دارند.

توزیع اندازه نانومواد مشاهده‌شده با روش‌های ذکرشده در بالا را می‌توان از طریق روش آماری مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۰۹۹: سال ۱۳۹۵، به‌دست آورد.

الف-۲ تعیین پتانسیل زتا

1- Backscattered

2- Contrast

پتانسیل زتا روشی برای اندازه‌گیری بار سطحی نانومواد است. در این روش، بار سطحی با استفاده از روش الکتروکوچی اندازه‌گیری می‌شود و مقدار pH باید همراه با بار سطحی گزارش شود. پتانسیل زتا به‌طور مستقیم اندازه‌گیری نمی‌شود. می‌توان آن را با استفاده از مدل‌های نظری مناسب از پارامترهای تعیین‌شده به‌طور نظری مانند تحرک الکتروکوچی تعیین کرد. روش‌های نوری مانند ELS به‌طور گسترده‌ای برای تعیین تحرک الکتروکوچی از ذرات یا ماکرومولکول‌ها در تعلیق یا در محلول استفاده شده‌است. جزئیات اندازه‌گیری پتانسیل زتا با استفاده از ابزارهای نوری را می‌توان در استاندارد ISO 13099-2 یافت.

الف-۳ مساحت سطح

مساحت سطح نانومواد باید با استفاده از یک روش برپایه روش برجذب^۱ نیتروژن BET اندازه‌گیری شود. آنالیز BET یک روش استاندارد برای تعیین مساحت سطح ویژه از طریق اندازه‌گیری مقدار گاز برجذب‌شده است. استاندارد ISO 9277 روش‌های اجرایی اندازه‌گیری برای کل مساحت‌های سطح خارجی و داخلی ویژه جامدات پراکنده یا متخلخل را مشخص می‌کند.

پیوست ب

(آگاهی‌دهنده)

مشخصه‌یابی شیمیایی نانومواد در TCMNMs

ب-۱ تعیین ترکیب‌بندی شیمیایی و کمی‌سازی MNMs

همانطور که در جدول ب-۱، مشخص شده‌است، روش‌های AAS، ICP-AES و ICP-MS را می‌توان برای تعیین ترکیب‌بندی شیمیایی و کمی‌سازی ترکیبات فلزی NMNها در TCMNMs بعد از روش‌اجرایی هضم اسیدی مورد استفاده قرار داد.

روش‌های ICP-AES و ICP-MS می‌توانند نوع و محتوای عناصر نمونه‌های مورد اندازه‌گیری را بیان کنند (به استاندارد ISO/TS 19590 مراجعه شود). برای آنالیز ترکیب‌بندی شیمیایی، نمونه‌ها باید مطابق روش‌اجرایی هضم اسیدی یا میکروویو هضم شوند (به بند ب-۳ مراجعه شود).

ب-۲ تعیین شیمی سطح

روش‌های XPS یا AES آنالیز شیمیایی طیف‌سنجی کمی سطح هستند که برای تخمین فرمول تجربی یا ترکیب‌بندی عنصری، حالت شیمیایی و حالت الکترونیکی عنصر روی سطح (تا ۱۰ nm) یک ماده استفاده می‌شوند. همچنین آلودگی را در صورت وجود، در سطح یا توده نمونه تشخیص می‌دهند.

ب-۳ آماده‌سازی نمونه با هضم اسیدی یا میکروویو

روش‌های هضم اسیدی را می‌توان در هر سامانه باز (تحت فشار اتمسفر) یا سامانه بسته (دمای بالا) با استفاده از اسیدهای معدنی مختلف (مانند HCl، HNO₃، HF، H₂SO₄) و سایر واکنشگرها مانند پراکسید هیدروژن، سولفات پراکسید پتاسیم و اسید بوریک انجام داد. هضم اسیدی باز در ظروف آزمایشگاهی حرارت داده‌شده با پلیت داغ یا پوشش^۱ گرم، انجام می‌شود. در روش هضم اسیدی بسته، مخلوطی از نمونه‌ها، اسیدها و واکنشگرها به‌وسیله اجاق‌های معمولی یا میکروویو گرم می‌شوند. چون سامانه میکروویو یک روش آماده‌سازی نمونه تمیز و مقرون به‌صرفه با ایمنی مطلوب از طریق پایش مداوم پارامترهایی مانند دمای و فشار است، در صورت موجود بودن، استفاده از آن توصیه می‌شود. جدول ب-۱ ویژگی‌های روش‌های اجرایی هضم اسیدی بسته و باز را خلاصه کرده‌است.

روش هضم اسیدی سامانه باز باید مطابق روش EPA SW 846 3050B^۲ انجام شود [28]. براساس استفاده از روش هضم اسیدی قوی که تقریباً برای همه انواع نانومواد فلزی یا اکسید فلزی قابل استفاده است، این روش برای نمونه‌های پلی‌اولفین (پلی‌پروپیلن) کاربرد نیست. برای آماده‌سازی نمونه‌های منسوج برای

1- Mantle

2- U. S. Environmental Protection Agency

تعیین محتوای فلزی در یک سامانه هضم اسیدی با میکروویو از استاندارد اروپایی EN 16711-1 استفاده کنید.

جدول ب-۱- ویژگی‌های روش‌های هضم اسیدی باز و بسته

ویژگی	هضم اسیدی باز	هضم اسیدی بسته
بالاترین دما	بسته به نقطه جوش اسید	۳۰۰ درجه سلسیوس تا ۳۶۰ درجه سلسیوس
مصرف اسید	بالا	کم
کیفیت هضم	اغلب رضایت‌بخش نیست	بالا
از دست دادن نمونه	از دست دادن عناصر فرار	بدون از دست دادن
احتمال خطر آلودگی	بلی	خیر
زمان هضم	۲ ساعت تا ۱۵ ساعت	۲۰ دقیقه تا ۶۰ دقیقه (میکروویو) ۲ ساعت تا ۵ ساعت (گرمادهی رایج)

پیوست پ

(آگاهی‌دهنده)

تعیین فعالیت ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضدبوی TCMNMs

پ-۱ تعیین فعالیت ضدباکتریایی

روش آزمون کیفی برای فعالیت ضدباکتریایی روش‌های اجرایی کالاهای نساجی در استاندارد ISO 20645 تدوین شده‌است. چندین روش کمی عملی در استاندارد ISO 20743 ارائه شده‌است. روش‌های آزمون از دو مرحله اصلی تلقیح باکتری و اندازه‌گیری کمی باکتری تشکیل شده‌است. سه روش مختلف برای تلقیح باکتری به شرح زیر مشخص شده‌است:

الف- روش جذب- نوعی روش ارزشیابی است که در این روش تعلیق^۱ باکتری آزمون به‌طور مستقیم بر روی نمونه‌ها تلقیح می‌شود.

ب- روش انتقال- نوعی روش ارزشیابی است که در این روش باکتری‌های آزمون بر روی پلیت آگار قرار گرفته و سپس بر روی آزمون‌ها منتقل می‌شوند.

پ- روش چاپ- نوعی روش ارزشیابی است که در این روش باکتری‌های آزمون بر روی یک کاغذ صافی قرار گرفته و با روش چاپ بر روی آزمون‌ها تلقیح می‌شوند.

دو روش شمارش پلیت کلونی و روش‌های درخشایی ATP نیز برای اندازه‌گیری کمی باکتری در استاندارد ISO 20743 مشخص شده‌است. بنابراین، شش راه ترکیب روش‌های تلقیح و اندازه‌گیری کمی، برای انجام این آزمون وجود دارد که انتخاب روش ضدباکتریایی بستگی به توافق بین سازنده و خریدار دارد. نتایج به‌صورت تفاوت بین مقدار لگاریتمی تعداد باکتریایی در نمونه موردآزمون و در نمونه کنترل تیمارنشده بیان می‌شود. اثربخشی خاصیت ضدباکتریایی TCMNMs در جدول پ-۱، ارائه شده‌است.

جدول پ-۱- اثربخشی خاصیت ضدباکتریایی

مقدار ضدباکتریایی A^a	اثربخشی خاصیت ضدباکتریایی
$2 \leq A < 3$	معنی‌دار
$A \geq 3$	شدید
A^a اختلاف بین مقدار لگاریتمی تعداد باکتری‌ها در نمونه آزمون و در نمونه کنترل تیمار نشده است.	

پ-۲ تعیین فعالیت‌های ضدقارچی

مجموعه استاندارد ISO 13629 متشکل از دو قسمت است که در روش‌های کمی تعیین فعالیت‌های ضدقارچی کالاهای نساجی متفاوت هستند. استاندارد ISO 13629-1 یک روش درخشایی ATP را به‌عنوان یک روش کمی و استاندارد ISO 13629-2 روش شمارش پلیت را مشخص می‌کند. کاربر پیش از تعیین کمییت با هر یک از دو روش کمی می‌تواند مناسب‌ترین روش ارزشیابی را از روش‌های زیر انتخاب کند:

الف- روش جذب- نوعی روش ارزشیابی است که در این روش تعلیقه قارچی آزمون به‌طور مستقیم بر روی نمونه‌ها تلقیح می‌شود؛

ب- روش انتقال- نوعی روش ارزشیابی است که در این روش، قارچ‌های آزمون بر روی پلیت آگار قرار گرفته و سپس بر روی آزمون‌ها منتقل می‌شوند.

یک آزمون و نمونه کنترل با تعلیقه اسپور قارچ مرجع تلقیح شده و در دمای ۲۵ درجه سلسیوس به مدت ۴۲ ساعت گرم‌خانه‌گذاری می‌شوند. رشد قارچ یا فعالیت ضدقارچی به‌صورت کمی از طریق مقایسه با نتیجه نمونه کنترل تعیین می‌شود.

اثربخشی ضدقارچی TCMNMs را می‌توان از طریق معیارهای موجود در جدول پ-۲ تعیین کرد.

جدول پ-۲- اثربخشی خاصیت ضدقارچی

توصیف	معیار اثربخشی ضدقارچی از طریق میزان فعالیت ضدقارچی A_a^a	مورد
بدون اثر	$1 > A_a$	نمونه TCMNM در مقابل نمونه کنترل
اثر کم	$2 > A_a \geq 1$	
اثر متوسط	$3 > A_a \geq 2$	
اثر کامل	$A_a \geq 3$	
A^a تفاوت بین مقدار میانگین لگاریتم مشترک سه نمونه آزمون شده و سه نمونه کنترل تیمار نشده است.		

یادآوری- معیار توصیه شده تضمین نمی کند که هیچ رشد قارچی صورت نخواهد گرفت. این به این معنی است که قارچ روی کالای عمل آوری شده در مقایسه با کالای نساجی کنترل، رشد کندتر یا عدم رشد را نشان می دهد.

پ-۳ تعیین خاصیت ضدبو

چندین راه برای مهار بوی عرق وجود دارد. یکی از آنها استفاده از منسوجات ضد میکروبی است که می تواند از تکثیر و رشد باکتری های خاصی که باعث ایجاد بو می شوند، جلوگیری کند. زیربغل یک ناحیه پوستی است که از طریق جمعیت باکتریایی متراکم با ترکیب گونه هایی که دو جنس غالب آنها *استافیلوکوک* و *کورینه باکتریوم* است، کلونیزه شده است. ارتباط قوی بین جمعیت بالای *کورینه باکتریوم* و تشکیل بوی تند زیربغل وجود دارد. فردی که پوست زیربغل او به طور عمده با *استافیلوکوک* کلونیزه شده است، فقط مقدار کمی از بو را منتشر می کند [13]. بنابراین، خاصیت ضدبوی منسوج باید مطابق استاندارد ISO 20743 با استفاده از جنس *کورینه باکتریوم* تعیین شود، زیرا این گونه با ایجاد بو در ناحیه زیربغل مرتبط است.

کتابنامه

- [1] ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption BET method
- یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۲۵: سال ۱۳۹۱، تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز- روش BET با استفاده از استاندارد ISO 9277: 2010 تدوین شده است.
- [2] ISO/TS 12805, Nanotechnologies- Materials specifications- Guidance on specifying nano-objects
- یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۴۶۴: سال ۱۳۹۲، فناوری نانو- ویژگی مواد- راهکاری برای تعیین ویژگی‌های نانو اشیاء با استفاده از استاندارد ISO/TS 12805: 2011 تدوین شده است.
- [3] ISO 13099-1:2012, Colloidal systems— Methods for zeta-potential determination- Part 1: Electroacous and electrokinetic phenomena
- [4] ISO 13099-2, Colloidal systems— Methods for zeta-potential determination— Part 2:Optical methods
- [۵]- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۰۹۹: سال ۱۳۹۵، آنالیز اندازه ذرات- روش‌های آنالیز تصویری قسمت ۱: روش‌های آنالیز تصویری ایستا با استفاده از استاندارد ISO 13322-1:2014 تدوین شده است.
- [6] ISO 13629-2, Textiles – Determination of antifungal activity of textile products – Part 2: Plate count method
- یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۹۲۱۰: سال ۱۳۹۳، نساجی- تعیین فعالیت ضدقارچی در کالای نساجی- قسمت ۲: روش شمارش کلنی در پلیت با استفاده از استاندارد ISO 13629-2: 2014 تدوین شده است.
- [۷]- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۹۰۹۴: سال ۱۳۹۳، نساجی- مواد رنگرزی- قسمت ۳: روش تعیین مواد رنگرزی خاص سرطانزا (روش استفاده از تری اتیل آمین/متانول) با استفاده از استاندارد ISO 16373-3: 2014 تدوین شده است.
- [8] ISO/TR 18196, Nanotechnologies — Measurement technique matrix for the characterization nano-objects
- یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۶۱۱: سال ۱۳۹۶، فناوری نانو- ماتریس روش اندازه‌گیری برای مشخصه‌یابی نانو اشیاء با استفاده از استاندارد ISO/TR 18196: 2016 تدوین شده است.
- [9] ISO/TS 19590, Nanotechnologies — Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۲۶: سال ۱۳۹۶، فناوری نانو- توزیع اندازه و غلظت نانوذرات معدنی در محیط آبی با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی تک‌ذره‌ای با استفاده از استاندارد ISO/TS 19590:2017 تدوین شده‌است.

[10] ISO 19749, Nanotechnologies— Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy

[11] ISO 20645, Textile fabrics— Determination of antibacterial activity— Agar diffusion plate test

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۸۸: سال ۱۳۸۶، منسوجات-ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی به روش انتشار در آگار با استفاده از استاندارد ISO 20645: 2004 تدوین شده‌است.

[12] ISO/TS 20660, Nanotechnologies— Antibacterial silver nanoparticles— Specification of characteristics and measurement methods

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۲: سال ۱۳۹۹، فناوری نانو- نانوذرات نقره ضدباکتریایی-تعیین مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری با استفاده از استاندارد ISO/TS 20660: 2019 تدوین شده‌است.

[13] ISO 21363 Nanotechnologies— Measurements of article size and shape distributions by transmission electron microscopy

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸۹۳: سال ۱۳۹۹، فناوری نانو-اندازه‌گیری توزیع‌های اندازه و شکل ذرات به‌وسیله میکروسکوپی الکترونی عبوری با استفاده از استاندارد ISO 21363: 2020 تدوین شده‌است.

[14] ISO/TS 80004-6, Nanotechnologies— Vocabulary— Part 6: Nano-object characterization

یادآوری - استاندارد ملی ایران-ایزو شماره ۶-۸۰۰۰۴: سال ۱۳۹۶، فناوری نانو-واژه‌نامه- قسمت ۶: مشخصه‌یابی نانوشیء با استفاده از استاندارد ISO/TS 80004-6 تدوین شده‌است.

[15] ASTM E3025-16, Standard Guide for Tiered Approach to Detection and Characterization of Silver Nanomaterials in Textiles

[16] EN 16711-2:2015, Textiles— Determination of metal content Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution

[17] <https://nanodb.dk/>

[18] Keana Scott, Vicenc Pomar-Portillo, Socorro Vazquez-Campos, Nanomaterials in Textiles. Metrology and Standardization of Nanotechnology. Protocols and Industrial Innovations. ED. Elisabeth Mansfield, ED. Debra L. Kaiser, ED. Daisuke Fujita, ED. Marcel Van de Voorde. einheim Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017, P 559-569 ISBN:978-3-27-80005-6.ePDF

- [19] VARIER K. M., GUDEPPU M., CHINNASAMY A., THANGARAJAN S., BALASUBRAMANIAN J., LI Y., GAJENDRAN B., 2019. Nanoparticles: Antimicrobial Application and its Prospects. in *Advanced Nanostructured Materials for Environmental Remediation* (Pp.321-355).Springer, Cham
- [20] AGNIHOTRI Shekhar, DHIMAN Navneet Kaur, Development of Nano-antimicrobial biomaterials for biomedical applications." *Advances in biomaterials for biomedical applications*, Springer, Singapore, 2017. 479-545
- [21] KVITEK I., PANACEK A., PRUCEK R., SOUKUPOVA M., KOLAR M., ZBORIL r.2011).,Antibacterial activity and toxicity of silver-nanosilver versus ionic silver. In *Journal of Physics. Conference Series* (Vol. **304**, No. 1, p. 012029). IOP Publishing
- [22] SOTIRIOU Georgios A., PRATSINIS Sotiris E., Antibacterial activity of nanosilver ions and particles. " *Environmental science & technology* **44**.14 (2010): 5649-5654
- [23] Zhu M., Nie G., Meng H., Xia T., Nel A., Zhao Y. 2013)., Physicochemical properties determine nanomaterial cellular uptake, transport, and fate. *Accounts of chemical research*, **46**(3), 622-631
- [24] DAIMA H. K., BANSAL V., 2015). Influence of physicochemical properties of nanomaterials on their antibacterial applications. In *Nanotechnology in Diagnosis, Treatment and Prophylaxis of Infectious Diseases* (pp. 151-166). Academic Press
- [25] Poland CA, Read SA, Varet JI, Carse GI, Christensen FM, Hankin SM, Dermal absorption of nanomaterials in vitro. 2007, 268 (146):185
- [26] McQUEEN R H., KEELAN M., XU Y., MAH T.2013)., In vivo assessment of odour retention in an antimicrobial silver chloride-treated polyester textile. *Journal of the Textile Institute*, **104**(1),108-117
- [27] CANETTA E., MONTIEL K., ADYA A. K.2009)., Morphological changes in textile fibres exposed to environmental stresses: Atomic force microscopic examination. *Forensic science international*, **191**(1-3), 6-14
- [28] U.S.Environmental Protection Agency, SW 846 Method 050b,Acid digestion of sediments, sludges, and soils
- [29] Rathinamoorthy R., Thilagavathi G.2014)., Effect of Antimicrobial Finish on Odor Control Properties of Apparel Fabric. *Journal of textile & Apparel Technology & Management (JTATM)*, 9(1)
- [30] <http://refs.wdcm.org/search.htm>